



TIKKURILA

AKVACOAT

EPOKSIDINĖ DANGA BETONINĖMS GRINDIMS

APIBŪDINIMAS

Dvikomponenčiai vandeniniai epoksidiniai dažai.

PASKIRTIS

Rekomenduojama nestipriai mechaniškai ir chemiškai veikiamoms pramoninių patalpų, remonto dirbtuvių ir sandėlių grindims. Taip pat tinka garažų, balkonų, rūšių ir kt. grindims.

SAVYBĖS

Dvikomponenčiai vandeniniai epoksidiniai dažai, skirti naujoms ir senoms, taip pat anksčiau epoksidiniais dažais dažytoms ar epoksidine danga dengtoms betoninėms grindims dažyti. Taip pat tinka betoniniams, plytiniais ir mineralinėmis plokštėmis dengtiems patalpų vidaus paviršiams. Skirta naudoti tik profesionaliai.



AKVACOAT

TECHNINIAI DUOMENYS

Bazė	A BAZĖ, CP BAZĖ	
Spalva	Spalvynai Grindų dažų spalvynas. Spalvinama pagal „Tikkurila“ grindų dažų ir kitus spalvynus. Spalva gali skirtis nuo pavyzdžio (CP bazė).	
Blizgumas	Blizgus.	
Išėiga	Gruntavimas – 5–7 m ² /l, viršutinis sluoksnis – 7–10 m ² /l. Reali išėiga priklauso nuo dengiamo paviršiaus šiurkštumo bei sugeriamumo.	
Pakuočių dydžiai	A BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l, 9 l CP BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l	
Skiediklis	Vanduo	
Maišymo santykis	Bazė Kietiklis	Akvacoat Akvaccoat Kovete
Įrankiai	Teptukas, volelis arba mentelė.	
Mišinio tinkamumo trukmė (esant +23 °C temperatūrai)	Apie 1 val.	
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50% santykinei oro drėgmei)	Dulkės nelimpa po 6 val., dengti kitą sluoksnį galima po 16 val., visiškai sukietėja po 7 d.	
Tankis (kg/l)	Apie 1,3 kg/l (sumaišius su kietikliu), ISO 2811.	
Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)	60	
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio.	

AKVACOAT

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygos

Santykinis betono drėgnis turi neviršyti 97 proc. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +15 °C, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.

Komponentų maišymas

Bazė - 3 tūrio dalys, kietiklis - 1 tūrio dalis.

Paviršiaus paruošimas

Naujas betoninis paviršius.

Pašalinkite netvirtą birų paviršiaus sluoksnį betono šlifotuuvu arba druskos rūgštimi. Kruopščiai pašalinkite šlifavimo dulkes. Druskos rūgštį naudokite skiestą (viena dalis koncentruotos druskos rūgšties ir 4 dalys vandens). Kruopščiai nuplaukite vandeniu. Dengiamas paviršius turi būti sausas, tvirtas ir vientisas.

Senas betoninis paviršius.

Nuplaukite tepalus, riebalus, chemikalus ir kitus nešvarumus plovikliu „Maalipesu“ ir (arba) nuvalykite betono šlifotuuvu arba šratavimo mašina. Šlifotuuvu pašalinkite atšokusį senos dangos sluoksnį. Trūkius ir duobutes pagilinkite iki tvirto betono sluoksnio, pvz., kampiniu šlifotuuvu, pašalindami birias daleles bei dulkes ir užglaistykite, pvz., cementiniu arba epoksidiniu glaistu. Glaistytas vietas nušlifuokite, kad susilygintų su neglaistytu paviršiumi.

Dažymas

Prieš supildami komponentą B į komponentą A maišykite juos atskirai 1–2 min. mentele arba maišytuvu. Supilkite kietiklį (maišymo santykis 3:1 tūrio dalys) ir maišykite dažų maišytuvu maždaug 3–5 min. nedideliu greičiu. Sumaišius nerūpestingai ar netinkamu santykiu darbas gali nepavykti.

Gruntuokite šiais dažais, skiestais vandeniu (vandens naudokite 30–40 tūrio proc.). Supilkite vandenį į paruoštą mišinį ir kruopščiai sumaišykite.

Viršutinį sluoksnį galima dengti po gruntavimo praėjus ne mažiau kaip 16 valandų. Dažus galima skiesti vandeniu (vandens naudokite 10–35 tūrio proc.).

SLIDUMO SUMAŽINIMAS:

Dangos slidumui sumažinti naudokite miltelius „Liukueste“. Pirmąjį dangos sluoksnį denkite taip, kaip nurodyta. Maždaug po 24 val., kai jis ganėtinai išdžius, kad būtų galima vaikščioti, denkite neslidų sluoksnį toliau nurodyta seka. Atskieskite epoksidinius dažus „Akvacoat“ vandeniu (vandens naudokite 20 tūrio proc.). Kruopščiai sumaišykite naudodami dažų maišytuvą. Įpilkite slidumą mažinančių miltelių „Liukueste“ (10 l dažų naudokite vieną pakuotę (0,3 l) miltelių) ir kruopščiai sumaišykite naudodami dažų maišytuvą. Padenkite visą grindų paviršių arba dažymo juosta pažymėtas vietas naudodami volelį trumpais plaukeliais. Jei vieno sluoksnio nepakaktų, po 2 valandų galima dengti naują sluoksnį. Nerekomenduojama dengti storais sluoksniais, nes jie ilgai neišdžius, o išdžiūvę gali trūkinėti.

Priežiūra

Dažų danga įgauna reikiamą patvarumą ir atsparumą chemikalams maždaug po 2 savaičių, todėl iki tol dažyto paviršiaus nevalykite. Po to galite valyti šepetiu, grindų plovimo šepetiu arba šluoste. Labai nešvarų paviršių galima valyti neutraliu (pH 6–8) valikliu sudrėkintu valymo įrankiu.

Įrankių valymas

Įrankius plauti vandeniu ir sintetiniu valikliu. Sukietėjusiems dažams nuo įrankių pašalinti rekomenduojamas Tikkurila Pensselipesu (įrankių valiklis).

AKVACOAT

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Nepilti į kanalizaciją, vandens sistemas ir dirvą. Sunaikinti skystas atliekas pagal vietos pavojingų atliekų utilizavimo taisykles. Perdirbti tuščias, sausas skardines arba išmesti jas pagal vietos reglamentus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Sudėtyje yra: oksiranu, reakcijos su amoniaku, N-benzilo darinio. **PAVOJINGA.** Dirgina odą. Smarkiai pažeidžia akis. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra 2,4,6-tri(dimetilaminometil)fenolis. Gali sukelti alerginę reakciją. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių ar veido apsaugos priemones. **PATEKUS Į AKIS:** Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsdami skambinkite į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreipkitės į gydytoją.



GHS05

AKVACOAT

EN 1504-2:2004

	
0809	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa	
13	
TIK-0101-5001	
EN 1504-2:2004	
Pralaidumas CO ₂	s _D > 50 m
Atsparumas smūgiams I klasė: ≥ 4 Nm	