



TIKKURILA

ARGENTUM 20

HIGIENIŠKA VIRŠUTINIO SLUOKSNIO DANGA

APIBŪDINIMAS

Specialūs dažai sienų ir lubų paviršiams, kai reikia aukšto higieninio lygio. Dažuose esantis aktyvus sidabro priedas efektyviai stabdo įvairių bakterijų padermių augimą. Kartu su tinkama patalpos sanitarine priežiūra užtikrina aukštą dažyto paviršiaus higieninį lygį. Gaminyje testuotas pagal ISO 22196 standartą, išlaikymo laikas 24 val. Gaminyje turi patvirtinimą, kad gali būti naudojamas esant netiesioginiam sąlyčiui su maistu (PZH, Higienos sertifikatas).

PASKIRTIS

Gaminyje skirtas sienoms ir luboms patalpose, kurioms keliami aukšti higienos reikalavimai. Pavyzdžiui, ligoninės palatose, ligoninės koridoriuose, fojė, laiptinėse ir kitose patalpose, kuriose reikalingas padidintas atsparumas.

SAVYBĖS

Tinka naujiems ir anksčiau dažytiems betonui, plytų, tinko bei daugeliui įprastų vidaus apdailoje naudojamų plokščių dažymui.





TIKKURILA

ARGENTUM 20

TECHNINIAI DUOMENYS

Bazė	A BAZĖ
Spalva	Šviesios spalvos, spalvinamas pagal „Tikkurila Symphony“ spalvyną.
Blizgumas	Pusiau matinis.
Išeiga	Apie 8-9 m ² /l.
Pakuočių dydžiai	0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l
Skiediklis	Vanduo
Įrankiai	Teptuku, voleliu ar beoriu purkštuvu. Naudokite 0.015"-0.021" beorio purkštuvo antgalius. Jeigu reikia, atskieskite vandeniu iki 5 % dažų tūrio.
Džiūvimo trukmė	Galima liesti po 2 val. Kitą sluoksnį galima dengti po 4 val.
Tankis (kg/l)	Apie 1,2 kg/l, ISO 2811.
Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)	40
LOJ	A/a subkategorija 30g/l (2010.) Maksimalus LOJ kiekis Argentum 20 dažuose <30 g/l.
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio. Nelaikyti tiesioginiuose saulės spinduliuose net ir uždengus apsauginiu brezentu. Dažytas produktas arba produktas, laikytas netinkamai uždarytoje arba pusiau tuščioje skardinėje, negali būti laikomas ilgai. Kruopščiai uždarykite pakuotę iki kito naudojimo.

ARGENTUM 20

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygos

Dažomas paviršius turi būti švarus ir sausas, patalpos oro temperatūra aukštesnė nei +10 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80%.

Paviršiaus paruošimas

Nedažyti paviršiai: nuo paviršiaus nuvalykite dulkes ir purvą. Jei reikia, glaistykite paviršių Presto arba Prestonit glaistu, išdžiūvusį paviršių šlifaukite, pašalinkite bet kokias šlifavimo dulkes. Nugruntuokite paviršių su gruntiniais dažais Ąssā 1 arba Luja Universal Primer.

Anksčiau dažyti paviršiai: vadovaudamiesi instrukcijomis valykite paviršių su Maalipesu valikliu. Pašalinkite silpnai besilaikančius dažus ir atplaišas. Blizgus, kietus paviršius nušlifaukite iki matinių ir pašalinkite dulkes. Užlyginkite paviršiaus nelygumus ir plyšius Presto arba Prestonit glaistu. Gruntuokite glaistytas vietas Ąssā 1 arba Luja Universal Primer.

Dažymas

Dažus prieš naudojimą kruopščiai išmaišykite. Dažykite 1-2 sluoksniais teptuku, voleliu ar purkštuvu.

Įrankių valymas

Įrankius plauti vandeniu. Sukietėjusiems dažams nuo įrankių pašalinti rekomenduojamas Tikkurila Pensselipesu (įrankių valiklis).

Paviršiaus priežiūra

Normaliomis sąlygomis dažytas paviršius galutinai sutvirtėja tik po mėnesio, todėl kelias savaites po dažymo paviršių reikia atidžiai prižiūrėti. Jei paviršių reikia pavalyti anksčiau minėto termino, lengvai pavalykite minkštu šepetėliu ar drėgna šluoste.

Paviršių galima valyti minkšta, drėgna šluoste arba kempine, sudrėkinta neutraliu valymo priemonės tirpalu (pH 6-8). Jei paviršius labai suteptas, valyti su silpnu šarminiu valikliu (pH 8-10) sudrėkinta kempine ar šluoste, po valymo kruopščiai perplaukite vandeniu. Ruošdami valymo tirpalą vadovaukitės gamintojo nurodymais.

Dangos atnaujinimas

Dažytas paviršius išlaiko savo funkcionalumą iki pat perdažymo. Siekiant išlaikyti paviršiaus savybes, remontinis dažymas turi būti atliekamas naudojant tuos pačius Argentum 20 dažus. Paviršius praras savo specialias savybes, jei perdažymas bus atliekamas su kitais dažais.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines. Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT), mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) ir 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas (OIT). Gali sukelti alerginę reakciją. Dažų sudėtyje yra biocidinio priedo, saugančio produktą sandėliavimo metu. Sudėtyje C(M)IT/MIT (3:1). Dažų sudėtyje yra biocidinio priedo, saugančio sausą plėvelę. Sudėtyje sidabro chlorido ir OIT.