



TIKKURILA

## BETOLUX AKVA

PUSIAU BLIZGŪS GRINDŲ DAŽAI

### APIBŪDINIMAS

Vandeniniai poliuretaniai akriliniai dažai.

### PASKIRTIS

Skirta gyvenamųjų, komercinių ir sandėliavimo patalpų betoniniams bei mediniams laiptams ir grindims, betoninėms pirties ir drėgnų patalpų grindims. Tinka nestipriai chemiškai ir mechaniškai veikiamoms grindims.

### SAVYBĖS

Naudojami betoninėms ir medinėms patalpose esančioms grindims dažyti. Taip pat tinka alkidiniais bei epoksidiniais dažais ir alkidiniu bei epoksidiniu laku dengtomis grindims perdažyti.





TIKKURILA

## BETOLUX AKVA

### TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Bazė</b>	A BAZĖ, C BAZĖ
<b>Spalva</b>	<b>Spalvynai</b> Interjero spalvų paletė „Feel the Color 2020“, Pilkų atspalvių paletė „Deco Grey“. Spalvinama pagal daugelį „Tikkurila“ spalvynų.
<b>Blizgumas</b>	Pusiau blizgus.
<b>Išeiğa</b>	5–7 m <sup>2</sup> /l.
<b>Pakuočių dydžiai</b>	A BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l, 9 l C BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l, 9 l
<b>Įrankiai</b>	Teptukas arba volelis.
<b>Džiūvimo trukmė</b>	Dulkės nelimpa po 15 min. Kitą sluoksnį galima dengti maždaug po 1 val. Paviršių galima naudoti po 24 val. Galutinai sukietėja ir įgauna galutinį patvarumą maždaug po 2 sav.
<b>Tankis (kg/l)</b>	1,1–1,2 kg/l, ISO 2811.
<b>Cheminis atsparumas</b>	Geras atsparumas riebalams ir nestipriems tirpikliams, pvz., vaitspiritui. Neatsparūs stipriems tirpikliams.
<b>Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)</b>	35
<b>LOJ</b>	Subkategorija A/i. Leistinas LOJ kiekis (nuo 2010 m.) 140 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje 140 g/l.
<b>Sandėliavimas</b>	Saugoti nuo šalčio.

# BETOLUX AKVA

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### Dengimo sąlygos

Betoninis paviršius turi būti sausas ir bent 4 savaičių senumo. Santykinis betono drėgnis turi neviršyti 97 proc. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiustant turi būti ne mažesnė kaip +10 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.

### Paviršiaus paruošimas

Nedažytos grindys

Betoninės grindys

Pašalinkite netvirtą birų paviršiaus sluoksnį betono šlifotuviu. Pašalinkite šlifavimo dulkes.

Medinės grindys

Pašalinkite dulkes, purvą, tepalus ir riebalus.

Anksčiau dažytos grindys

Nuplaukite plovikliu „Maalipesu“, kruopščiai nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Pašalinkite atšokusius dažus, visą paviršių nušlifaukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes.

### Dengimas

Prieš naudodami gerai išmaišykite.

Betoninės grindys

Naujas betonines grindis nugaruntuokite – padenkite 1 sluoksniu vandeniu skiestų dažų „Betolux Akva“ (vandens naudokite apie 10 tūrio proc.). Naujas nugaruntuotas ir anksčiau dažytas betonines grindis padenkite 2–3 sluoksniais neskiestų dažų. Naudokite volelį trumpais plaukeliais, o nedideliems ploteliams – sintetinį teptuką.

Medinės grindys

Niekuo nedengtas medines grindis nugaruntuokite – padenkite 1–2 sluoksniais izoliacinio grunto „Multistop“. Norėdami užtikrinti geriausią izoliacinį poveikį denkite 2 sluoksniais. Galiausiai paviršių padenkite 2–3 sluoksniais neskiestų dažų. Naudokite sintetinį teptuką. Pastaba! Dažai greitai džiušta, todėl iš anksto susiplanuokite dažymo eigą, kad nesimatytų dažų dangos sandūrų. Lentas dažykite išilgai, iš karto po kelias, korekcijas darykite tik dažams išdžiūvus.

Dažų dangos slidumui sumažinti naudokite miltelius „Liukueste“. 10 l neskiestų dažų naudokite vieną pakuotę (0,333 l) miltelių. Sumaišykite miltelius su dažais rankiniu būdu. Pašiurkštintus dažus naudokite dengdami 2 viršutinius sluoksnius.

Pašiurkštintais dažais galite dengti visas grindis arba norimas jų vietas (atskirite jas dažymo juosta). Tokių dažų juostele taip pat galite padengti viršutinę laiptų pakopos briauną.

### Įrankių valymas

Įrankius plauti vandeniu arba Tikkurila Pensselipesu (įrankių valikliu).

### Paviršiaus priežiūra

Dažų danga įgauna reikiamą atsparumą dilimui ir chemikalams maždaug po 2 savaičių, todėl iki tol lakuoto paviršiaus nevalykite.

Valykite šepėčiu, plovimo šepėčiu arba šluoste. Labai nešvarų paviršių valykite neutraliu (pH 6–8) valikliu sudrėkintu valymo įrankiu.



## BETOLUX AKVA

### **Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas**

Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

### **SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008**

Mūvėti apsaugines pirštines. Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT). Gali sukelti alerginę reakciją.