



TIKKURILA

BETOLUX AKVA

PUSIAU BLIZGŪS GRINDŲ DAŽAI

APIBŪDINIMAS

Vandeningi poliuretaningi akriliniai dažai.

PASKIRTIS

Skirta gyvenamųjų, komercinių ir sandėliavimo patalpų betoniniams bei mediniams laiptams ir grindims, betoninėms pirties ir drėgnų patalpų grindims. Tinka nestipriai chemiškai ir mechaniškai veikiamoms grindims.

SAVYBĖS

Naudojami betoninėms ir medinėms patalpose esančioms grindims dažyti. Taip pat tinka alkidiniais bei epoksidiniais dažais ir alkidiniu bei epoksidiniu laku dengtoms grindims perdažyti.





TIKKURILA

BETOLUX AKVA

TECHNINIAI DUOMENYS

Bazė	A BAZĖ, C BAZĖ
Spalva	Spalvynai Interjero spalvų paletė „Feel the Color 2020“, Pilkų atspalvių paletė „Deco Grey“, 2022 metų spalvų kolekcija „Color Now“. Spalvinama pagal daugelį „Tikkurila“ spalvynų.
Blizgumas	Pusiau blizgus.
Išeiiga	5–7 m ² /l.
Pakuočių dydžiai	A BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l, 9 l C BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l, 9 l
Įrankiai	Teptukas arba volelis.
Džiūvimo trukmė	Dulkės nelimpa po 15 min. Kitą sluoksnį galima dengti maždaug po 1 val. Paviršių galima naudoti po 24 val. Galutinai sukietėja ir įgauna galutinį patvarumą maždaug po 2 sav.
Tankis (kg/l)	1,1–1,2 kg/l, ISO 2811.
Cheminis atsparumas	Geras atsparumas riebalams ir nestipriems tirpikliams, pvz., vaitspiritui. Neatsparūs stipriems tirpikliams.
Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)	35
LOJ	Subkategorija A/i. Leistinas LOJ kiekis (nuo 2010 m.) 140 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje 140 g/l.
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio.

BETOLUX AKVA

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygos

Betoninis paviršius turi būti sausas ir bent 4 savaičių senumo. Santykinis betono drėgnis turi neviršyti 97 proc. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +10 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.

Paviršiaus paruošimas

Nedažytos grindys

Betoninės grindys

Pašalinkite netvirtą birų paviršiaus sluoksnį betono šlifotuviu. Pašalinkite šlifavimo dulkes.

Medinės grindys

Pašalinkite dulkes, purvą, tepalus ir riebalus.

Anksčiau dažytos grindys

Nuplaukite plovikliu „Maalipesu“, kruopščiai nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Pašalinkite atšokusius dažus, visą paviršių nušlifaukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes.

Dengimas

Prieš naudodami gerai išmaišykite.

Betoninės grindys

Naujas betonines grindis ngruntuokite – padenkite 1 sluoksniu vandeniu skiestų dažų „Betolux Akva“ (vandens naudokite apie 10 tūrio proc.). Naujas ngruntuotas ir anksčiau dažytas betonines grindis padenkite 2–3 sluoksniais neskiestų dažų. Naudokite volelį trumpais plaukeliais, o nedideliems ploteliams – sintetinį teptuką.

Medinės grindys

Niekuo nedengtas medines grindis ngruntuokite – padenkite 1–2 sluoksniais izoliacinio grunto „Multistop“. Norėdami užtikrinti geriausią izoliacinį poveikį denkite 2 sluoksniais. Galiausiai paviršių padenkite 2–3 sluoksniais neskiestų dažų. Naudokite sintetinį teptuką. Pastaba! Dažai greitai džiūsta, todėl iš anksto susiplanuokite dažymo eigą, kad nesimatytų dažų dangos sandūrų. Lentas dažykite išilgai, iš karto po kelias, korekcijas darykite tik dažams išdžiūvus.

Dažų dangos slidumui sumažinti naudokite miltelius „Liukueste“. 10 l neskiestų dažų naudokite vieną pakuotę (0,333 l) miltelių. Sumaišykite miltelius su dažais rankiniu būdu. Pašiurkštintus dažus naudokite dengdami 2 viršutinius sluoksnius.

Pašiurkštintais dažais galite dengti visas grindis arba norimas jų vietas (atskirite jas dažymo juosta). Tokių dažų juostele taip pat galite padengti viršutinę laiptų pakopos briauną.

Įrankių valymas

Plaukite vandeniu arba įrankių valikliu „Pensselipesu“.

Paviršiaus priežiūra

Dažų danga įgauna reikiamą atsparumą dilimui ir chemikalams maždaug po 2 savaičių, todėl iki tol lakuoto paviršiaus nevalykite.

Valykite šepetėliu, plovimo šepetėliu arba šluoste. Labai nešvarų paviršių valykite neutraliu (pH 6–8) valikliu sudrėkintu valymo įrankiu.



BETOLUX AKVA

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Mūvėti apsaugines pirštines. Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT). Gali sukelti alerginę reakciją.