

Sudėtingumo lygis

1

2

3

Reikės:

- Valiklio
- Grunto (1 l – 4–10 m²)
- Dažų (1 l – 4–9 m²)
- Lauko teptuko ANZA
- Teleskopinio koto ANZA
- Volelio ANZA trumpais plaukeliais
- Grandiklio ir plieninio šepetio (anksčiau dažytam paviršiui)



Paruoškite



Gruntuokite



Dažykite



Dažai



Dažyve

Registruokitės į mokymus www.tikkurila.lt/tikkurila-akademija

Nemokama konsultacijų linija 8 800 00018

1. Paruoškite

NEDAŽYTAS PAVIRŠIUS

- Pašalinkite purvą ir atplaišas.

ANKSČIAU DAŽYTAS PAVIRŠIUS

- Pašalinkite dulkes ir purvą.
- Grandikliu pašalinkite atšokusią seną dangą ir nušveiskite paviršių plieniniu šepetčiu.
- Riebaluotą, purviną ar pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „**Tikkurila Homeenpoisto**“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti.

2. Gruntuokite

- Iki grynios medienos nušlifuotą anksčiau dažytą ir nedažytą paviršių padenkite gruntu „**Tikkurila Valtti Primer**“ 1 sluoksniu. Dažais arba dažyme denkite po 24 val. (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgnumui).



Patarimas!

Anksčiau dažyto ir iki grynios medienos nenušlifuoto paviršiaus gruntuoti nereikia, jį galite iškart dažyti dažais „**Tikkurila Ultra Classic**“ 1–2 sluoksniais.

3a. Dažykite (naudojant dažų ir norint išryškinti medienos raštą)

- Prieš naudodami dažų gerai išmaišykite ir reguliariai pamaišykite dengdami.
- Denkite dažyme „**Tikkurila Valtti Akvacolor**“ 1 sluoksniu. Ypač kruopščiai padenkite medinių objektų briaunas ir galus.



Patarimas!

Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Nedenkite esant pernelyg didelei temperatūrai.

3b. Dažykite (naudojant dažus ir norint paslėpti medienos raštą)

- Prieš naudodami dažus gerai išmaišykite, jei reikia, atskieskite vandeniu.
- Denkite matiniais dažais „**Tikkurila Ultra Classic**“ 2 sluoksniais. Kitą sluoksnį denkite po 2–4 val. Ypač kruopščiai padenkite medinių objektų briaunas ir galus.