

Dicco Color

APIBŪDINIMAS

Tirpiklinis beicas.

SAVYBĖS IR PASKIRTIS

- Sudėtyje esantis dažiklis yra tirpus ir atsparus šviesai
- Beicuotą paviršių galima lakuoti tiek vandeniniu, tiek tirpikliniu laku. Būdamas tirpiklinis jis mažina medienos brinkimą
- Taip pat galima naudoti glaistytoms vietoms spalvinti
- Pasižymi plačia spalvų gama. Paryškina natūralų medienos raštą
- Tinka vidaus baldams, durims ir įvairiems mediniams bei medienos plokštėms dengtiems paviršiams

TECHNINIAI DUOMENYS

Sausojo likučio tūrio dalis (proc.) 1–8 proc. priklausomai nuo spalvos.

Sausojo likučio masės dalis (proc.) 1–10 proc. priklausomai nuo spalvos.

Tankis 0,9 kg/l priklausomai nuo spalvos.

Rekomenduojamas dangos storis ir teorinė išeiga

Rekomenduojamas dangos storis (neskiesto)		Teorinė išeiga
šlapios	sausos	
40–60 g/m ²	5µm	14–16 m ² /l

Reali išeiga priklauso nuo dengimo būdo bei sąlygų ir dengiamo paviršiaus formos bei šiurkštumo.

Džiūvimo trukmė

80–100 g/m ²	+23°C	+50°C	+70°C	IRM
Galima dengti kitą sluoksnį po	20 min.	5 min.	2–3 min.	15–30 s.

Kiek laiko danga džiūsta ir kada galima dengti kitą sluoksnį, priklauso nuo sluoksnio storio, temperatūros, santykinio oro drėgno ir vėdinimo.

Spalva

Spalvynas „Dicco Color“ ir tam tikros spalvos pagal pageidavimą. Spalvinimo sistema „Dicco Color“.

Dicco Color

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Paviršiaus paruošimas Pašalinkite dulkes, purvą ir atplaišas. Medienos paviršių nušlifukite šlifavimo popieriumi P150–320. Prieš dengdami kitą sluoksnį paviršių nušlifukite šlifavimo popieriumi P240–400. Kruopščiai pašalinkite šlifavimo dulkes.

Rekomenduojama viršutinio sluoksnio danga Merit 20, Merit 30, Merit 80, Akvilac FD 25, Akvilac FD-J 10, Akvilac FD-J 25, Akvilac FD-J 35, Akvilac FD 70.

Dengimo sąlygos Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Medienos drėgnis turi neviršyti 20 proc. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +18 °C, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 70 proc. Norint optimalaus rezultato būtina užtikrinti gerą vėdinimą. Galima džiovinti džiovinimo kameroje ir kambario temperatūroje.

Dengimas Gerai išmaišykite. Beicą „Dicco Color“ galima maišyti su laku „Merit“.

Dengiant įprastu purkštuvu neskiedžiama. Antgalio skersmuo 1–1,4 mm, oro slėgis 1–3 bar.

Dengiant nardinamuoju dengtuvu neskiedžiama.

Dengiant veleniniu dengtuvu neskiedžiama.

Prieš beicuodami visą paviršių patikrinkite beico spalvą ir jos ryškumą mažame plotelyje. Galutinė spalva priklauso nuo dengimo būdo, lako rūšies ir šlifavimo popieriaus rupumo.

Skiedikliai Thinner 1027, Thinner 1033, Thinner 1035

Įrangos valymas Skiediklis 1027, 1033, 1034 arba 1035.

LOJ LOJ kiekis gaminyje 800 g/l. Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti gaminyje (skiediklio naudojant 10 tūrio proc.) 800 g/l.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Smulkesnė informacija apie pavojingą poveikį ir apsaugą nuo jo pateikta saugos duomenų lapuose. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

Tik pramoniniam ir profesionaliam naudojimui

Pateikta informacija nėra išsami ir galutinė. Ši informacija paremta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Gaminių kokybę užtikrina ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus atitinkanti kokybės vadybos sistema. Negalėdami kontroliuoti sąlygų, kuriomis gaminiai naudojami, taip pat veiksnių, turinčių įtakos jų naudojimui, neatsakome už patirtą žalą juos naudojant ne pagal instrukcijas ar paskirtį. Pasilikame teisę keisti pateiktą informaciją be išankstinio pranešimo.

Gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai, jį gali naudoti tik specialistai, žinantys, kaip tinkamai jį naudoti, ir turintys jo naudojimo patirties. Aukščiau pateikta informacija yra patarimo pobūdžio. Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, mes neprisiimame atsakomybės už sąlygas, kuriomis gaminys yra naudojamas, ir už tai, kaip ir koku tikslu jis yra naudojamas.

Jei ketinate naudoti gaminį kitu tikslu nei čia rekomenduojama ir neturite mūsų raštiško patvirtinimo, kad jis tinkamas taip naudoti, prisiimate visą atsakomybę už galimas pasekmes.