



TIKKURILA

MUURI

DAŽAI ŽIDINIŲ APDAILAI IR KARŠČIO VEIKIAMOMS SIENELĖMS

APIBŪDINIMAS

Neorganiniai silikatiniai dažai vidaus darbams su puikiu atsparumu karščiui.

PASKIRTIS

Židinių apdailai, karščio veikiamoms sienelėms ir panašioms vidaus sienų paviršiams, kur paviršiaus temperatūra gali pakilti aukščiau nei įprasta.

SAVYBĖS

Betono, kalkių, kalkinio cemento, cementinio tinko, silikatinėms ir kitoms plytom, taip pat ir kitiems mineraliniams vidaus paviršiams. Taip pat tinka anksčiau kalkiniais, kalkių cemento, silikatiniais dažais dažytiems paviršiams. Žiūrėkite instrukcijas.





TIKKURILA

MUURI

TECHNINIAI DUOMENYS

Bazė	MSA BASE
Spalva	Spalvynai Židinių apdailos ir karščio veikiamų sienelių dažų „Muuri“ spalvynas. Balta G497, H497, M497, V459, X459, Y462, X487, Y487.
Blizgumas	Visiškai matinis. 6/RT klasifikacija
Išėiga	3–5 m ² /l vienam sluoksniui. Išėiga priklauso nuo dažomo paviršiaus porėtumo ir šiurkštumo bei dengimo metodo ir sąlygų.
Pakuočių dydžiai	0.9 l, 2.7 l
Įrankiai	Teptukas ir kalkiniams dažams skirtas teptukas.
Džiūvimo trukmė	Pakartotinai dažyti galima po 12 val.
Tankis (kg/l)	Apie 1,4 kg/l.
LOJ	(subkategorija A/a) leistinas LOJ kiekis (nuo 2010 m.) 30 g/l. LOJ kiekis gaminyje <30 g/l.
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio ir tiesioginių saulės spindulių. Pasinaudojus pakuotę sandariai uždaryti. Gaminio negalima ilgai laikyti, jei jis spalvintas, jei pakuotė nesandari arba pradėta naudoti. Spalvintą gaminį sunaudoti per vieną dažymo sezoną.

MUURI

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygos

Dažomas paviršius turi būti švarus, sausas ir tvirtas. Oro ir paviršiaus temperatūra neturi būti žemesnė nei +10 °C. Santykinis oro drėgnumas turi neviršyti 80%.

Paviršiaus paruošimas

Nedažyti paviršiai:

Nauji betono, išlyginamojo mišinio ir tinkuoti paviršiai turi būti pakankamai išdžiovinti ir sukietėję prieš atliekant apdailą. Nuo nedažyto paviršiaus nuvalykite purvą, dulkes ir kitus nešvarumus.

Anksčiau dažyti paviršiai:

Nuvalykite nuo paviršiaus purvą, dulkes ir kitus nešvarumus. Jeigu reikia valykite su Tikkurila Maalipesu valikliu pagal instrukcijas. Pašalinkite besilupančius ir silpnai prilipusius dažų ar besikreiduojančius dažų sluoksnius.

Glaistymas

Užtaisykite įtrūkius, skyles ir įlenkimus taip, kad visas dažomas paviršius būtų lygus. Naudokite tinkamą glaistą betoniniams paviršiams ir tinkamus kalkinius, kalkių cemento tinkus, kai lyginate tinkuotus paviršius. Jei reikia, gruntuokite išlygintas vietas su „Muuri“ dažais.

Dažymas

Gruntuokite vienu sluoksniu tuo pačiu Muuri židinių apdailai skirtų dažų. Jeigu reikia, galite skiesti švairiu vandeniu iki 10 %. Po gruntavimo paviršius turi džiūti mažiausiai 12 valandų, po to gali būti dažomas viršutinis sluoksnis.

PASTABA. Uždenkite tuos paviršius, kurie nebus dažomi - langai, natūralus akmuo, klinkerio plytelės ir metaliniai paviršiai. Jei dažant užtiško dažų purlų, juos nedelsiant pašalinkite su vandeniu.

Skirtingo porėtumo paviršiai, drėgnumo ir temperatūros pokyčiai dažymo bei džiūvimo metu gali įtakoti spalvos netolygumą.

Rekomenduojama palaukti bent dvi savaites prieš naudojant dažytą paviršių, siekiant, jog produktas pasiektų reikiamas atsparumo karščiui savybes.

Mechaninė apkrova gali sukelti matomas žymes ant dažyto paviršiaus. Tai yra tipiškas matinių dažų bruožas, tačiau tai neįtakoja techninių produkto savybių.

Įrankių valymas

Plaukite vandeniu. Šiek tiek sukietėjusius dažus valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.

Paviršiaus priežiūra

Jeigu reikia nuvalykite paviršių su sausu šepetėliu ar dulkių šluoste, bet ne anksčiau kaip praėjus mėnesiui po dažymo.

Dangos atnaujinimas

Paviršius dažytus Muuri dažais galima pakartotinai dažyti tuo pačiu produktu.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

MUURI

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Sudėtyje yra: kalio silikatas. Pavojinga. Smarkiai pažeidžia akis. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudoti akių ar veido apsaugos priemonės. PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsdami skambinkite į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreipkitės į gydytoją.



GHS05