



TIKKURILA OPTIVA PRIMER

APIBŪDINIMAS

Vandeninis akrilinis gruntas, skirtas patalpų vidaus sienoms ir luboms.

PASKIRTIS

Skirta gipso-kartono plokštėms, gipsiniu bei cementiniu-kalkiniu tinku dengtiems ir betoniniams paviršiams.

SAVYBĖS

Mažina dengiamo paviršiaus įgeriamumą.

Suvienodina dengiamą paviršių.

Didina dažų „Optiva“ išėigą (reikia mažiau dažų).

Tausoja aplinką – turi į ES ekologinį ženklą.

• Rekomenduojamas Lenkijos alergologų asociacijos (PTA)*.

• Turi labai mažą lakiųjų organinių junginių kiekį – iki 1,5 g/l.

• *tik tada, kai grunto danga visiškai išdžiūvusi ir patalpa neprikaištingai išvėdinta





TIKKURILA

OPTIVA PRIMER

TECHNINIAI DUOMENYS	
Bazė	AP BAZĖ
Spalva	Spalvinama pagal spalvyną „Symphony“ (dėl gaminio ypatumų galutinė spalva gali šiek tiek skirtis nuo pavyzdžio).
Blizgumas	Visiškai matinis.
Išėiga	6–8 m ² /l (vieno sluoksnio). Reali išėiga priklauso nuo dengiamo paviršiaus įgeriamumo bei tekstūros, dengimo būdo ir spalvos.
Pakuočių dydžiai	0.9 l, 2.7 l, 9 l
Skiediklis	Vanduo. Jei reikia skiesti, vandens naudokite iki 5 tūrio proc.
Įrankiai	Teptukas, volelis arba purkštuvai (antgalio tipas 515, darbinis slėgis 150 bar).
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50% santykinei oro drėgmei)	Esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgmeniui išdžiūsta maždaug per 1 val.
Tankis (kg/l)	Apie 1,4 g/cm ³ .
LOJ	Subkategorija A/g. Leistinas LOJ kiekis (nuo 2010 m.) <30 g/l. LOJ kiekis gaminyje <1,5 g/l.
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio ir tiesioginių saulės spindulių. Sandėliuoti ir transportuoti sandariai uždarytuose pakuotėse esant temperatūrai nuo + 5 ° C iki + 25 ° C. Kruopščiai uždarykite pakuotę iki kito naudojimo. Transportuokite ir sandėliuokite nuo atmosferos poveikio saugančioje pakuotėje, ne mažesnėje kaip +5 ° C ir ne didesnėje kaip +25 ° C temperatūroje. Saugokite nuo šalčio. Pasinaudoję pakuotę nedelsiant sandariai uždarykite. Sandariai uždarytą pakuotę laikykite patalpoje, ne mažesnėje kaip +5 ° C ir ne didesnėje kaip +25 ° C temperatūroje. Saugokite nuo šalčio ir tiesioginių saulės spindulių.



OPTIVA PRIMER

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C ir ne didesnė kaip +25 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.

Viršutinio sluoksnio dengimas

Prieš naudodami gerai išmaišykite, jei reikia, atskieskite vandeniu (vandens naudokite iki 5 tūrio proc.). Denkite nedažytą paviršių 1 sluoksniu. Dažais galima dengti ne anksčiau kaip po 4 val.

Įrankių valymas

Baigę gruntuoti nedelsdami kruopščiai nuvalykite grunto likučius ir nuplaukite vandeniu.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Skystus likučius priduoti sunaikinimui į vietinių taisyklių nurodytą kenksmingų medžiagų surinkimo vietą. Sunaikinti skystas atliekas pagal vietos pavojingų atliekų utilizavimo taisykles.