



TIKKURILA

GAMINIO DUOMENŲ LAPAS 15.07.2020



TIKKURILA

# OTEX

## SUKIBIMĄ GERINANTIS GRUNTAS

### APIBŪDINIMAS


Greitai džiūstantis alkidinis sukritimą gerinantis gruntas.

### PASKIRTIS

Skirta ypatingo sukritimo reikalaujantiems interjero paviršiams. Taip pat tinkta poliuretaniniams ir rūgštiniams dažais dažytiems išoriniams langų rėmams.

### SAVYBĖS

Galima naudoti kaip gruntu ir tarpinį sluoksnį tiek naujiems, tiek anksčiau dažytiems paviršiams. Gerai sukimba su ypatingo sukritimo reikalaujančiais paviršiais, pvz.: dažytais alkidiniais bei rūgštiniams dažais, stiklu, plytelėmis, stiklo pluoštu, PVC plastiku, aliuminiu, cinkuotais metalo lakštais.





TIKKURILA

# OTEX

## TECHNINIAI DUOMENYS

Bazė	AP BAZĖ, C BAZĖ
Spalva	Spalvinama pagal spalvyną „Symphony“ (galutinė spalva gali šiek tiek skirtis nuo pavyzdžio). Bazę AP galima naudoti nespalvintą arba spalvinti (tonavimo pastos naudojama perpus mažiau nei bazei A). Bazę C būtina spalvinti.
Blizgumas	Visiškai matinis.
Išeiga	8–10 m <sup>2</sup> /l.
Pakuočių dydžiai	AP BAZĖ: 0,333 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l C BAZĖ: 0,9 l, 2,7 l, 9 l
Įrankiai	Teptukas, purkštuvas arba voletis. Beorio purkštuvo antgalio skersmuo 0,011–0,015" (0,28–0,38 mm), skiediklio naudojama iki 10 tūrio proc.).
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50% santlykinei oro drėgmėi)	Dulkės nelimpa maždaug po 1 val. Šlifuoti ir dengti kitą sluoksnį galima po 24 val.
Tankis (kg/l)	Apie 1,4 kg/l (baltos spalvos), ISO 2811.
Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)	48
Sandeliavimas	Galima sandeliuoti ir transportuoti prie žemos temperatūros. Nesandariai uždarytos ar nedidelės talpos pakuočės sutrumpina produkto laikymo trukmę.



TIKKURILA

# OTEX

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.

### Paviršiaus paruošimas

Nuplaukite plovikliu „Maalipesu“ ir kruopščiai nuskalaukite vandeniu. Blizgų paviršių pašlifuokite, kad taptų matinis, ir pašalinkite šlifavimo dulkes.

### Gruntavimas

Prieš naudodami gerai išmaišykite. Jei reikia, skieskite vaitspiritu 1050, jei dengiate teptuku, arba skiedikliu 1032, jei dengiate purkštuvu. Denkite teptuku, voleliu arba purkštuvu. Gruntas „Otex“ gerai išsilygina, todėl šlifuoti dažniausiai nebūtina. Jei reikia, kad paviršius būtų labai glotnus, šlifuokite švelniu šlifavimo popieriumi sausuoju būdu.

### Dengimas

Prieš naudodami gerai išmaišykite. Jei reikia, skieskite vaitspiritu 1050, jei dengiate teptuku, arba skiedikliu 1032, jei dengiate purkštuvu. Denkite teptuku, voleliu arba purkštuvu.

Gruntas „Otex“ gerai išsilygina, todėl šlifuoti dažniausiai nebūtina. Jei reikia, kad paviršius būtų labai glotnus, šlifuokite švelniu šlifavimo popieriumi sausuoju būdu.

### Įrankių valymas

Įrankius plauti vaitspiritu 1050 arba Tikkurila Pensselipesu (įrankių valikliu). Valykite vaitspiritu 1050 arba įrankių valikliu „Pensselipesu“.

### Paviršiaus priežiūra

Jei reikia, paviršių galite valyti po mėnesio (ne anksčiau).

Valykite neutraliu (pH 6–8) valikliu naudodami minkštą šepetį, kempinę arba šluostę. Labai nešvarų paviršių valykite silpnu šarminiu (pH 8–10) valikliu naudodami šluostę arba kempinę. Nuvalę kruopščiai nuskalaukite vandeniu.

Normaliomis sąlygomis dažų danga galutinai sukietėja ir jgauna reikiama patvarumą maždaug po mėnesio, todėl kelias savaites dažytą paviršių naudokite labai atsargiai. Jei prireikia valyti anksčiau, švelniai valykite minkštū šepečiu arba drėgna šluoste.

### Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Nepilti į kanalizaciją, vandens sistemas ir dirvą. Sunaikinti skystas atliekas pagal vietas pavojingų atliekų utilizavimo taisykles. Perdirbtai tuščias, sausas skardines arba išmesti jas pagal vietas reglamentus.

## SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Sudėtyje yra: anglavandeniliai, C9, aromatinės, anglavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai,<2% arom.. ATSARGIAI. Degūs skystis ir garai. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra etilmelketoksimas. Gali sukelti alerginę reakciją. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerozolio. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines.



TIKKURILA

GAMINIO DUOMENŲ LAPAS 15.07.2020

## OTEX



GHS02



GHS07