



TIKKURILA

PARKETTI-ÄSSÄ 80

GREITAI DŽIŪSTANTIS GRINDŲ LAKAS

APIBŪDINIMAS

Vandeninis poliuretaninis akrilinis vidaus lakas.

PASKIRTIS

Skirta parketui, lentinėms grindims ir kt. nestipriai mechaniškai arba chemiškai veikiams mediniams interjero paviršiams.

SAVYBĖS

Tinka sausose patalpose esantiems iki grynos medienos nušlifuotiems mediniams paviršiams gruntuoti ir lakuoti. Taip pat tinka anksčiau lakuotoms arba dažytoms medinėms grindims perlakuoti. Prieš lakuodami visą paviršių išbandykite laką mažame plotelyje, kad įsitikintumėte, jog jis tinka.





TIKKURILA

PARKETTI-ÄSSÄ 80

TECHNINIAI DUOMENYS

Spalva	Nespalvinama.
Blizgumas	Blizgus.
Išeiğa	Naudojant teptuką – 7–10 m ² /l. Naudojant lakavimo mentelę – 10–12 m ² /l. Naudojant plieninę mentelę – 20–25 m ² /l.
Pakuočių dydžiai	1 l, 3 l, 5 l, 10 l
Įrankiai	Mentelė arba teptukas.
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50% santykinei oro drėgmei)	Kada galima dengti kitą sluoksnį, nurodyta naudojimo instrukcijoje. Baigtą lakuoti paviršių galima naudoti maždaug po 12 val. Pirmąją savaitę lakuotą paviršių naudokite atsargiai, nedėkite ant jo sunkių ir džiūti neleidžiančių daiktų, pvz., kilimų.
Tankis (kg/l)	Apie 1 kg/l, ISO 2811.
Cheminis atsparumas	Atsparus nestipriems tirpikliams, pvz., vaitspiritui. Neatsparus stipriems tirpikliams.
Atsparumas plovimui	Puikus atsparumas įprastiems valikliams (SFS 3755).
Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)	30
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio.

PARKETTI-ÄSSÄ 80

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas (nepurvinas, nevaškuotas ir neriebaluotas). Aplinkos ir dengiamo paviršiaus temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +15 °C, santykinis oro drėgnis turi būti 30–80 proc.

Paviršiaus paruošimas

Nušlifaukite grindų paviršių medienos pluošto arba šviesos kritimo kryptimi (naudokite šlifavimo popierių P100 arba P120). Šlifavimo dulkes kruopščiai nusiurbkite dulkių siurbliu.

Gruntavimas

Iki grynos medienos nušlifuotos medinės grindys

Prieš naudodami laką gerai išmaišykite ir pamaišykite dengdami. Išpilkite ant grindų ir tolygiai spausdami paskleiskite nerūdijančio plieno mentele. Leiskite džiūti maždaug 1 val. ir, jei reikia, pašlifaukite, kad paviršius taptų matinis (naudokite šlifavimo popierių P150). Šlifavimo dulkes kruopščiai nusiurbkite dulkių siurbliu. Padenkite paviršių 1–2 lako sluoksniais naudodami plieninę mentelę. Leiskite džiūti 30–60 min. prieš dengdami kitą sluoksnį.

Pramoniniu būdu apdorotas arba anksčiau lakuotas / dažytas parketas arba lentinės grindys

Prieš naudodami laką gerai išmaišykite ir pamaišykite dengdami. Nežymiai nusidėvėjusias medines grindis nuvalykite pašalindami purvą, vašką ir riebalus. Labai nusidėvėjusį paviršių nušlifaukite iki grynos medienos ir padenkite laku, kaip nurodyta aukščiau. Pašlifaukite paviršių šlifuotuvu, kad taptų matinis (naudokite šlifavimo popierių P120 arba P150). Šlifavimo dulkes kruopščiai nusiurbkite dulkių siurbliu ir nuvalykite paviršių drėgna švaria nesisipūkuojančia šluoste. Prieš lakuodami visą paviršių išbandykite laką mažame plotelyje, kad įsitikintumėte, jog jis tinka. Padenkite paviršių 2–3 lako sluoksniais naudodami lakavimo mentelę.

Nelygios lentinės grindys

Prieš naudodami laką gerai išmaišykite ir pamaišykite dengdami. Nelygios lentinės grindis lakuojamos naudojant teptuką. Iš pradžių denkite ploną lako sluoksnį ir leiskite jam džiūti mažiausiai 1 val. Denkite medienos pluošto kryptimi, po kelias lentas vienu metu. Paskleiskite laką tolygiai. Paviršių pašlifaukite ir kruopščiai pašalinkite šlifavimo dulkes. Denkite antrą lako sluoksnį, leiskite jam džiūti maždaug 3 val. ir denkite trečią sluoksnį. Trečias sluoksnis turėtų būti storesnis.

Lakavimas

Iki grynos medienos nušlifuotos medinės grindys

Prieš naudodami gerai išmaišykite, taip pat permaišykite dengdami. Išpilkite ant grindų ir tolygiai paskleiskite lakavimo mentele medienos pluošto kryptimi. Leiskite džiūti maždaug 1 val. ir, jei reikia, pašlifaukite (naudokite šlifavimo popierių P150). Šlifavimo dulkes kruopščiai nusiurbkite dulkių siurbliu. Padenkite paviršių dar 1–2 lako sluoksniais naudodami lakavimo mentelę. Leiskite džiūti 30–60 min. prieš dengdami kitą sluoksnį.

Beicuotos arba lakuotos medinės grindys

Prieš naudodami gerai išmaišykite, taip pat permaišykite dengdami. Padenkite paviršių 2–3 lako sluoksniais naudodami lakavimo mentelę.

Pramoniniu būdu apdorotas arba anksčiau lakuotas / dažytas parketas arba lentinės grindys

Prieš naudodami gerai išmaišykite, taip pat permaišykite dengdami. Nežymiai nusidėvėjusias medines grindis nuvalykite pašalindami purvą, vašką ir riebalus. Labai nusidėvėjusį paviršių nušlifaukite iki grynos medienos ir padenkite laku, kaip nurodyta aukščiau. Pašlifaukite paviršių šlifuotuvu, kad taptų matinis (naudokite šlifavimo popierių P120 arba P150). Šlifavimo dulkes kruopščiai nusiurbkite dulkių siurbliu ir nuvalykite paviršių drėgna švaria nesisipūkuojančia šluoste. Prieš lakuodami visą paviršių išbandykite laką mažame plotelyje, kad įsitikintumėte, jog jis tinka. Padenkite paviršių 2–3 lako sluoksniais naudodami lakavimo mentelę.

PARKETTI-ÄSSÄ 80

Nelygios lentinės grindys

Prieš naudodami gerai išmaišykite, taip pat permaišykite dengdami. Nelygios lentinės grindis lakuojamos naudojant teptuką. Iš pradžių denkite ploną lako sluoksnį ir leiskite jam džiūti 1 val. Denkite medienos pluošto kryptimi, po kelias lentas vienu metu. Paskleisite laką tolygiai. Paviršių pašlifukite ir kruopščiai pašalinkite šlifavimo dulkes. Denkite antrą lako sluoksnį, leiskite jam džiūti maždaug 3 val. ir denkite trečią sluoksnį. Trečias lako sluoksnis turėtų būti storesnis.

Įrankių valymas

Įrankius plauti vandeniu. Sukietėjusiems dažams nuo įrankių pašalinti rekomenduojamas Tikkurila Pensselipesu (įrankių valiklis). Plaukite vandeniu. Šiek tiek sukietėjusį laką valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.

Paviršiaus priežiūra

Lako danga įgauna reikiamą atsparumą dilimui ir chemikalams maždaug po savaitės, todėl iki tol lakuoto paviršiaus nevalykite.

Vėliau nešvarų paviršių galite valyti šepetiu, plovimo šepetiu arba šluoste. Labai nešvarų paviršių valykite neutraliu (pH 6–8) valikliu sudrėkintu valymo įrankiu.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Sunaikinti skystas atliekas pagal vietos pavojingų atliekų utilizavimo taisykles. Perdirbti tuščias, sausas skardines arba išmesti jas pagal vietos reglamentus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT). Gali sukelti alerginę reakciją. Mūvėti apsaugines pirštines.