



TIKKURILA  
**PATIO KIVIKUULLOTE**  
GRINDINIO TRINKELIŲ BEICAS

**APIBŪDINIMAS**

Vandeninis grindinio trinkelėlių beicas.

**PASKIRTIS**

Skirta pramoniniu būdu dažytoms bei nedažytoms grindinio trinkelėms ir plytelėms.

**SAVYBĖS**

Naudojamas betoninėms grindinio trinkelėms ir plytelėms. Netinka naujoms grindinio trinkelėms ir nesugeriantiesiems paviršiams, pvz., natūraliam akmeniui.





TIKKURILA

## PATIO KIVIKUULLOTE

### TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Bazė</b>	EK BAZĖ
<b>Spalva</b>	<b>Spalvynai</b> Grindinio trinkelė spalvynas. Bespalvis. Spalvinama pagal „Tikkurila“ grindinio trinkelė spalvyną (spalvos TVT EK00–10). Nenaudokite nespalvinto.
<b>Išėiga</b>	4–8 m <sup>2</sup> /l dengiant vienu sluoksniu betonines trinkeles ar plyteles (priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo).
<b>Pakuočių dydžiai</b>	0.9 l, 2.7 l, 9 l
<b>Įrankiai</b>	Teptukas, volelis arba purkštukas.
<b>Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50% santykinei oro drėgmei)</b>	Vaikščioti galima po kelių valandų. Džiūvimo trukmė priklauso nuo paviršiaus akytumo ir sunaudoto beico kiekio. Jei reikia, kitą sluoksnį galima dengti po kelių valandų, priklausomai nuo oro sąlygų, kai tik paviršius išdžiūsta.
<b>Tankis (kg/l)</b>	Apie 1 kg/l, ISO 2811.
<b>Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)</b>	10
<b>Sandėliavimas</b>	Saugoti nuo šalčio. Vienam dažymui sunaudoti visą produkto talpą, kadangi produkto savybės nepilnose talpose pasikeičia.

# PATIO KIVIKUULLOTE

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.

### Paviršiaus paruošimas

Pašalinkite purvą, dulkes, samaną ir kerpes. Nuplaukite aukšto slėgio plovimo įrenginiu, jei reikia, naudokite ploviklį „Terassi- ja Kalustepesu“ pagal instrukciją. Jei trinkelės ar plytelės dar gana naujos, naudokite antgalį „Turbo“ arba bent pakankamą slėgį, kad užtikrintumėte reikiamą paviršiaus įgeriamumą.

### Dengimas

Visada atlikite bandomąjį dažymą, kad išsirinktumėte tinkamiausią spalvą bei dengimo būdą ir išsiaiškintumėte, kokių santykiu beicą skiesti ir keliais sluoksniais geriausia dengti. Skieskite iki 50 tūrio proc. (naudokite 2 dalis beico ir 1 dalį vandens).

Prieš naudodami gerai išmaišykite, taip pat permaišykite dengdami. Dengkite teptuku, voleliu arba purkštuvu. Dengdami purkštuvu, jei reikia, baikite dengti voleliu arba teptuku, kad beicas geriau susigertų į trinkelėlių ar plytelių poras. Dengkite tolygiai ir nedarydami pertraukų, kad spalva būtų vienoda. Netepkite storo, dažus primenančio, sluoksnio.

Nedažytos (betoninės) grindinio trinkelės ir plytelės

Pasirinkite norimą spalvą iš grindinio trinkelėlių spalvyno „Patio“. Dengkite 1–2 sluoksnius priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo ir norimo rezultato. Dengiant kelis sluoksnius rekomenduojama pirmam sluoksniui naudojamą beicą skiesti. Geriausią rezultatą užtikrina 2 sluoksniai.

Pramoniniu būdu dažytos grindinio trinkelės ir plytelės

Pasirinkite spalvą, panašiausią į esamą trinkelėlių ar plytelių spalvą. Dengkite 1–2 sluoksnius priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo ir norimo rezultato. Paprastai pakanka 1 sluoksnio.

### Pastaba

Grindinio trinkelės ir plytelės yra nuolat veikiamos atmosferos, taip pat gali būti stipriai paveiktos mechaniškai, todėl jas gali tekti atnaujinti kasmet. Paruoškite reikiamą kiekį vienos partijos beico, kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda. Šis beicas yra skaidrus, todėl netinka anksčiau pramoniniu būdu dažytų grindinio trinkelėlių arba plytelių spalvai pakeisti. Skirtingo senumo trinkelėlių ir plytelių spalva gali išblukti nevienodai. Galutinei spalvai įtakos turi į trinkeles ir plyteles įsiskverbę nešvarumai, pvz., variklinė alyva, druskų nuosėdos ir kt.

### Įrankių valymas

Įrankius plauti vandeniu. Sukietėjusiems dažams nuo įrankių pašalinti rekomenduojamas Tikkurila Pensselipesu (įrankių valiklis).

### Paviršiaus priežiūra

Normaliomis sąlygomis beico danga galutinai sukietėja ir įgauna reikiamą patvarumą maždaug po mėnesio, todėl iki tol beicuotą paviršių naudokite labai atsargiai.

Po mėnesio (ne anksčiau) nešvarų paviršių galite plauti plovikliu „Talon Huoltipesu“, naudokite 1 dalį ploviklio ir 10 dalių vandens.. Nuplautą paviršių nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti.

### Dangos atnaujinimas

Galima perdažyti tuo pačiu beicu.

## PATIO KIVIKUULLOTE

### **Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas**

Sunaikinti skystas atliekas pagal vietos pavojingų atliekų utilizavimo taisykles. Perdirbti tuščias, sausas skardines arba išmesti jas pagal vietos reglamentus.

### **SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008**

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT) ir mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Gali sukelti alerginę reakciją. Mūvēti apsaugines pirštines. Dažų sudėtyje yra biocidinio priedo, saugančio produktą sandėliavimo metu. Sudėtyje yra: mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).