



TIKKURILA

ALFABLOCK

VANDENINIS IMPREGNANTAS, SUKURIANTIS VANDENIUI ATSPARŲ PAVIRŠIŲ

APIBŪDINIMAS

Šarmams atsparus vandeninis apsauginis impregnantas, kurio pagrindą sudaro silanų ir siloksanų mišinys. Neleidžia į statinio fasadą įsiskverbti lietaus ir tyškančiam vandeniui. Leidžia viduje esančiai drėgmei išgaruoti. Mažina druskų kaupimąsi paviršiuje ir šalčio pažaidų pavojų.

PASKIRTIS

Skirtas gyvenamosios, komercinės, pramoninės, sandėliavimo ir pan. paskirties pastatų fasadams, čerpėms ir grindiniui.

SAVYBĖS

Tinka daugeliui mineralinių paviršių, pvz.: keraminėms ir silikatinėms plytoms, akytajam betonui, betonui, tinkui ir mineralinėms fasado plokštėms.



ALFABLOCK

TECHNINIAI DUOMENYS

Spalva	Bespalvis.
Išeiğa	3-5 m ² /l priklausomai nuo dengiamo paviršiaus.
Pakuočių dydžiai	5 l, 25 l, 1000 l
Skiediklis	Vanduo. Paruoštas naudoti, nereikia skiesti.
Įrankiai	Žemo slėgio purkštuvai. Taip pat galima naudoti teptuką ir volelį, bet dėl mažos klampos jais dengti sunkiau.
Džiūvimo trukmė	Apie 1-3 val.
Tankis (kg/l)	Apie 0,95-1 kg/l, ISO 2811.
Atsparumas atmosferos poveikiui	Geras.
Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)	Apie 6 proc.
Įsiskverbimo gylis	2-18 mm
Sandėliavimas	Saugokite nuo šalčio. Laikykite ne aukštesnėje kaip + 30 °C temperatūroje. Saugoti nuo šalčio

ALFABLOCK

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis neturi viršyti 80 proc.

Komponentų maišymas

Paruoštas naudoti, nereikia skiesti.

Paviršiaus paruošimas

Paviršius turi būti tinkamai išdžiūvęs ir sukietėjęs. Pašalinkite purvą, dulkes ir druskas. Pelėsiu, samanomis ir kt. padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Homeenpoisto“ pagal instrukciją.

Dengimas

Vienodai padenkite visą paviršių naudodami technologiją „šlapias ant šlapio“ (2–3 sluoksniais).

Pastaba! Uždenkite langus ir kitus šalia esančius paviršius, kurių neimpregnuosite. Jei impregnanto užtikštų ant langų stiklų, nedelsdami nuvalykite.

Įrankių valymas

Plaukite vandeniu ir muilu. Iš karto po naudojimo plaukite vandeniu ir muilu.

Paviršiaus priežiūra

Purviną paviršių ne anksčiau kaip po mėnesio galima plauti slėginiu plautuvu nenaudojant jokio ploviklio. Dumbliai ir pelėsį nuplaukite plovikliu „Homeenpoisto“ ir kruopščiai nuskalaukite pagal instrukciją. Pašalinus pelėsį paviršių vėl reikia impregnuoti.

Dangos atnaujinimas

Naudokite tą patį impregnantą „Alfablock“. Dengiama paviršius turi būti tinkamai įgeriantis. Ankstesnis apdorojimas gali turėti įtakos rezultatui.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms. Mūvėti apsaugines pirštines. Saugos duomenų lapai pateikiami pagal pageidavimą. Sudėtyje yra N-(3-(trimetoksisilil)propil)etilendiaminas. Gali sukelti alerginę reakciją.