



TIKKURILA

## BETOLUX

TIRPIKLINIAI BLIZGŪS GRINDŲ DAŽAI

### APIBŪDINIMAS

Uretaniniai alkininiai dažai.

### PASKIRTIS

Skirta betoniniams ir mediniams gyvenamųjų, komercinių ir sandėliavimo patalpų laiptams bei grindims. Tinka nestipriai chemiškai ir mechaniškai veikiams grindims.

### SAVYBĖS

Naudojami betoninėms ir medinėms patalpose esančioms grindims dažyti. Taip pat tinka alkininiais bei epoksidiniais dažais ir alkidiniu bei epoksidiniu laku dengtoms grindims perdažyti.



TIKKURILA

## BETOLUX

### TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Bazė</b>	A BAZĖ, C BAZĖ
<b>Spalva</b>	Interjero spalvų paletė „Feel the color“, Interjero spalvų paletė „Feel the Color 2020“, 2022 metų spalvų kolekcija „Color Now“ Spalvinama pagal „Tikkurila“ dažų spalvynus.
<b>Blizgumas</b>	Blizgus.
<b>Išeiiga</b>	Betoninės grindys – 7–9 m <sup>2</sup> /l. Mediniai paviršiai – 9–11 m <sup>2</sup> /l.
<b>Pakuočių dydžiai</b>	A BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l C BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l
<b>Įrankiai</b>	Teptukas, volelis arba purkštukas.
<b>Džiūvimo trukmė</b>	Dulkės nelimpa po 3–4 val. Kitą sluoksnį galima dengti po 24 val. Paviršių galima naudoti maždaug po 1 sav.
<b>Tankis (kg/l)</b>	1–1,2 kg/l, ISO 2811.
<b>Cheminis atsparumas</b>	Geras atsparumas riebalams. Atsparūs nestipriems tirpikliams, pvz., vaitspiritu ir denatūruotam spiritui. Neatsparus stipriems tirpikliams.
<b>Atsparumas plovimui</b>	Geras (SFS 3755).
<b>Atsparumas karščiui</b>	Atlaiko 120 °C temperatūrą; esant aukštai temperatūrai šviesios spalvos pagelsta (SFS 3757).
<b>Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)</b>	50
<b>LOJ</b>	Subkategorija A/i. Leistinas LOJ kiekis (nuo 2010 m.) 500 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje 500 g/l.
<b>Sandėliavimas</b>	Gaminys atsparus šalčiui.

# BETOLUX

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### Dengimo sąlygos

Betoninis paviršius turi būti sausas ir bent 4 savaičių senumo. Santykinis betono drėgnis turi neviršyti 97 proc. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.

### Paviršiaus paruošimas

Nedažytos grindys

Betoninės grindys

Pašalinkite netvirtą birų paviršiaus sluoksnį betono šlifotuviu. Pašalinkite šlifavimo dulkes.

Medinės grindys

Pašalinkite dulkes, purvą, tepalus ir riebalus.

Anksčiau dažytos grindys

Nuplaukite plovikliu „Maalipesu“, kruopščiai nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Pašalinkite atšokusius dažus, visą paviršių nušlifaukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes.

### Dengimas

Prieš nauddami gerai išmaišykite. Denkite 2 sluoksnius voleliu, teptuku arba purkštuvu. Dengdami pirmą sluoksnį dažus skieskite vaitspiritu 1050 (vaitspirito naudokite iki 20–25 tūrio proc.). Kitą sluoksnį denkite po 24 val., naudokite neskiestus arba šiek tiek atskiestus dažus.

Galima perdažyti tais pačiais dažais arba dažais „Betolux Akva“. Žr. „Paviršiaus paruošimas. Anksčiau dažytos grindys“.

Dažų dangos slidumui sumažinti naudokite miltelius „Liukueste“. 10 l neskiestų dažų naudokite vieną pakuotę (0,333 l) miltelių. Sumaišykite miltelius su dažais rankiniu būdu. Pašiurkštintus dažus naudokite dengdami 2 viršutinius sluoksnius.

Pašiurkštintais dažais galite dengti visas grindis arba norimas jų vietas (atskirite jas dažymo juosta). Tokių dažų juostele taip pat galite padengti viršutinę laiptų pakopos briauną.

### Įrankių valymas

Valykite vaitspiritu 1050 arba valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.

### Paviršiaus priežiūra

Dažų danga įgauna reikiamą atsparumą dilimui ir chemikalams maždaug po mėnesio, todėl iki tol dažyto paviršiaus nevalykite.

Vėliau nešvarų paviršių galite valyti šepetiu, plovimo šepetiu arba šluoste. Labai nešvarų paviršių valykite neutraliu (pH 6–8) valikliu sudrėkintu valymo įrankiu.

### Dangos atnaujinimas

Galima perdažyti tais pačiais dažais arba dažais „Betolux Akva“. Žr. „Paviršiaus paruošimas. Anksčiau dažytos grindys“.

### Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

## BETOLUX

### SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Sudėtyje yra: anglivandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, <2% arom.. **Atsargiai.** Degūs skystis ir garai. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Stengtis neįkvėpti garų. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvėpiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.



GHS02



GHS07