



TIKKURILA

CLIMATECOOLER FLEX PRIMER

ŠILUMĄ ATSPINDINTIS, MODIFIKUOTO AKRILATO GRUNTAS

APIBŪDINIMAS

Vandeninis elastingas šilumą atspindintis modifikuotas akrilatu gruntas.

PASKIRTIS

Bitumo ir fibrocementinių lakštų stogų gruntavimui. Prieš dengiant dangomis „ClimateCooler Flex Topcoat“ arba „ClimateCooler Catalyst“.

PASTABA! Tinka plokštiesiems stogams, jei ant jų nesikaupia vanduo.

SAVYBĖS

Atspindi iki 80 proc. infraraudonųjų spindulių, priklausomai nuo spalvos. Geriausias saulės spindulių atspindėjimo rezultatas pasiekiamas kartu naudojant dangą „ClimateCooler Flex Topcoat“.

CLIMATECOOLER FLEX PRIMER

TECHNINIAI DUOMENYS

Spalva	Balta.
Pakuočių dydžiai	20 l
Skiediklis	Skiesti vandeniu iki 10 tūrio proc. priklausomai nuo bazės.
Įrankiai	Teptukas, volelis ar purkštuvas (beoris). Aukšto slėgio purškimo antgalis 0,019" – 0,021" (nominalus kampas 40°-50°).
Džiūvimo trukmė	Atsparus lietai ir rasai, praėjus 1 valandai po dengimo. Viršutinė danga gali būti dengiama po 1-3 valandų. Paviršius džiūs lėčiau, jeigu santykinis oro drėgnis yra didesnis, o temperatūra mažesnė.
Tankis (kg/l)	Apie 1,4 kg/l, ISO 2811.
Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)	46
LOJ	Subkategorija A/i. Didžiausias leistinas kiekis 140g/l (2010). Didžiausias LOJ kiekis gaminyje 140 g/l.
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio.

CLIMATECOOLER FLEX PRIMER

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygos

Visi dengiami paviršiai turi būti švarūs ir sausi. Oro temperatūra dengimo bei džiūvimo metu turi būti ne žemesnė +8 °C. Santykinis oro drėgnis neturi viršyti 80 %. Suplanuokite dengimo darbus taip, kad grunto ir dangos plėvelė išdžiūtų prieš iškrintant vakaro rasai. Nedenkite, jeigu prognozuojamas lietus.

Paviršiaus paruošimas

Nuo paviršių pašalinkite nešvarumus, dulkes, samanų ir kerpės. Naudokite aukšto slėgio plovimo įrenginį, stenkitės nepažeisti paviršiaus ir jo struktūros. Stogus, jeigu reikia, valykite valikliu „ClimateCooler Cleaner“ pagal instrukcijas.

Dengiant paviršius, kurių sudėtyje yra asbesto, galioja valstybinės sveikatos ir saugumo nuostatos.

Dengimas

Prieš naudojimą gruntą gerai išmaišykite.

Šlapios plėvelės sluoksnio storis turi būti 150–175 µm, denkite vienu sluoksniu. Gruntą galima skiesti vandeniu iki 5-10 %, atsižvelgiant į paviršiaus aktyumą.

Prieš pradėdami dirbti, patikrinkite stogo būklę.

Įrankių valymas

Plaukite vandeniu. Šiek tiek sukietėjusius dažus valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT), 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) ir 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas (OIT). Gali sukelti alerginę reakciją. Dažų sudėtyje yra biocidinio priedo, saugančio produktą sandėliavimo metu. Sudėtyje yra: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).