

Dicco Lasyr

APIBŪDINIMAS

Tirpiklinis pusiau skaidrus beicas.

SAVYBĖS IR PASKIRTIS

- Geriausiai tinka ažuolo, uosio, pušies ir panašios tekstūros medienai.
- Pasižymi plačia pastelinių spalvų gama. Paryškina natūralų medienos raštą. Spalvintos medienos pavyzdžiai pateikiami paprašius.
- Greitai džiūstantis beicas, skirtas interjerui.
- Tinka vidaus baldams, virtuvės spintelių durelėms, dailylentėms, rėmams ir kitiems mediniams interjero paviršiams.

TECHNINIAI DUOMENYS

Sausojo likučio tūrio dalis (proc.) Apie 8–13 proc.

Sausojo likučio masės dalis (proc.) Apie 10–15 proc.

Tankis 0,85–0,95 kg/l.

Rekomenduojamas dangos storis ir teorinė išeiga

Recommended spreading amounts (unthinned)		Theoretical coverage
wet	dry	
40–100 g/m ²	6–14 μm	10–22 m ² /l

Reali išeiga priklauso nuo dengimo būdo bei sąlygų ir dengiamo paviršiaus formos bei šiurkštumo.

Džiūvimo trukmė

60–80 g/m ²	+20°C	+50°C
Recoatable, after	30min	10min

Kiek laiko danga džiūsta ir kada galima dengti kitą sluoksnį, priklauso nuo sluoksnio storio, temperatūros, santykinio oro drėgnumo ir vėdinimo.

Spalva

Vidaus beico ir lako spalvynas ir tam tikros spalvos pagal pageidavimą. Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.

Dicco Lasyr

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Paviršiaus paruošimas Pašalinkite dulkes, purvą ir atplaišas. Medienos paviršių nušlifaukite šlifavimo popieriumi P150–320. Prieš dengdami kitą sluoksnį paviršių nušlifaukite šlifavimo popieriumi P240–400. Kruopščiai pašalinkite šlifavimo dulkes.

Rekomenduojama viršutinio sluoksnio danga Merit 20, Merit 30, Merit 80, Akvilac FD 25, Akvilac FD-J 10, Akvilac FD 70.

Dengimo sąlygos Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Medienos drėgnis turi neviršyti 20 proc. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +18 °C, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 70 proc. Norint optimalaus rezultato būtina užtikrinti gerą vėdinimą. Galima džiovinti džiovinimo kameroje ir kambario temperatūroje.

Dengimas Gerai išmaišykite. Jei dirbdami padarėte pertrauką, taip pat išmaišykite prieš tęsdami darbą.

Galutinė spalva priklauso nuo dengimo būdo. Prieš beicuodami visą paviršių patikrinkite beico spalvą ir jos ryškumą mažame plotelyje.

Dengiant įprastu purkštuvu neskiedžiama. Antgalio skersmuo 1–1,6 mm, oro slėgis 1–3 bar.

Skiedikliai Thinner 1027, Thinner 1033

Įrangos valymas Thinner 1027, Thinner 1033

LOJ LOJ kiekis gaminyje 800 g/l.
LOJ kiekis paruoštame naudoti gaminyje (skiediklio naudojant 10 tūrio proc.) ne daugiau kaip 800 g/l.
Direktyva 2004/42/EB naudojant šį gaminį netaikoma.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Smulkesnė informacija apie pavojingą poveikį ir apsaugą nuo jo pateikta saugos duomenų lapuose. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

Tik pramoniniam ir profesionaliam naudojimui.

Pateikta informacija nėra išsami ir galutinė. Ši informacija paremta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Gaminų kokybę užtikrina ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus atitinkanti kokybės vadybos sistema. Negalėdami kontroliuoti sąlygų, kuriomis gaminiai naudojami, taip pat veiksnių, turinčių įtakos jų naudojimui, neatsakome už patirtą žalą juos naudojant ne pagal instrukcijas ar paskirtį. Pasilikame teisę keisti pateiktą informaciją be išankstinio pranešimo.

Gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai, jį gali naudoti tik specialistai, žinantys, kaip tinkamai jį naudoti, ir turintys jo naudojimo patirties. Aukščiau pateikta informacija yra patarimo pobūdžio. Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, mes neprisiimame atsakomybės už sąlygas, kuriomis gaminys yra naudojamas, ir už tai, kaip ir kokiu tikslu jis yra naudojamas.

Jei ketinate naudoti gaminį kitu tikslu nei čia rekomenduojama ir neturite mūsų raštiško patvirtinimo, kad jis tinkamas taip naudoti, prisiimate visą atsakomybę už galimas pasekmes.