



TIKKURILA

ETERNIT PRIMER

PLUOŠTINIO CEMENTO STOGŲ DANGOS GRUNTAS

APIBŪDINIMAS

Pluoštinio cemento stogų dangos gruntas.

PASKIRTIS

Skirtas banguotiesiems pluoštinio cemento lakštams, pluoštinio cemento čerpėms ir betoninėms čerpėms.

Netinka keraminėms čerpėms ir natūraliam skalūnui.

SAVYBĖS

Šis pluoštinio cemento stogų dangai skirtas vandeninis gruntas ypač tinka senesniems labai įgeriantiems lakštams. Jis įsiskverbia į pluoštinio cemento lakštus ir užtikrina gerą sukibimą su viršutinio sluoksnio danga. Šiuo gruntu dengtą paviršiu reikia padengti danga „Isonit 12“, „Isonit 20“, „Isonit 50“ arba „Rubber“. Danga „Rubber“ ypač rekomenduojama senesniems gruntuotiems pluoštinio cemento lakštams.

ETERNIT PRIMER

TECHNINIAI DUOMENYS

Spalva	Gamykloje paruoštos spalvos: antracito tamsiai pilka, juoda, raudonai ruda.
Blizgumas	Visiškai matinis.
Išėiga	5–7 m ² /l (vieno sluoksnio). Realė išėiga priklauso nuo dengimo būdo, dengiamo objekto formos ir paviršiaus.
Pakuočių dydžiai	10 l
Įrankiai	Teptukas, volelis, beoris purkštuvas (antgalio skersmuo 0,019–0,021", darbinis slėgis 180–220 bar).
Džiūvimo trukmė	Esant +20 °C temperatūrai ir 65 proc. santykiniam oro drėgnumui, kai šlapios dangos storis 200 µm, kitą sluoksnį galima dengti maždaug po 1 val. Džiūvimo trukmė priklauso nuo sluoksnio storio, temperatūros, santykinio drėgnumo ir oro apykaitos.
Tankis (kg/l)	1,2
LOJ	Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Subkategorija A/h. LOJ kiekis gaminyje ne daugiau kaip 30 g/l.
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio ir tiesioginių saulės spindulių. Pasinaudojus pakuotę sandariai uždaryti. Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėse, vėsioje, nuo šalčio apsaugotoje ir vaikams neprieinamoje vietoje.

ETERNIT PRIMER

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygos

Aplinkos temperatūra turi būti nuo +8 iki +30 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 85 proc.

Paviršiaus paruošimas

Kruopščiai nuplaukite aukšto slėgio plovimo įranga naudodami ploviklį „Iso A-Clean“.

Dengimas

Denkite 2 sluoksnius, kad dangos storis būtų optimalus. Prieš dengdami antrą sluoksnį leiskite pirmam sluoksniui tinkamai išdžiūti.

Prieš dengdami būtinai išbandykite, kad įsitikintumėte, jog gaminys tinka dengiamam paviršiui.

Įrankių valymas

Plaukite vandeniu ir muilu. Plaukite vandeniu ir plovikliu.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT), 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) ir 2-oktil-2H-izothiazol-3-onas (OIT). Gali sukelti alerginę reakciją. Dažų sudėtyje yra biocidinio priedo, saugančio produktą sandėliavimo metu. Sudėtyje yra: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).