



TIKKURILA

FINNGARD SILICONE ALLWEATHER

SILIKONU MODIFIKUOTI FASADO DAŽAI

APIBŪDINIMAS

Vandeniniai šarmams atsparūs silikonu modifikuoti akriliniai dažai, saugantys betoną nuo drėgmės ir karbonizacijos. Pasižymi ankstyvu atsparumu lietai ir didesniu dengimo temperatūros diapazonu.

PASKIRTIS

Skirti gyvenamiesiems, komerciniams, pramoniniams ir sandėliavimo paskirties pastatams, garažams ir kt.

SAVYBĖS

Tinka betoninėms konstrukcijoms ir cementiniu skiediniu tinkuotiems paviršiams dažyti.

Ankstyvas atsparumas lietai ir platesnis dengimo temperatūros diapazonas prailgina dengimo sezoną.

Taip pat tinka akriliniu bei silikoniniu tinku dengtiems ir anksčiau dažytiems paviršiams.



FINNGARD SILICONE ALLWEATHER

TECHNINIAI DUOMENYS

Bazė	LA BAZĖ, LC BAZĖ
Spalva	Fasadų dažų spalvynas „Facade“ (760) Spalvinama tonavimo pastomis „Avatint Facade“.
Blizgumas	Visiškai matinis.
Išėiga	Apie 8 m ² /l (vieno sluoksnio). Išėiga priklauso nuo dengiamo paviršiaus nelygumo bei akytumo ir dengimo būdo bei sąlygų.
Pakuočių dydžiai	LA BAZĖ: 9 l, 18 l LC BAZĖ: 9 l, 18 l
Įrankiai	Volelis, teptukas arba purkštuvas. Beorio purkštuvo antgalio skersmuo ne mažiau kaip 0,027" (0,68 mm); jei reikia, skiedžiama vandeniu (vandens naudojama iki 5 tūrio proc.).
Džiūvimo trukmė	Dulkės nelimpa po 30 min., kitą sluoksnį galima dengti po 3 val.
Tankis (kg/l)	1,4–1,6 kg/l priklausomai nuo bazės ir spalvos.
Atsparumas atmosferos poveikiui	Puikus, taip pat jūrinėje bei pramoninėje aplinkoje.
Sausojo likučio masės dalis (proc.)	40–50 proc. priklausomai nuo bazės ir spalvos.
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio. Gaminio / taros temperatūra turi neviršyti +35 °C. Negalima laikyti saulėkaitoje, net ir uždengus. Gaminio negalima ilgai laikyti, jei jis spalvintas, jei pakuotė nesandari arba pradėta naudoti.

FINNGARD SILICONE ALLWEATHER

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti sausas, aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +2 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 90 proc. Nedenkite saulėkaitoje.

Paviršiaus paruošimas

Nedažytas paviršius

Paviršius turi būti ganėtinai sausas ir tvirtas (naują betoninį ir cementiniu-kalkiniu bei cementiniu skiediniu tinkuotą paviršių galima dengti ne anksčiau kaip po 4 savaičių). Pašalinkite purvą, dulkes ir druskas. Pelėsiu, samanomis ir kt. padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Homeenpoisto“ pagal instrukciją. Glotnų ir blizgų betoninį paviršių pašurkštinkite mechaniniu būdu, pašalinkite netvirtą birų paviršiaus sluoksnį. Jei reikia, užglaistykite paviršiaus nelygumus naudodami tinkamus gaminius pagal instrukciją.

Anksčiau dažytas paviršius

Pašalinkite purvą, dulkes ir druskas. Pelėsiu, samanomis ir kt. padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Homeenpoisto“ pagal instrukciją. Pašalinkite byrančius ir atšokusius senus dažus plieniniu šepetiu, aukšto slėgio plautuvu naudodami karštą vandenį arba smėliasraute šlapiuoju būdu (šalinimo būdą pasirinkite atsižvelgdami į valomo paviršiaus tvirtumą ir šalinamų dažų rūšį). Jei reikia, užglaistykite paviršiaus nelygumus naudodami tinkamus gaminius pagal instrukciją.

Gruntavimas

Gruntuojama pagal poreikį. Kreidėjantį paviršių rekomenduojama padengti gruntiniais dažais „Finngard Uni Primer“ arba gruntu „Hydrosolipohjuste“. Paviršiaus hidrofobiškumą galima pagerinti padengus silikoniniu gruntu „Finngard Silikonipohjuste“. Gruntą naudokite pagal instrukciją.

Dažymas

Denkite 2 sluoksnius. Jei reikia, pirmajam sluoksniui dažus skieskite vandeniu (vandens naudokite iki 5 tūrio proc.). Antrajam sluoksniui naudokite neskiestus dažus.

Pastaba

Prieš naudodami dažus gerai išmaišykite. Paruoškite reikiamą kiekį vienos partijos dažų, kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda. Jei vis dėlto tektų naudoti skirtingų partijų dažus, sandūros vietą padenkite abiejų partijų dažų mišiniu (maišykite santykiu 1:1). Pasistenkite, kad sandūra būtų nepastebimoje vietoje. Vientisus plotus denkite nedarydami pertraukų. Laikykitės nurodytos išeigos, kad dažų danga užtikrintų reikiamą apsaugą.

Įrankių valymas

Pasinaudoję nedelsdami nuplaukite vandeniu. Šiek tiek sukietėjusius dažus valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.

Paviršiaus priežiūra

Purviną paviršių ne anksčiau kaip po mėnesio galima plauti slėginiu plautuvu nenaudojant jokio ploviklio. Plovimas gali palikti žymių, todėl plaukite visą fasado elementą, kad nuplautas plotas neišryškėtų. Minkštu šepetiu švelniai pašalinkite sausą birų purvą netrindami paviršiaus.

Dangos atnaujinimas

Dažais „Finngard Silicon Allweather“ dažytą paviršių galima perdažyti dažais „Finngard 150“, „Finngard 500“, „Finngard Silikonihartsimaali“, „Finngard 1,5 H“, „Finngard 3,0 H“ ir „Finngard Silikonihartsipinnoite“.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal

FINNGARD SILICONE ALLWEATHER

pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines. Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT), 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) ir 4,5-dichloro-2-oktil-2H-isothiazol-3-onas (DCOIT). Gali sukelti alerginę reakciją. Dažų sudėtyje yra biocidinio priedo, saugančio produktą sandėliavimo metu. Sudėtyje yra: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

FINNGARD SILICONE ALLWEATHER

EN 1504-2

	
0809	
Tikkurila OYJ Heidenhofintie 2 FI-01300 Vantaa	
21	
TIK-A049-2021	
EN 1504-2	
Pralaidumas CO ₂	sd > 50 m