



TIKKURILA

FINNGARD UNI PRIMER

GRUNTINIAI FASADŲ DAŽAI / GERINA SUKIBIMĄ

APIBŪDINIMAS

Vandeniniai akriliniai gruntiniai fasadų dažai. Sutvirtina dengiamą paviršių, sumažina ir suvienodina jo mirklumą, suvienodina spalvą, pagerina fasadų dažų sukibimą su dengiamu paviršiumi, izoliuoja viršutinį dangos sluoksnį nuo sienos ir taip apsaugo nuo jos poveikio.

PASKIRTIS

Naudojami įprastu cementiniu-kalkiniu, cementiniu, plonasluoksniu mineraliniu-polimeriniu bei akriliniu tinku dengtiems ir betoniniams paviršiams. Taip pat galima naudoti dispersinei ir mineralinei (silikatinei) dangai atnaujinti.

SAVYBĖS

- Sutvirtina dengiamą paviršių ir pagerina fasadų dažų sukibimą su juo.
- Kadangi yra spalvinami, suvienodina nudažyto paviršiaus spalvą.
- Mažina viršutinio dangos sluoksnio sąnaudas.
- Tinka įvairiems mineraliniams paviršiams.



FINNGARD UNI PRIMER

TECHNINIAI DUOMENYS

Bazė	AP BAZĖ
Spalva	Bazė AP Spalvinama pagal spalvyną „Facade 760“ ir tam tikromis spalvynų NCS bei RAL spalvomis. Prieš dažant visą paviršių rekomenduojama išbandyti spalvą 1–2 m² dydžio plotelyje. Fasadams, ypač esantiems saulėkaitoje ir galintiems stipriai įkaisti nuo saulės, rekomenduojama rinktis labiau saulės spindulius atspindinčias spalvas. Rekomenduojame naudoti spalvas, kurių atspindžio geba yra didesnė nei 20 proc. Spalvų atspindžio geba nurodyta „Tikkurila“ fasadų dažų spalvynuose.
Pakuočių dydžiai	2.7 l, 9 l
Įrankiai	Volelis, purkštuvas arba teptukas.
Džiūvimo trukmė	Esant +23±2 °C temperatūrai ir 50±5 proc. santykiniam oro drėgnumui paviršius išdžiūsta per 5 val. Kiek laiko danga džiūsta ir kada galima dengti kitą sluoksnį, priklauso nuo sluoksnio storio, temperatūros ir santykinio oro drėgumo dengiant.
LOJ	Subkategorija A/h. Leistinas LOJ kiekis (nuo 2010 m.) 30 g/l. LOJ kiekis gaminyje mažiau kaip 30 g/l.
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio. Sandėliuoti ir transportuoti sandariai uždarytoje taroje ne mažesnėje kaip +5 °C ir ne didesnėje kaip +25 °C temperatūroje. Sandėliuoti ir transportuoti nuo atmosferos poveikio apsaugotoje taroje ne mažesnėje kaip +5 °C ir ne didesnėje kaip +25 °C temperatūroje.

FINNGARD UNI PRIMER

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimas

Dengimo sistema: gruntas + „Tikkurila“ fasadų dažai. Nedenkite horizontalių paviršių, ant kurių patenka lietaus ir sniego. Gamintojas neatsako už prastą dangos būklę, jei dengiant nesilaikoma naudojimo instrukcijos. Rekomenduojama naudoti įrankius „Anza“.

Įrankių valymas

Pasinaudoję nedelsdami kruopščiai nuvalykite dažų likučius ir nuplaukite vandeniu.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Tuščios pakuotės, taip pat pakuotės su skystomis atliekamis turi būti utilizuojamos pagal vietos įstatymus. Dėl platesnės informacijos, prašome susisiekti su atitinkamomis institucijomis.