


Fontecryl SC 50

APIBŪDINIMAS

Vienkomponenčiai vandeniniai greitai džiūstantys alkidu modifikuoti akriliniai dažai su antikoroziniais pigmentais.

SAVYBĖS IR PASKIRTIS

- Nevarva, todėl galima dengti storu sluoksniu.
- Dėl gerų antikorozinių savybių naudojami kaip vienasluoksniai dažai. Taip pat galima naudoti kaip viršutinio sluoksnio dažus.
- Galima spalvinti daugybe spalvų.
- Tinka metalo pramonei ir dažymo cechams.
- Ypač rekomenduojami kaip vienasluoksniai dažai patalpose ir lauke esančioms plieninėms konstrukcijoms.
- Džiūvimo trukmę galima sutrumpinti džiovinant aukštesnėje temperatūroje.
 - Turi Jūrinės įrangos direktyvos (MED) sertifikata Nr. VTT-C-12361-15-18 ir tinka laivų vidui.
- Naudojami plieniniams karkasams, technikai ir įrangai.



TECHNINIAI DUOMENYS

Sausojo likučio tūrio dalis (proc.) 40±2 proc. (ISO 3233).

Sausojo likučio masės dalis (proc.) 50±2 proc.

Tankis 1,2±0,1 kg/l.

Rekomenduojamas dangos storis ir teorinė išeiga

Rekomenduojamas dangos storis		Teorinė išeiga
šlapios	sausos	
100µm	40µm	10.0 m²/l
200µm	80µm	5.0 m²/l

Reali išeiga priklauso nuo dengimo būdo bei sąlygų ir dengiamo paviršiaus formos bei nelygumo.

Džiūvimo trukmė

Sausos dangos storis 80µm	+15°C	+23°C	+60°C
Nelimpa dulкės po	1½ val.	30 min.	5 min.
Galima liesti po	3 val.	1½ val.	15 min.
Galima dengti kitą sluoksnį po	Neribojama		
Galima dengti kitą sluoksnį Fontelac QD 80 arba Fontedur HB 80 po		2-3 val.	

Kiek laiko danga džiūsta ir kada galima dengti kitą sluoksnį, priklauso nuo sluoksnio storio, temperatūros, santykinio oro drėgno ir vėdinimo.

Blizgumas

Pusiau blizgus.

Spalva

Spalvinimo sistema „Temaspeed Fonte“.

Fontecryl SC 50

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Paviršiaus paruošimas	<p>Pašalinkite riebalus, tepalus, druskas ir purvą tinkamomis priemonėmis (ISO 12944-4).</p> <p>Plieninis paviršius. Nuvalykite srautinio valymo būdu (nuvalymo laipsnis Sa 2½, ISO 8501-1). Jei srautinis valymas negalimas, šaltai valcuotą plieną rekomenduojama fosfatuoti, kad pagerėtų sukibimas.</p> <p>Gruntuotas paviršius. Pašalinkite riebalus, tepalus, druskas ir purvą tinkamomis priemonėmis. Atkurkite pažeistą grunto sluoksnį. Atsižvelkite į grunto džiūvimo trukmę. (ISO 12944-4)</p>
Rekomenduojamas gruntas	Fontecryl AP, Fontecoat FD 20, Temakeep.
Rekomenduojama viršutinio sluoksnio danga	Fontecryl SC 50, Fontelac QD 80, Fontedur HB 80.
Dengimo sąlygos	<p>Paviršiai turi būti švarūs ir sausi. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +15 °C, o santykinis oro drėgnis turi būti 20–70 proc. Plieninio paviršiaus temperatūra turi būti bent 3 °C didesnė už rasos tašką. Dengiant uždaroje patalpoje ir dangai džiūstant būtina užtikrinti gerą vėdinimą.</p>
Dengimas	<p>Prieš naudodami gerai išmaišykite.</p> <p>Dengiant beoriu purkštuvu skiedžiama (vandens naudojama iki 10 tūrio proc.). Antgalio skersmuo 0,011–0,015", medžiagos slėgis 120–160 bar. Purškimo kampas parenkamas pagal dengiamo objekto formą.</p> <p>Dengiant kombinuotuoju purkštuvu skiedžiama (vandens naudojama iki 10 tūrio proc.). Antgalio skersmuo 0,011–0,015", medžiagos slėgis 120–140 bar, oro slėgis 2–3 bar. Purškimo kampas parenkamas pagal dengiamo objekto formą.</p> <p>Dengiant įprastu purkštuvu skiedžiama (vandens naudojama iki 10 tūrio proc.). Antgalio skersmuo 1,6–2 mm, oro slėgis 2–4 bar.</p>
Skiedikliai	Vanduo
Įrangos valymas	<p>Vanduo, Thinner 1109</p> <p>Įrangą plaukite iš karto po naudojimo, kol dažai nesudžiūvo.</p>
LOJ	<p>LOJ kiekis gaminyje 45 g/l.</p> <p>LOJ kiekis paruoštame naudoti gaminyje (vandens naudojant 10 tūrio proc.) 40 g/l.</p>
SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS	<p>Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Smulkesnė informacija apie pavojingą poveikį ir apsaugą nuo jo pateikta saugos duomenų lapuose. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.</p> <p>Tik pramoniniam ir profesionaliam naudojimui.</p>

Pateikta informacija nėra išsami ir galutinė. Ši informacija paremta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Gaminų kokybę užtikrina ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus atitinkanti kokybės vadybos sistema. Negalėdami kontroliuoti sąlygų, kuriomis gaminiai naudojami, taip pat veiksnų, turinčių įtakos jų naudojimui, neatsakome už patirtą žalą juos naudojant ne pagal instrukcijas ar paskirtį. Pasilieka teisė keisti pateiktą informaciją be išankstinio pranešimo.

Gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai, jį gali naudoti tik specialistai, žinantys, kaip tinkamai jį naudoti, ir turintys jo naudojimo patirties. Aukščiau pateikta informacija yra patariamojo pobūdžio. Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, mes neprisiimame atsakomybės už sąlygas, kuriomis gaminys yra naudojamas, ir už tai, kaip ir koku tikslu jis yra naudojamas.

Jei ketinate naudoti gaminį kitu tikslu nei čia rekomenduojama ir neturite mūsų raštiško patvirtinimo, kad jis tinkamas taip naudoti, prisiimate visą atsakomybę už galimas pasekmes.