



TIKKURILA

Fontefire WF Clear

APIBŪDINIMAS

Vandeninis priešgaisrinis lakas, suteikiantis medienai ypač didelį atsparumą ugniai. Veikiamas karščio plečiasi ir sudaro izoliacinį putų sluoksnį.

PASKIRTIS

- Naudojamas kaip ugniai atsparus vidaus medienos lakas dengiant pramoniniu būdu.

SAVYBĖS

- Lakas „Fontefire WF Clear“ priskiriamas pačiai aukščiausiai medienos degumo klasei B-s1, d0 pagal standartą EN 13501-1:2007+A1:2009.
- Galima džiovinti džiovinimo kameroje ir kambario temperatūroje, todėl tinka įvairiems vartotojams.
- Išryškina minkštos medienos grožį. Suteikia medienai permatomą baltą atspalvį nepaslėpdamas jos rašto.
- Įtrauktas į statybinių gaminių, kuriuos galima naudoti Šiaurės šalių ekologinį ženklą „Gulbé“ turintiems pastatams, duomenų bazę.
- Galima naudoti tik sausose patalpose. Bet kokių tiškų arba mechaniškai veikiamus paviršius būtina padengti viršutinio sluoksnio laku.



Fontefire WF Clear

TECHNINIAI DUOMENYS

Spalva	Permatoma balta.
Blizgumas	Visiškai matinis.
Išėiga	Realė išėiga priklauso nuo dengimo būdo bei sąlygų ir dengiamo paviršiaus formos bei šiurkštumo. Šlapios dangos storis turi būti 200 g/m². Rekomenduojama dengti 2 sluoksnius, kurių kiekvieno storis 100 g/m².
Pakuočių dydžiai	20 l
Džiūvimo trukmė	Ypač rekomenduojama džiiovinti džiiovinimo kameroje. Kiek laiko danga džiūsta ir kada galima dengti kitą sluoksnį, priklauso nuo sluoksnio storio, temperatūros, santykinio oro drėgnio ir vėdinimo.
Tankis (kg/l)	1,2 kg/l.
Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)	42
Sausojo likučio masės dalis (proc.)	50
LOJ	LOJ kiekis gaminyje 19 g/l. Pagal direktyvą 2004/42/EB (subkategorija A/e) leistinas LOJ kiekis (nuo 2010 m.) 130 g/l.
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio Tik pramoniniam naudojimui.

Fontefire WF Clear

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Medienos drėgnis turi neviršyti 15 proc. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant turi būti ne mažesnė kaip +15 °C, o santykinis oro drėgnis turi būti 20–60 proc.

Paviršiaus paruošimas

Pašalinkite purvą ir dulkes.

Pastaba! Gaminys skirtas tik sausiems naujiems mediniams paviršiams dengti.

Gerai išmaišykite. Nemaišykite dideliu greičiu. Stenkitės, kad nesusidarytų putų.

Vakuuminio būdu denkite pagal gamintojo instrukciją.

Dengiant beoriu purkštuvu neskiedžiama. Antgalio skersmuo 0,015–0,026", medžiagos slėgis 60–80 bar. Purškimo kampas parenkamas pagal dengiamo objekto formą.

Dengiant kombinuotuoju purkštuvu neskiedžiama. Antgalio skersmuo 0,013–0,015", medžiagos slėgis 40–80 bar, oro slėgis 1–3 bar. Purškimo kampas parenkamas pagal dengiamo objekto formą.

Dengiant šepetiniu dengtuvu neskiedžiama.

Dengiant plokščiačiurkšliu („užuolaidiniu“) dengtuvu neskiedžiama. Stenkitės, kad siurbimo slėgis ir tekėjimo greitis nebūtų per didelis.

Medienoje yra sūkų ir kitų dažomųjų ekstraktinių medžiagų, ypač šakų vietose. Dėl temperatūros ir drėgmės svyravimo šiose vietose dangos spalva gali pakisti.

Įrankių valymas

Vanduo.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Skystus likučius priduoti sunaikinimui į vietinių taisyklių nurodytą kenksmingų medžiagų surinkimo vietą. Tuščią sausą tarą priduoti antriniam perdirbimui arba išmesti, laikantis vietinių taisyklių.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. Sudėtyje yra 2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diolis, 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) ir formaldehidai. Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra biocidinis produktas. Sudėtyje yra: C(M)IT/MIT (3:1).