

## Fontefloor PU Matt

### APIBŪDINIMAS

Dvikomponenčiai vandeniniai matiniai poliuretaniniai dažai, pasižymintys gera dengiamąja geba.

### SAVYBĖS IR PASKIRTIS

- Įeina į grindų dengimo sistemą „Tikkurila Cozy Floor“.
- Taip pat galima naudoti kaip viršutinio sluoksnio dažus gruntu „Fontefloor EP Primer“ arba dažais „Fontefloor EP 100“ dengtiems paviršiams, veikiamiems vidutinės mechaninės apkrovos.
- Atitinka statybinių medžiagų mažos emisijos klasę M1 (patvirtinta Suomijos statybos informacijos fondo (RTS). Ši klasė užtikrina geresnę patalpų oro kokybę. Dėl ypač mažo LOJ kiekio šie dažai leidžia sukurti sveikatai palankią aplinką ligoninėse, mokyklose ir dienos centruose.
- Plati spalvų gama leidžia įgyvendinti kone visas grindų dizaino idėjas ir suteikti grindims unikalią išvaizdą.
- Dėl didelio atsparumo UV spinduliams neišblunka netgi didelius langus turinčiose patalpose. Daro grindis matines, todėl patalpos atrodo jaukesnės.
- Galima dengti tiesiai ant betono.

### TECHNINIAI DUOMENYS

**Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)** Apie 59 proc.

**Tankis** 1,3 kg/l (mišinio).

**Maišymo santykis** Pagal tūrį:  
Bazė – 10 tūrio dalių („Fontefloor PU Matt“)  
Kietiklis – 1 tūrio dalis („Fontefloor PU Matt Hardener“)  
Pagal svorį:  
Bazė – 11,9 svorio dalies („Fontefloor PU Matt“)  
Kietiklis – 1 svorio dalis („Fontefloor PU Matt Hardener“)

**Kietikliai** „Fontefloor PU Matt Hardener“.

**Mišinio tinkamumo trukmė (esant +23 °C temperatūrai)** Maišymo taroje – 1 val.

**Reali išeiga** Vidutinė išeiga dengiant betonines grindis 10–20 m<sup>2</sup>/l.

Reali išeiga priklauso nuo dengiamo paviršiaus akytumo, nelygumo ir dengimo būdo.

**Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai)** Dulkės nelimpa po 30 min.  
Kitą sluoksnį galima dengti po 4 val.  
Vaikščioti galima po 24 val.  
Galutinai sukietėja po 7 d.

Kiek laiko danga džiūsta ir kada galima dengti kitą sluoksnį, priklauso nuo dangos sluoksnio storio, temperatūros, santykinio oro drėgnumo ir vėdinimo.

**Skiedikliai** Vanduo

**Įrangos valymas** Plaukite vandeniu iš karto po naudojimo, kol dažai nesudžiūvę.

**Naudojimo instrukcija** Vanduo

**Spalva** Spalvynai RAL, NCS, SSG, BS, „Monicolor Nova“ ir „Symphony“. Spalvinimo sistema „Avatint“.



## Fontefloor PU Matt

<b>Skiedimo instrukcija</b>	Skieskite vandeniu (vandens naudokite 5–10 tūrio proc.).
<b>Degumo klasė</b>	Statybinių medžiagų degumo klasė Bfl-s1 pagal standartą EN 13501-1.
<b>LOJ</b>	Pagal direktyvą 2004/42/EB (subkategorija A/j) leistinas LOJ kiekis (nuo 2010 m.) 140 g/l. LOJ kiekis gaminyje <140 g/l.
<b>Pakuočių dydžiai</b>	10,0 L

# Fontefloor PU Matt

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

- Paviršiaus paruošimas** Nuplaukite tepalus, riebalus ir kitus nešvarumus plovikliu „Maalipesu“. Šlifuodami, frezuodami arba vakuuminio srautinio valymo būdu pašalinkite netvirtą birų paviršiaus sluoksnį arba atšokusį senos dangos sluoksnį (pasirinkite konkrečioms patalpoms tinkamiausią būdą). Išvalykite duobutes pašalindami birias daleles. Trūkius pagilinkite iki tvirto betono sluoksnio, pvz., kampiniu šlifutuotu. Birias daleles ir šlifavimo dulkes kruopščiai susiurbkite dulkių siurbliu. Dengiamo paviršiaus tempiamasis stipris turi būti didesnis nei 1,5 MPa. Naudodami cementinį išlyginamąjį mišinį atsižvelkite į gamintojo nurodymus.
- Dengimo sąlygos** Santykinis betono drėgnis turi neviršyti 97 proc. Liekamasis betono drėgnis turi neviršyti 4 proc. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiustant turi būti ne mažesnė kaip +15 °C, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.
- Komponentų maišymas** Pirmiausia atskirai išmaišykite bazę ir kietiklį. Supilkite kietiklį (B) į bazę (A) nurodytu santykiu ir maišykite lėtaeige maišykle maždaug 3 min., kol mišinys taps vienalytis. Sumaišius bazę su kietikliu galima skiesti. Nepakankamai arba netinkamu santykiu sumaišius komponentus danga džiūs nevienodai, jos savybės bus prastesnės ir gali nepavykti paviršiaus tinkamai padengti.
- Dengimas** Nailoninis arba medvilninis volelis. Geriausią rezultatą užtikrina aukštos kokybės volelis trumpais plaukeliais ir suapvalintais kraštais.
- Gruntavimas** Jei dažai naudojami kaip grindų dengimo sistemos „Cozy Floor“ dalis, gruntuokite taip, kaip nurodyta dangos „Temaflor PU Flex Color“ naudojimo instrukcijoje. Kitais atvejais gruntuokite, kaip nurodytą pasirinkto gaminio naudojimo instrukcijoje.
- Gruntą skieskite, kaip nurodyta jo duomenų lape. Išpilkite mišinį ant grindų ir išlyginkite aukštos kokybės voleliu. Jei reikia, padenkite paviršių dar vienu sluoksniu, kad nebūtų akytas. Esant akytam gruntuotam paviršiui dangoje atsiranda skylių ir oro burbuliukų.
- Viršutinis sluoksnis** Jei nugruntuotas paviršius nepadengiamas per 24 val., jį reikia pašlifuoti. Atskieskite dažus vandeniu (vandens naudokite 5–10 tūrio proc.). Išpilkite mišinį ant grindų ir išlyginkite voleliu.
- Išgrandytus mišinio likučius supilkite į kitą mišinio porciją, nepilkite jų ant grindų.
- Prieš naudojant rekomenduojama apdoroti grindis apsaugine priemone, pvz., „Kiilto Caretop“ (0,5 proc.).

## SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS

Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Smulkesnė informacija apie pavojingą poveikį ir apsaugą nuo jo pateikta saugos duomenų lapuose. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

### Tik pramoniniam ir profesionaliam naudojimui.

Pateikta informacija nėra išsami ir galutinė. Ši informacija paremta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Gaminų kokybę užtikrina ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus atitinkanti kokybės vadybos sistema. Negalėdami kontroliuoti sąlygų, kuriomis gaminiai naudojami, taip pat veiksnių, turinčių įtakos jų naudojimui, neatsakome už patirtą žalą juos naudojant ne pagal instrukcijas ar paskirtį. Pasiliegame teisę keisti pateiktą informaciją be išankstinio pranešimo.

Gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai, jį gali naudoti tik specialistai, žinantys, kaip tinkamai jį naudoti, ir turintys jo naudojimo patirties. Aukščiau pateikta informacija yra patariamąjio pobūdžio. Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, mes neprisiimame atsakomybės už sąlygas, kuriomis gaminys yra naudojamas, ir už tai, kaip ir kokiu tikslu jis yra naudojamas.


Jei ketinate naudoti gaminį kitu tikslu nei čia rekomenduojama ir neturite mūsų raštiško patvirtinimo, kad jis tinkamas taip naudoti, prisiimate visą atsakomybę už galimas pasekmes.

## Fontefloor PU Matt

### EN 1504-2:2004

Damasis Europos standartas EN 1504-2:2004 nustato reikalavimus apsauginėms betono dangoms.

Šis gaminys išbandytas ir paženklintas CE ženklą pagal priedo ZA lentelėse 1d ir 1f pateiktus reikalavimus.

	
0809	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 VANTAA	
19	
TIK-A033-2019	
EN 1504-2:2004	
Pralaidumas COI	sd > 50 m
Atsparumas smūgiams	I klasė: ≥ 4 Nm
Kapiliarinis įgėris ir pralaidumas vandeniui	w < 0,1 kg/m <sup>2</sup> · h <sup>0.5</sup>
Reakcija į ugnį	B <sub>ff</sub> -s1
Pavojingųjų medžiagų išskyrimas	NPD
Pralaidumas vandens garams	I klasė, sd < 5 m