



TIKKURILA

HELMİ FURNITURE OIL

MEDINIŲ STALVIRŠIŲ IR BALDŲ ALIEJUS, PAGAMINTAS NATŪRALIŲ ALIEJŲ PAGRINDU.

APIBŪDINIMAS

Medinių stalviršių ir baldų aliejus, pagamintas natūralių aliejų pagrindu.

PASKIRTIS

Naudojamas patalpose esantiems stalviršiams, lentynoms, darbastaliams, stalams ir rašomiesiems stalams.

SAVYBĖS

Skirtas patalpose esančių sąlytį su maistu turinčių medinių paviršių, pvz., stalviršių bei stalų, medinių baldų ir žaislų apsaugai bei priežiūrai.





TIKKURILA

HELMI FURNITURE OIL

TECHNINIAI DUOMENYS

| | |
|-------------------------|--|
| Išėiga | Apytiksliai 40 ml/m ² vieno sluoksnio dengimui, atitinka maždaug 25 m ² /l, priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo. |
| Pakuočių dydžiai | 0.25 l, 0.5 l |
| Skiediklis | Betirpiklis (< 1 proc.) |
| Įrankiai | Teptukas, nesipūkuojantis audeklas. |
| Džiūvimo trukmė | Esant +20 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgnumui džiūsta 10–12 valandų, priklausomai nuo sunaudoto aliejaus kiekio. Lengva apkrova galima maždaug po 48 val. Aliejuotas paviršius galutines savybes įgauna po 2 savaičių. Šiam aliejui išdžiūti reikia pakankamo deguonies kiekio. Būtinai geras vėdinimas. Esant žemai oro temperatūrai, didelei drėgmei ir prastam vėdinimui gali džiūti ilgiau, gali atsirasti nemalonūs kvapas ir paviršiaus defektų. |
| LOJ | Subkategorija A/e. Leistinas LOJ kiekis (nuo 2010 m.) 400 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje 10 g/l. |

HELMI FURNITURE OIL

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Paviršiaus paruošimas

Neapdoroti mediniai paviršiai:

Nuvalykite medienos paviršių nuo nešvarumų ir dulkių. Lengvai sudrėkinkite paviršių vandeniu, leiskite išdžiūti ir nušlifukite palaidus medienos pluoštus. Pašalinkite šlifavimo dulkes.

Anksčiau alyvuoti mediniai paviršiai:

Šlifavimo dulkes atsargiai nusiurbkite dulkių siurbliu ir nuvalykite paviršių drėgna, nesipūkuojančia, švaria šluoste. Jei alyvuotas paviršius yra labai prastos būklės, visiškai pašalinkite aliejų šlifudami (naudojant poliravimo mašiną). Prieš tepdami aliejų, patikrinkite Helmi baldų aliejaus tinkamumą ant anksčiau apdorotų paviršių, išbandydami nedidelį plotą.

Aliejų naudokite taupiai, denkite teptuku arba nesipūkuojančiu audeklu. Nesusigėrusį aliejų maždaug po 20 min. nuvalykite poliravimo aparatu arba nesipūkuojančiu audeklu. Ant paviršiaus neturi būti nesusigėrusio aliejaus. Jei reikia, kitą sluoksnį denkite ne anksčiau kaip po 12 val. Norėdami išlaikyti gerą aliejuotų medinių paviršių, virtuvės darbastalių ar žaislų būklę reguliariai juos peraliejuokite.

Pastaba

Atlikite bandomąjį aliejavimą ant nedidelio anksčiau aliejumi apdoroto paviršiaus paviršiaus, kad įsitikintumėte, jog galima pakartotinai dengti. Spalvos efektui įtaką daro medienos rūšis. Prieš naudojimą rekomenduojame išbandyti dangą.

Įrankių valymas

Įrankius valykite su Tikkurila Pensselipesu valikliu arba plaukite vandeniu.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.