



TIKKURILA

HELMİ FURNITURE WAX

APSAUGINIS VIDAUS MEDIENOS VAŠKAS.

APIBŪDINIMAS

Medinių interjero paviršių apsaugos priemonė su natūraliu vašku.

PASKIRTIS

Naudojamas mediniams interjero paviršiams, baldams, durims ir langų rėmams.

SAVYBĖS

Skirtas mediniams interjero paviršiams. Įsigeria į medieną ir saugo nuo purvo bei vandens.



HELMI FURNITURE WAX

TECHNINIAI DUOMENYS

Bazė	EP BAZĖ
Spalva	Lako ir beico spalvynas „Timeless“, Pilkų atspalvių paletė „Deco Grey“ Spalvinama pagal „Tikkurila“ skaidrių spalvų spalvynus. Baltas.
Blizgumas	Matinis.
Išėiga	10–13 m ² /l, priklausomai nuo medienos rūšies.
Pakuočių dydžiai	EP BAZĖ: 0.225 l Gamyklos parengti atspalviai: 0.33 l
Skiediklis	Vanduo
Įrankiai	Poroloninis teptukas, kempinė arba teptukas sintetiniais šereliais.
Džiūvimo trukmė	Dulkės nelimpa po 30–60 min. Paviršių galima naudoti po 24 val. Nuvalius vaško perteklių nuo paviršiaus nesipūkuojančiu audeklu, kitą sluoksnį galima dengti nelaukiant.
Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)	24
LOJ	Subkategorija A/f. Leistinas LOJ kiekis (nuo 2010 m.) 130 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje 130 g/l.
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio.

HELMI FURNITURE WAX

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Paviršiaus paruošimas

Neapdoroti mediniai paviršiai:

Nuvalykite medienos paviršių nuo nešvarumų ir dulkių. Lengvai sudrėkinkite paviršių vandens purkštuvu, leiskite išdžiūti ir nušlifaukite palaidus medienos pluoštus. Pašalinkite šlifavimo dulkes.

Anksčiau apdoroti paviršiai:

Nuplaukite valikliu pagal instrukcijas, gerai išskalaukite ir palikite išdžiūti. Šlifaukite ir nuvalykite šlifavimo dulkes. Jei po vašku paliksime anksčiau apdorotų medžiagų pėdsakus, galutinis rezultatas bus blizgesnis nei ant neapdorotos medienos.

Netinka aliejuotiems mediniams paviršiams, nebent aliejus beveik visiškai nusidėvėjęs.

Dengimas

Prieš naudodami gerai išmaišykite, taip pat permaišykite naudojimo metu. Denkite 1 sluoksnį medienos pluošto kryptimi, vaško naudokite tik tiek, kiek mediena gali jo sugerti vienu kartu. Kadangi vaškas labai skystas, jį geriausia dengti poroloniniu teptuku arba kempine. Jei vaško naudosite per daug, juo padengtas paviršius bus slidus.

Spalvintą vašką iš pradžių išbandykite mažai matomoje vietoje, kad įsitikintumėte, jog spalva yra tinkama. Galutinė spalva priklauso nuo medienos rūšies. Kad spalva būtų vienoda, nedidelį plotą arba baldo detalę padenkite visą iš karto.

Įrankių valymas

Plaukite vandeniu. Šiek tiek sukietėjusius dažus valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.

Paviršiaus priežiūra

Jei reikia, paviršių galite valyti po mėnesio (ne anksčiau).

Plaukite plovikliu.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms. Mūvėti apsaugines pirštines. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT) ir 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Gali sukelti alerginę reakciją. Dažų sudėtyje yra biocidinio priedo, saugančio produktą sandėliavimo metu. Sudėtyje yra: C(M)IT/MIT (3:1) ir BIT.