



TIKKURILA

ISONIT 12-20-50

VANDENINĖ STOGŲ DANGA, PASIŽYMINTI DIDELE DENGIAMĄJA GEBĄ

APIBŪDINIMAS

Vandeninė stogų danga, pasižyminti didele dengiamąja geba.

PASKIRTIS

Skirta betoninėms čerpėms, pluoštinio cemento čerpėms ir banguotiesiems pluoštinio cemento lakštams (padengtiems gruntu „Eternit Primer“), taip pat plieninei stogų dangai (padengtai gruntu „Metal Primer WB“).

Netinka keraminėms čerpėms ir natūraliam skalūnui.

SAVYBĖS

Ši vandeninė stogų danga puikiai sukimba su dengiamu paviršiumi, pasižymi didele dengiamąja geba ir greitai džiūsta. Gerai pasklinda ir išsilygina. Sudaro hidrofobinę difuzinę dangą, leidžiančią drėgmei išgaruoti iš vidaus. Atspari šviesai ir atmosferos poveikiui. Yra spalvinamos ir gamykloje iš anksto paruoštų spalvų.

ISONIT 12-20-50

TECHNINIAI DUOMENYS

Bazė	LA BAZĖ, LC BAZĖ
Spalva	Master Solution Color Guide Gamykloje paruoštos spalvos: „Isonit 12“: antracito tamsiai pilka, antracito pilka, juoda, tamsiai ruda, čerpių tamsiai raudona, čerpių raudona, rudai raudona, geležies oksido raudona, raudonai ruda. „Isonit 20“: antracito tamsiai pilka, antracito pilka, šviesiai pilka, juoda, tamsiai ruda, čerpių tamsiai raudona, čerpių raudona, geležies oksido raudona, raudonai ruda. „Isonit 50“: antracito tamsiai pilka, juoda, čerpių raudona.
Blizgumas	Blizgus. 12, 20, 50
Išėiga	2–3 m²/l (dviejų sluoksnių). Realii išėiga priklauso nuo dengimo būdo, dengiamo objekto formos ir paviršiaus.
Pakuočių dydžiai	LA BAZĖ: 9 l LC BAZĖ: 9 l Gamyklos parengti atspalviai: 10 l, 20 l
Įrankiai	Teptukas, volelis, beoris purkštuvai (antgalio skersmuo 0,019–0,021", darbinis slėgis 180–220 bar).
Džiūvimo trukmė	Esant +20 °C temperatūrai ir 65 proc. santykiniam oro drėgnumui, kai šlapios dangos storis 200 μm, galima liesti maždaug po 1 val., kitą sluoksnį galima dengti maždaug po 2 val., galutinai sukietėja maždaug po 24 val. Kiek laiko danga džiūsta ir kada galima dengti kitą sluoksnį, priklauso nuo sluoksnio storio, temperatūros, santykinio drėgnumo ir oro apykaitos.
Tankis (kg/l)	1,15
LOJ	Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Subkategorija A/c. LOJ kiekis gaminyje ne daugiau kaip 40 g/l.
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio ir tiesioginių saulės spindulių. Pasinaudojus pakuotę sandariai uždaryti. Saugoti nuo šalčio Tik pramoniniam ir profesionaliam naudojimui. Gerai išmaišyti!

ISONIT 12-20-50

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygos

Aplinkos temperatūra turi būti nuo +8 iki +30 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 85 proc.

Paviršiaus paruošimas

Kruopščiai nuplaukite aukšto slėgio plovimo įranga naudodami ploviklį „Iso A-Clean“.

Gruntavimas

Kruopščiai nuplaukite aukšto slėgio plovimo įranga naudodami ploviklį „Iso A-Clean“. Pluoštinio cemento stogų dangą rekomenduojama padengti gruntu „Eternit Primer“, kad jos paviršius sutvirtėtų (žr. gaminio duomenų lapą). Dengiamas paviršius turi būti švarus, sausas ir tvirtas.

Dengimas

Denkite 2 sluoksnius, kad dangos storis būtų optimalus. Dengdami pirmą sluoksnį skieskite (vandens naudokite 20 tūrio proc., kruopščiai išmaišykite). Dengdami antrą sluoksnį neskieskite. Prieš dengdami antrą sluoksnį leiskite pirmam sluoksniui tinkamai išdžiūti.

Prieš dengdami būtinai išbandykite, kad įsitikintumėte, jog gaminys tinka dengiamam paviršiui.

Įrankių valymas

Plaukite vandeniu ir muilu. Plaukite vandeniu ir muilu.

Paviršiaus priežiūra

Danga „Isonit“ padengtą stogą rekomenduojama kas dvejus metus plauti plovikliu „Iso A-Clean“.

Dangos atnaujinimas

Danga „Isonit“ padengtą stogą rekomenduojama kas dvejus metus plauti plovikliu „Iso A-Clean“.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT), 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) ir 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas (OIT). Gali sukelti alerginę reakciją. Dažų sudėtyje yra biocidinio priedo, saugančio produktą sandėliavimo metu. Sudėtyje yra: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).