



## TIKKURILA KATTOMUSTA

### APIBŪDINIMAS

Juodi visiškai matiniai lubų dažai.

### PASKIRTIS

Ypač tinka ažūrinėms luboms dažyti. Taip pat puikiai sukimba su cinkuotu paviršiumi.

### SAVYBĖS

Naudojami betoniniams, tinkuotiems bei glaistytiems paviršiams ir medienos drožlių bei plaušų plokštėms.





TIKKURILA

## KATTOMUSTA

### TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Spalva</b>	Juoda.
<b>Blizgumas</b>	Visiškai matinis.
<b>Išeiiga</b>	Glaistytas paviršius ir medienos drožlių bei plaušų plokštės – 7–9 m <sup>2</sup> /l. Betoninis ir tinkuotas paviršius – 3–5 m <sup>2</sup> /l.
<b>Pakuočių dydžiai</b>	10 l, 20 l
<b>Įrankiai</b>	Teptukas, volelis arba purkštuvas. Beorio purkštuvo antgalio skersmuo 0,018–0,023", skiedžiant vandens naudojama iki 10 tūrio proc.
<b>Džiūvimo trukmė</b>	Dulkės nelimpa po 30 min., kitą sluoksnį galima dengti po 1–2 val.
<b>Tankis (kg/l)</b>	1,4 kg/l, ISO 2811.
<b>Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)</b>	33
<b>LOJ</b>	Subkategorija A/a. Leistinas LOJ kiekis (nuo 2010 m.) 30 g/l. LOJ kiekis gaminyje ne daugiau kaip 30 g/l.
<b>Sandėliavimas</b>	Saugoti nuo šalčio.



# KATTOMUSTA

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis neturi viršyti 80 proc.

### Paviršiaus paruošimas

Nedažytas paviršius

Pašalinkite purvą ir dulkes. Jei reikia, išlyginkite tinkamu glaistu, kai išdžius, nušlifukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes.

Anksčiau dažytas paviršius

Nuplaukite plovikliu „Maalipesu“ pagal instrukciją. Dažytą paviršių pašlifukite, kad taptų matinis, ir kruopščiai pašalinkite šlifavimo dulkes. Trūkius bei duobutes užglaistykite tinkamu glaistu, kai išdžius, nušlifukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes.

### Dažymas

Prieš naudodami gerai išmaišykite, jei reikia, atskieskite vandeniu. Denkite 1–2 sluoksnius voleliu, teptuku arba purkštuvu.

### Įrankių valymas

Plaukite vandeniu. Šiek tiek sukietėjusius dažus valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.

### Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

### SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Saugos duomenų lapai pateikiami pagal pageidavimą. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT) ir 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Gali sukelti alerginę reakciją. Dažų sudėtyje yra biocidinio priedo, saugančio produktą sandėliavimo metu. Sudėtyje C(M)IT/MIT (3:1). Mūvėti apsaugines pirštines.