



TIKKURILA

KILPI HUOPAKATTOMAALI

BITUMINĖS STOGO DANGOS DAŽAI

APIBŪDINIMAS

Vandeningi akriliniai dažai, skirti bituminei stogo dangai. Išlieka elastingi ir esant žemai temperatūrai.

PASKIRTIS

Bituminei stogo dangai.

SAVYBĖS

Bituminei stogo dangai.



TIKKURILA

KILPI HUOPAKATTOMAALI

TECHNINIAI DUOMENYS

Bazė	C BAZĖ
Spalva	Paints for Roofs 2018, Fasadų dažų spalvynas „Facade“ (760) Galima spalvinti tamsiomis spalvomis pagal „Tikkurila“ lauko dažų spalvynus.
Blizgumas	Visiškai matinis.
Išėiga	4–8 m ² /l (vieno sluoksnio).
Pakuočių dydžiai	2.7 l, 9 l
Įrankiai	Teptukas, volelis, purkštuvai. Naudojant beorį purkštuvą antgalio skersmuo 0,018–0,023", skiedžiama vandeniu (vandens naudojama iki 10 tūrio proc.).
Džiūvimo trukmė	Galima liesti po 1–2 val., kitą sluoksnį galima dengti kitą dieną. Džiūvimo trukmė priklauso nuo santykinio oro drėgumo, temperatūros ir vėjuotumo.
Tankis (kg/l)	Apie 1,3 kg/l (ISO 2811)
Atsparumas atmosferos poveikiui	Geras, netgi pramoninėje ir jūrinėje aplinkoje.
Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)	Apie 40 tūrio proc.
LOJ	Subkategorija A/i. Leistinas LOJ kiekis (nuo 2010 m.) 140 g/l. LOJ kiekis gaminyje ne daugiau kaip 140 g/l.
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio. Saugokite nuo šalčio.

KILPI HUOPAKATTOMAALI

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti tvirtas ir sausas, aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Nedažykite saulėkaitoje. Dengimą suplanuokite taip, kad danga spėtų tinkamai išdžiūti, kol iškris vakarinė rasa, nes susidarius kondensatui sumažės dangos blizgumas ir ji lėčiau džius. Nedažykite, jei yra didelė lietaus tikimybė arba jei dengiamas paviršius yra pernelyg įkaitęs (>+40 °C).

Paviršiaus paruošimas

Pašalinkite purvą, dulkes, samanias ir kerpes. Švelniai nuplaukite aukšto slėgio plovimo įrenginiu, jei reikia, naudokite pelėsio ploviklį „Homeenpoisto“.

Užsandarinkite pažeistas bituminės stogo dangos vietas tinkamu bituminiu hermetiku.

Dažymas

Prieš naudodami gerai išmaišykite. Denkite 2 sluoksnius. Jei dengiate voleliu ar purkštuvu, pirmą sluoksnį išlyginkite teptuku. Dengdami pirmą sluoksnį skieskite vandeniu (vandens naudokite maždaug 15 tūrio proc.). Dengdami antrą sluoksnį nesbieskite. Sumaišykite visam plotui reikiamą dažų kiekį vienoje taroje, kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda.

Įrankių valymas

Plaukite vandeniu. Šiek tiek sukietėjusius dažus valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.

Paviršiaus priežiūra

Po dviejų savaičių purviną paviršių galima atsargiai plauti vandeniu nenaudojant ploviklio.

Dangos atnaujinimas

Galima perdažyti tais pačiais dažais.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT) ir 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra biocidinio produkto, saugančio gaminį sandėliavimo metu. Sudėtyje yra C(M)IT/MIT (3:1). Mūvēti apsaugines pirštines.