



TIKKURILA

KIVISIL

SILIKONINIAI DERVOS PAGRINDU PAGAMINTI DAŽAI, SKIRTI MŪRINIAMS FASADAMS

APIBŪDINIMAS

Vandeniniai silikininiai emulsiniai dažai.

PASKIRTIS

Skirti gyvenamosios, komercinės, pramoninės, sandėliavimo ir kt. paskirties pastatams.

SAVYBĖS

Naudojami betoniniams, tinkuotiems ir mineraliniams lauke esantiems paviršiams.

KIVISIL

TECHNINIAI DUOMENYS

Bazė	LA BAZĖ, LC BAZĖ
Spalva	Masonry Facades color card, Fasadų dažų spalvynas „Facade“ (760) Galima spalvinti pagal „Tikkurila“ fasadų spalvynus.
Blizgumas	Visiškai matinis.
Pakuočių dydžiai	LA BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l LC BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l Gamyklos parengti atspalviai: 800 l
Įrankiai	Volelis, teptukas arba purkštuvas. Beorio purkštuvo antgalio skersmuo 0,027–0,029", filtro akutės dydis 0,56 mm, skiedžiant vandens naudojama iki 10tūrio proc.
Džiūvimo trukmė	Kitą sluoksnį galima dengti po 12 val.
Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)	40-45
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio. Gaminio / taros temperatūra turi neviršyti +35 °C. Negalima laikyti saulėkaitoje, net ir uždengus. Gaminio negalima ilgai laikyti, jei jis spalvintas, jei pakuotė nesandari arba pradėta naudoti.

KIVISIL

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dažymas

Fasadų dažus „Kivisil“ rekomenduojama dengti 2 arba 3 žingsnių metodu.

2 žingsnių metodas

Gruntuokite grunto „Pohjustegeeli“ ir fasadų dažų „Kivisil“ mišiniu. Įpilkite 1 litrą grunto „Pohjustegeeli“ į 10 litrų talpos fasadų dažų „Kivisil“ pakuotę ir prieš naudodami gerai išmaišykite (maišykite maišykle maždaug 5 min.). Jei reikia, skieskite vandeniu (vandens naudokite ne daugiau kaip 5 tūrio proc.). Grunto „Pohjustegeeli“ pakuotę išskalaukite vandeniu, kuriuo skiesite. Paruoštą mišinį sunaudokite per 24 valandas. Po gruntavimo praėjus ne mažiau kaip 12 val. padenkite paviršių 1 sluoksniu neskiestų fasadų dažų „Kivisil“ (dėti grunto „Pohjustegeeli“ nebereikia).

3 žingsnių metodas

Gruntuokite vandeniniu gruntu „Kivisil Pohjuste“ naudodami technologiją „šlapias ant šlapio“. Sumaišykite 1 dalį grunto „Kivisil Pohjuste“ ir 9 arba 19 dalių vandens, priklausomai nuo dengiamo paviršiaus. Kad sumažėtų kieto paviršiaus laidumas vandeniu maišykite santykiu 1:19 (1 dalis grunto „Kivisil Pohjuste“ ir 19 dalių vandens). Sumaišius santykiu 1:9 mišinys taip pat sustiprina tinkuotą paviršių.

Padenkite paviršių 2 sluoksniais fasadų dažų „Kivisil“. Dažus galima dengti, kai gruntas visiškai susigeria (paviršius nėra blizgus). Kitą dažų sluoksnį galima dengti ne anksčiau kaip po 12 val. Pirmajam sluoksniui dažus galima skiesti vandeniu (vandens naudokite 5–10 tūrio proc.).

3 žingsnių metodas užtikrina mažiausią laidumą vandeniu ir geriausią apsaugą, pvz., nuo betono armatūros korozijos. Šį metodą (būtinai kruopštus paviršiaus paruošimas) taip pat rekomenduojama naudoti, jei sena dažų danga kreidėja.

Įrankių valymas

Plaukite vandeniu.

Paviršiaus priežiūra

Purviną paviršių ne anksčiau kaip po mėnesio galima plauti slėginiu plautuvu nenaudojant jokio ploviklio. Plovimas gali palikti žymių, todėl plaukite visą fasado elementą, kad nuplautas plotas neišryškėtų. Sausą birų purvą švelniai pašalinkite minkštu šepetėliu netrindami paviršiaus.

Dumbliai ir pelėsį nuplaukite plovikliu „Homeenpoisto“ ir kruopščiai nuskalaukite pagal instrukciją. PASTABA! Pašalinus pelėsį paviršių reikia padengti iš naujo.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

KIVISIL

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Sudėtyje yra: 4,5-dichloro-2-oktil-2H-isothiazol-3-onas (DCOIT). **Atsargiai.** Gali sukelti alerginę odos reakciją. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines. **PATEKUS ANT ODOS:** Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Sudėtyje yra nedidelis kiekis alergizuojančių medžiagų: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT) ir 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).



GHS07