



TIKKURILA

KIVISIL POHJUSTE

GRUNTAS, SKIRTAS MŪRINIAMS LAUKO PAVIRŠIAMS

APIBŪDINIMAS

Vandeninis silikonas gruntas (koncentratas).

PASKIRTIS

Skirtas gyvenamosios, komercinės, pramoninės, sandėliavimo ir kt. paskirties pastatams.

SAVYBĖS

Naudojamas aktyiems, mirkliams nedažytiems arba anksčiau dažytiems mineraliniams paviršiams gruntuoti prieš dažant fasadų dažais „Kivisil“, „Finngard Silikonihartsimaali“ arba kitais mineraliniams paviršiams tinkamais dažais, pvz., „Yki“.



KIVISIL POHJUSTE

TECHNINIAI DUOMENYS

Išeiga	Mišinio išeiga: 0,5–2 m ² /l – tinkuotiems paviršiams, 2–4 m ² /l – betonui. Neskiesto grunto sąnaudos: 0,05–0,1 l/m ² – tinkuotiems paviršiams, 0,025–0,05 l/m ² – betonui. Reali išeiga priklauso nuo dengiamo paviršiaus nelygumo bei akytumo ir ankstesnių dangų įgeriamumo.
Pakuočių dydžiai	1 l
Įrankiai	Teptukas arba rankinis slėginis purkštuvas.
Džiūvimo trukmė	Džiūsta 2–5 val. Gruntuotą paviršių galima dažyti ne anksčiau kaip kitą dieną.
Tankis (kg/l)	Apie 1 kg/l, ISO 2811
Atsparumas atmosferos poveikiui	Geras. Neleidžia į statinio fasadą įsiskverbti lietaus ir tyškančiam vandeniui. Leidžia viduje esančiai drėgmei išgaruoti. Mažina druskų kaupimąsi ant fasado ir taip saugo dažų dangą nuo pažeidimo.
Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)	100
Sandėliavimas	Saugokite nuo šalčio. Laikykite koncentratą sandariai uždarytoje pakuotėje, ne didesnėje kaip +30 °C temperatūroje. Paruoštą mišinį reikia sunaudoti per 24 val.

KIVISIL POHJUSTE

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti švarus. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Nedenkite šlapio ir neįgeriančio paviršiaus.

Komponentų maišymas

Gruntą skieskite vandeniu santykiu 1:9 arba 1:19, priklausomai nuo paviršiaus, kurį gruntuosite. Gruntuodami kietą paviršių skieskite santykiu 1:19, kad padidėtų paviršiaus hidrofobiškumas (naudokite 1 dalį grunto ir 19 dalių vandens). Jei norite, kad gruntas sustiprintų paviršių, skieskite santykiu 1:9. Paruoštas mišinys tinka naudoti 24 valandas, todėl paruoškite jo tiek, kiek sunaudosite per vieną dieną.

Paviršiaus paruošimas

Kietu arba plieniniu šepetėliu pašalinkite dulkes, purvą ir tirpiąsias druskas. Jei ant paviršiaus yra didelis tirpiųjų druskų kiekis, jo negalima gruntuoti, kol nebus nustatyta ir pašalinta druskų atsiradimo priežastis.

Gruntavimas

Vandeniu skiestą gruntą denkite naudodami technologiją „šlapias ant šlapio“. Nugruntuotą paviršių būtina padengti dažais. Prieš dažant jis turi džiūti bent vieną dieną. Uždenkite paviršių, kurį negruntuosite, pvz.: stiklinius, natūralaus akmens, klinkerinius ir metalinius. Jei grunto užtikštų, nedelsdami nuplaukite švari vandeniu.

Vandeniu skiestu gruntu gausiai padenkite paviršių naudodami technologiją „šlapias ant šlapio“.

Gruntuotą paviršių nudažykite. Nugruntavus dažyti galima ne anksčiau kaip po dienos.

Jei užtikštų ant langų, nedelsdami nuvalykite.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Sudėtyje yra: poli(dimetilsiloksanas). **Pavojinga.** Degūs skystis ir garai. Smarkiai pažeidžia akis. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerolio. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Naudoti akių ar veido apsaugos priemones. **PATEKUS Į AKIS:** Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsdami skambinkite į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreipkitės į gydytoją.



GHS02

GHS05