



TIKKURILA

LIUKUESTE

METALINĖS STOGO DANGOS IR GRINDŲ DAŽŲ PRIEDAS

APIBŪDINIMAS

Priedas, sudarytas iš lengvų tuščiavidurių silikato mikrosferų, kurių maksimalus skersmuo apie 300 µm.

PASKIRTIS

Skirtas metalinės stogo dangos ir grindų dažų, pvz.: „Betolux“, „Betolux Akva“, „Fontefloor EP 100“, „Panssarimaali“ bei „Panssari Akva“, slidumui sumažinti.

SAVYBĖS

Ypač tinka metalinės stogo dangos dažų slidumui mažinti.

LIUKUESTE

TECHNINIAI DUOMENYS

Pakuočių dydžiai	0.333 l
Tankis (kg/l)	Apie 0,4 g/cm ³
Ypatinga savybė	Piltinis tankis apie 0,4 g/cm ³ . Didžiausias mikrosferų skersmuo apie 300 µm.
Vidutinis sienos storis	5–10 % pallon halkaisijasta.
Kietumas	5 Mohin asteikolla.
Grūdėtumas	Mikropallojen maksimiraekoko on noin 300 µm.
Lydymosi temperatūra	1200–1350 °C.
Sandėliavimas	Laikyti pakuotę sandariai uždarytą, kad į ją nepatektų dulkių ir drėgmės.

LIUKUESTE

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Komponentų maišymas

Slidumą mažinantys milteliai naudojami viršutiniam dažų sluoksniui.

10 litrų dažų naudojama ⅓ litro neslystančių miltelių (visa pakuotė), 3 litrams dažų naudojama mažiau nei trečdalis pakuotės.

Išsamesnę naudojimo instrukciją ir maišymo santykį rasite konkrečių dažų gaminio duomenų lape.

Dengimas

Naudojant priedą „Liukueste“ reikia dengti ne mažiau kaip du dažų sluoksnius. Slidumą mažinančius miltelius naudokite viršutiniam dažų sluoksniui.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms. Mūvėti apsaugines pirštines. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvėpiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT) ir 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Gali sukelti alerginę reakciją. Dažų sudėtyje yra biocidinio priedo, saugančio produktą sandėliavimo metu. Sudėtyje yra: C(M)IT/MIT (3:1).