

TIKKURILA

LUJA CERAMIC TILES

PUSIAU MATINIAI DAŽAI, SKIRTI KERAMINĖMS PLYTELĖMS

APIBŪDINIMAS

Pusiau matiniai dažai, skirti keraminėms plytelėms.

PASKIRTIS

Sausų bei drėgnų patalpų (pvz.: vonios, virtuvės) sienų ir sausų patalpų nestipriai mechaniškai veikiamų grindų (pvz., tualeto) keraminėms plytelėms. Šie dažai netinka savaime nusivalančioms keraminėms ir pirties garinių sienų plytelėms dažyti.

SAVYBĖS

Puikiai sukimba su dengiamu paviršiumi, todėl nereikia grunto. Spalvinami pagal vidaus dažų spalvynus „Tikkurila“. Dažų danga itin atspari šaltam ir karštam vandeniui, šampūnui, cheminiams valikliams ir įvairioms dėmėms (aliejaus, kečiupo, sulčių ir kt.).

LUJA CERAMIC TILES

TECHNINIAI DUOMENYS

Bazė	A BAZĖ, C BAZĖ
Blizgumas	Pusiau matinis.
Išeiga	10–12 m²/l.
Pakuočių dydžiai	A BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l C BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l
Įrankiai	Teptukas, lygiam paviršiui – volelis (5–7 mm ilgio plaukeliais).
Džiūvimo trukmė	Galima liesti po 2 val., kitą sluoksnį galima dengti po 16 val. Galima naudoti po 2 d. Pastaba! Dažų danga galutinai sukietėja po 28 d., todėl iki tol stenkitės jos nepažeisti.
Tankis (kg/l)	Apie 1,2 kg/l, ISO 2811.
Cheminis atsparumas	Atsparūs cheminiams valikliams ir nestipriems tirpikliams, pvz., vaitspiritui. Bet kokių dažančių skysčių, pvz., kavos ar arbatos, paliktas dėmes būtina nedelsiant nuvalyti.
Atsparumas drėgnajam šveitimui	1 klasė pagal standartą SFS-EN 13300; ISO 11998.
Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)	40
LOJ	Subkategorija A/i. Leistinas LOJ kiekis (nuo 2010 m.) 140 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje 140 g/l.
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio ir tiesioginių saulės spindulių. Pasinaudojus pakuotę sandariai uždaryti. Gaminio negalima ilgai laikyti, jei jis spalvintas, jei pakuotė nesandari arba pradėta naudoti.

LUJA CERAMIC TILES

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygos
Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.

Paviršiaus paruošimas
Aštriu peiliu pašalinkite seną silikoną. Silikono valikliu nuvalykite visus silikono likučius.
Tinkamu plovikliu (pvz., „Maalipesu“)nuplaukite tepalus, riebalus ir purvą.
Kalkių plovikliu (pvz., „Supi Saunapesu“) nuvalykite kalkes.
Kruopščiai nuskalaukite dideliu kiekiu vandens ir leiskite išdžiūti. Plytelių siūlės taip pat turi išdžiūti.

Gruntavimas
Gruntuoti nereikia.

Dažymas
Dengiamas paviršius turi būti visiškai švarus ir sausas. Denkite voleliu (lygų paviršių) ir teptuku.
1. Prieš naudodami dažus gerai išmaišykite. Supilkite į dažų vonelę.
2. Kampus, plytelių siūles ir voleliu neprieinamas vietas padenkite teptuku plonu sluoksniu.
3. Visą paviršių padenkite voleliu plonu sluoksniu. Nenaudokite per daug dažų, kad nenuvarvėtų.
4. Prieš dengdami kitą sluoksnį leiskite džiūti mažiausiai 16 val.
5. Denkite antrą sluoksnį (taip pat, kaip pirmą).
6. Baigę dangti iš karto nuimkite dažymo juostas.
7. Užtepkite naujo silikono vietoj pašalinto.

Įrankių valymas
Pasinaudoję nedelsdami kruopščiai nuvalykite dažų likučius ir nuplaukite vandeniu. Šiek tiek sukietėjusius dažus valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.

Paviršiaus priežiūra
Normaliomis sąlygomis dažų danga galutinai sukietėja ir įgauna reikiamą patvarumą maždaug po mėnesio, todėl kelias savaites dažytą paviršių naudokite labai atsargiai. Jei prireikia valyti anksčiau, švelniai valykite minkštu šepečiu arba drėgna šluoste.
PASTABA! Nauja dažų danga nuo sąlyčio su vandeniu gali suminkštėti, bet džiūdama po 30 min. vėl sukietėja.

Jei reikia, ne anksčiau kaip po mėnesio, valykite neutraliu (pH 6–8) valikliu naudodami minkštą kempinę arba šluostę. Labai nešvarų paviršių valykite silpnu šarminiu (pH 8–10) valikliu. Nenaudokite abrazyvinių valiklių, šiurkščių kempinių ir pan. Nuvalę kruopščiai nuskalaukite vandeniu.

Dangos atnaujinimas
Galima perdažyti tais pačiais dažais. Žr. „Paviršiaus paruošimas“.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas
Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms. Mūvėti apsaugines pirštines. Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-

LUJA CERAMIC TILES

3(2H)-onas (BIT) ir 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Gali sukelti alerginę reakciją. Dažų sudėtyje yra biocidinio priedo, saugančio produktą sandėliavimo metu. Sudėtyje yra: C(M)IT/MIT (3:1).