



TIKKURILA

## LUJA MOISTURE STOP

DRĖGMEI NELAUDUS DRĖGNŲ IR SAUSŲ PATALPŲ GRUNTAS

### APIBŪDINIMAS

Drėgmei nelaidus drėgnų ir sausų patalpų gruntas

### PASKIRTIS

Tinka vidaus sienoms ir luboms.

### SAVYBĖS

Skirtas interjerui. Naudojamas tinkamu glaistu padengtiems paviršiams, įvairioms sienų plokštėms, stiklo pluošto tapetams ir kt.





TIKKURILA

## LUJA MOISTURE STOP

### TECHNINIAI DUOMENYS

|  |   |
|--|---|
| <b>Išeiiga</b>                             | 4–6 m <sup>2</sup> /l (neskiesto) dengiant 2 sluoksnius.  |
| <b>Pakuočių dydžiai</b>                    | 3 l, 10 l   |
| <b>Įrankiai</b>                            | Volelis, teptukas arba purkštuvas.  |
| <b>Džiūvimo trukmė</b>                     | Galima liesti maždaug po 4 val. Dažais „Luja“ galima dengti maždaug po 4 val.                                 |
| <b>Tankis (kg/l)</b>                       | 1,2 kg/l, ISO 2811  |
| <b>Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)</b> | 39  |
| <b>LOJ</b>                                 | ES leistinas nuo 2010 m. LOJ kiekis (subkategorija A/i) 140 g/l. LOJ kiekis gaminyje ne daugiau kaip 140 g/l. |
| <b>Sandėliavimas</b>                       | Saugoti nuo šalčio. Gaminio negalima ilgai laikyti, jei pakuotė nesandari arba pradėta naudoti.               |

# LUJA MOISTURE STOP

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +10 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.

### Paviršiaus paruošimas

Pašalinkite purvą ir dulkes. Jei paviršius pažeistas pelėsio, nustatykite jo atsiradimo priežastį ir kruopščiai pašalinkite jo padarinius. Grandikliu pašalinkite atšokusius ir byrančius dažus. Pašalinkite vinilinius tapetus ir keramines plyteles. Blizgų paviršių pašlifukite, kad taptų matinis. Jei reikia, nuplaukite plovikliu „Maalipesu“ ir kruopščiai nuskalaukite vandeniu. Betoninį, tinkuotą ir kt. paviršių išlyginkite drėgmei atspariu glaistu. Išdžiūvusį paviršių nušlifukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes.

### Dengimas

Prieš naudodami gerai išmaišykite. Denkite 2 sluoksnius voleliu (nedenkite daugiau kaip 2 sluoksniu). Antrą sluoksnį denkite po 1–4 val., kai pirmas sluoksnis išdžius. Kampus ir angas padenkite teptuku. Dviem grunto sluoksniais padengtą paviršių maždaug po 4 val. galima dengti dažais „Luja“.

### Įrankių valymas

Plaukite vandeniu. Šiek tiek sukietėjusius dažus valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.

### Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

### SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT), 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) ir 3-jodo-2-propinilbutilkarbamato (IPBC). Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra biocidinio produkto, saugančio gaminių sandėliavimo metu. Sudėtyje yra BIT, C(M)IT/MIT (3:1). Sudėtyje yra biocidinio produkto, saugančio gaminių dengtą paviršių. Sudėtyje yra IPBC. Mūvēti apsaugines pirštines.