



TIKKURILA

MUURI NEW

ŽIDINIŲ IR ĮKAISTANČIŲ INTERJERO PAVIRŠIŲ DAŽAI

APIBŪDINIMAS

Silikatiniai vidaus dažai, pasižymintys puikiu atsparumu karščiui.

PASKIRTIS

Skirti židiniams, krosnims ir kt. įkaistantiems interjero paviršiams.

SAVYBĖS

Naudojami betoniniams, kalkiniu, kalkiniu-cementiniu bei cementiniu tinku tinkuotiems, silikatinų bei keraminių plytų ir mineralinėmis plokštėmis dengtiems interjero paviršiams. Taip pat tinka kalkiniais, kalkiniais-cementiniais, cementiniais ir silikatiniais dažais dažytiems paviršiams.



MUURI NEW

TECHNINIAI DUOMENYS

Bazė	KSA BASE
Spalva	Baltą bazę KSA galima naudoti nespalvintą arba spalvinti įvairiomis spalvomis pagal spalvyną „Muuri“.
Blizgumas	Visiškai matinis. 6/RT klasifikacija
Išėiga	Teorinė vieno sluoksnio išėiga 4–6 m ² /l. Realė išėiga priklauso nuo dengiamo paviršiaus nelygumo bei akytumo ir dengimo būdo bei sąlygų.
Pakuočių dydžiai	0.9 l, 2.7 l
Skiediklis	Vanduo
Įrankiai	Teptukas
Džiūvimo trukmė	Kitą sluoksnį galima dengti po 12 val.
Tankis (kg/l)	1,4 kg/l, ISO 2811
Atsparumas karščiui	Atlaiko 180 °C karštį.
LOJ	Subkategorija A/a. Leistinas LOJ kiekis (nuo 2010 m.) 30 g/l. LOJ kiekis gaminyje ne daugiau kaip 30 g/l.
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio ir tiesioginių saulės spindulių. Pasinaudojus pakuotę sandariai uždaryti. Gaminio negalima ilgai laikyti, jei jis spalvintas, jei pakuotė nesandari arba pradėta naudoti. Spalvintą gaminį sunaudoti per vieną dažymo sezoną.

MUURI NEW

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti švarus, sausas ir tvirtas, aplinkos ir dengiamo paviršiaus temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +10 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.

Paviršiaus paruošimas

Nedažytas paviršius

Naujas betoninis ir tinkuotas paviršius turi būti tinkamai išdžiūvęs ir sukietėjęs.

Pašalinkite purvą, dulkes ir kitus nešvarumus.

Anksčiau dažytas paviršius

Pašalinkite purvą, dulkes ir kitus nešvarumus. Jei reikia, nuplaukite plovikliu „Maalipesu“ pagal instrukciją. Pašalinkite byrančius ir atšokusius senus dažus. Blizgų paviršių pašlifaukite, kad taptų matinis, ir pašalinkite šlifavimo dulkes.

Glaistymas

Užglaistykite trūkius ir duobutes, kad paviršius būtų lygus. Betoniniam paviršiui naudokite tinkamą sausąjį glaistą, o tinkuotam paviršiui – klinkinį arba klinkinį-cementinį tinką. Jei reikia, išlygintas vietas nugruntuokite dažais „Muuri“.

Dažymas

Denkite vieną gruntinį dažų sluoksnį. Jei reikia, skieskite dažus vandeniu (vandens naudokite iki 10 tūrio proc.). Gruntuotą paviršių galima dažyti ne anksčiau kaip po 12 valandų.

PASTABA

Uždenkite paviršius, kurių nedažysite, pvz.: langus, klinkerines plyteles, akmeninius ir metalinius paviršius. Užtiškusius dažus nedelsdami nuplaukite vandeniu.

Dėl skirtingo dažomo paviršiaus akytumo ir drėgmės bei temperatūros svyravimo dažus dengiant ir jiems džiūstant spalva gali įvairuoti.

Įrankių valymas

Plaukite vandeniu. Šiek tiek sukietėjusius dažus valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.

Paviršiaus priežiūra

Jei reikia, ne anksčiau kaip po mėnesio paviršių galima valyti sausu šepetiu, plovimo šepetiu arba sausa šluoste.

Nudažius rekomenduojama palaukti mažiausiai dvi savaites, kol paviršius įgaus reikiamą terminį patvarumą ir bus tinkamas naudoti.

Dėl mechaninio poveikio dažytame paviršiuje gali atsirasti žymių. Tai būdinga matiniams dažams ir neturi įtakos jų funkcinėms savybėms.

Dangos atnaujinimas

Galima perdažyti tais pačiais dažais.

MUURI NEW

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.