



TIKKURILA
Otex
 SUKIBIMĄ GERINANTIS GRUNTAS



APIBŪDINIMAS


Greitai džiūstantis alkidinis sukibimą gerinantis gruntas.

PASKIRTIS

Vidiniams paviršiams, kuriems reikalingas specialus sukibimas. Taip pat išorinėms langų varčioms, anksčiau dažytoms poliuretaniniais ir rūgštiniais dažais, išskyrus išorinius medinius rėmus.

SAVYBĖS

Galima naudoti kaip gruntą ir tarpinį sluoksnį tiek naujiems, tiek anksčiau dažytiems paviršiams. Gerai sukimba su ypatingo sukibimo reikalaujančiais paviršiais, pvz.: dažytais alkidiniais bei rūgštiniais dažais, stiklu, plytelėmis, stiklo pluoštu, PVC plastikui, aluminiui, cinkuotais metalo lakštais.





TIKKURILA

OTEX

TECHNINIAI DUOMENYS

Bazė	AP BAZĖ, C BAZĖ
Spalva	Interjero spalvų paletė „Symphony“, Interjero spalvų paletė „Feel the Color 2020“, 2022 metų spalvų kolekcija „Color Now“ Spalvinama pagal spalvynus „Symphony“ ir „Feel the Color 2020“ (galutinė spalva gali šiek tiek skirtis nuo pavyzdžio). Bazę AP galima naudoti nespalvintą arba spalvinti (tonavimo pastos naudojama perpus mažiau nei bazei A). Bazę C būtina spalvinti.
Blizgumas	Visiškai matinis.
Išėiga	8–10 m ² /l.
Pakuočių dydžiai	AP BAZĖ: 0.333 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l C BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l, 9 l
Įrankiai	Teptukas, purkštuvus arba volelis. Beorio purkštuvo antgalio skersmuo 0,011–0,015" (0,28–0,38 mm), skiediklio naudojama iki 10 tūrio proc.).
Džiūvimo trukmė	Dulkės nelimpa maždaug po 1 val. Šlifuoti ir dengti kitą sluoksnį galima po 24 val.
Tankis (kg/l)	Apie 1,4 kg/l (baltos spalvos), ISO 2811.
Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)	48
LOJ	Pagal direktyvą 2004/42/EB (subkategorija A/i) leistinas LOJ kiekis (nuo 2010 m.) 500 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje 500 g/l.
Sandėliavimas	Gaminys atsparus šalčiui. Gaminio negalima ilgai laikyti, jei pakuotė nesandari arba pradėta naudoti.



OTEX

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.

Paviršiaus paruošimas

Nuplaukite plovikliu „Maalipesu“ ir kruopščiai nuskalaukite vandeniu. Blizgų paviršių pašlifaukite, kad taptų matinis, ir pašalinkite šlifavimo dulkes.

Gruntavimas

Prieš naudodami gerai išmaišykite. Jei reikia, skieskite vaitspiritu 1050, jei dengiate teptuku, arba skiedikliu 1032, jei dengiate purkštuvu. Denkite teptuku, voleliu arba purkštuvu. Gruntas „Otex“ gerai išsilygina, todėl šlifuoti dažniausiai nebūtina. Jei reikia, kad paviršius būtų labai glotnus, šlifaukite švelniu šlifavimo popieriumi sausuoju būdu.

Dengimas

Prieš naudodami gerai išmaišykite. Jei reikia, skieskite vaitspiritu 1050, jei dengiate teptuku, arba skiedikliu 1032, jei dengiate purkštuvu. Denkite teptuku, voleliu arba purkštuvu.

Gruntas „Otex“ gerai išsilygina, todėl šlifuoti dažniausiai nebūtina. Jei reikia, kad paviršius būtų labai glotnus, šlifaukite švelniu šlifavimo popieriumi sausuoju būdu.

Įrankių valymas

Valykite vaitspiritu 1050 arba valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.

Paviršiaus priežiūra

Jei reikia, paviršių galite valyti po mėnesio (ne anksčiau).

Valykite neutraliu (pH 6–8) valikliu naudodami minkštą šepetį, kempinę arba šluostę. Labai nešvarų paviršių valykite silpnu šarminiu (pH 8–10) valikliu naudodami šluostę arba kempinę. Nuvalę kruopščiai nuskalaukite vandeniu.

Normaliomis sąlygomis danga galutinai sukietėja ir įgauna reikiamą patvarumą maždaug po mėnesio, todėl iki tol dengtą paviršių naudokite labai atsargiai. Jei prireikia valyti anksčiau, švelniai valykite minkštu šepetiu arba drėgna šluoste.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Sudėtyje yra: angliavandeniliai, C9, aromatinės, angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, <2% arom.. **Atsargiai.** Degūs skystis ir garai. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerolio. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. **Atsargiai!** Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvėpiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerolio.



OTEX



GHS02



GHS07