



TIKKURILA

PARKETTI-ÄSSÄ PETSİ

GREITAI DŽIŪSTANTIS BEICAS / SPALVINAMAS

APIBŪDINIMAS

Vandeninis akrilinis beicas

PASKIRTIS

Skirtas parketui ir lentinėms grindims.

SAVYBĖS

Tinka šlifuotoms medinėms grindims spalvinti prieš dengiant grindų laku „Parketti-Ässä“. Prieš beicuodami visą paviršių išbandykite beicą mažame plotelyje, kad įsitikintumėte, jog jis tinka.





TIKKURILA

PARKETTI-ÄSSÄ PETSİ

TECHNINIAI DUOMENYS

Bazė	EP BAZĖ
Spalva	Vidaus beico ir lako spalvynas, Lako ir beico spalvynas „Timeless“ Spalvinama pagal „Tikkurila“ vidaus lako ir beico spalvyną.
Išeięa	Naudojant teptuką – 15–20 m ² /l. Naudojant veltinio mentelę – 20–25 m ² /l.
Pakuočių dydžiai	0.9 l, 2.7 l
Įrankiai	Denkite veltinio mentele arba plačiu teptuku medienos pluošto kryptimi.
Džiūvimo trukmė	Dulkės nelimpa maždaug po 1 val. Kitą sluoksnį galima dengti po 3–4 val. Antru beico sluoksniu padengtas grindis galima po 3–4 val. dengti grindų laku „Parketti-Ässä“.
Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)	10
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio.

PARKETTI-ÄSSÄ PETSİ

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas (nepurvinas, nevaškuotas ir neriebaluotas). Aplinkos ir dengiamo paviršiaus temperatūra turi būti nuo +15 iki +20 °C, santykinis oro drėgnis turi būti 30–80 proc.

Komponentų maišymas

Jei reikia, galima skiesti vandeniu.

Paviršiaus paruošimas

Šlifavimas ir glaistymas

Nušlifuokite grindų paviršių medienos pluošto arba šviesos kritimo kryptimi (naudokite šlifavimo popierių P100 arba P120). Šlifavimo dulkes kruopščiai susiurbkite dulkių siurbliu.

Kad grindų paviršius būtų itin lygus, lengvai sudrėkinkite grindis šluoste arba kempine, leiskite joms išdžiūti ir nušlifuokite atplaišas smulkiagrūdžiu šlifavimo popieriumi (P230) arba šlifautuvu su šlifavimo tinkleliu.

Dengimas

Naujas medinis paviršius

Prieš naudodami gerai išmaišykite, taip pat permaišykite dengdami. Iš pradžių išbandykite mažai matomoje vietoje, kad įsitikintumėte, jog spalva yra tinkama. Galutinė spalva priklauso nuo medienos rūšies, kietumo, natūralios spalvos ir beico sluoksnių skaičiaus.

Denkite ploną beico sluoksnį veltinio mentele medienos pluošto kryptimi. Kad spalva būtų vienoda, padenkite visą paviršių nedarydami pertraukų. Grindų lentas denkite teptuku vieną po kitos. Antrą sluoksnį galima dengti po 3–4 val.

Antru beico sluoksniu padengtas grindis galima po 3–4 val. dengti grindų laku „Parketti-Ässä“ (žr. grindų lako „Parketti-Ässä“ duomenų lapą). Beicuotą paviršių būtina padengti laku, kad jis būtų apsaugotas.

Viršutinis sluoksnis

Padengę grindis antru beico sluoksniu padenkite jas po 3–4 val. grindų laku „Parketti-Ässä“.

Įrankių valymas

Plaukite vandeniu. Šiek tiek sukietėjusius dažus valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“. Plaukite vandeniu. Šiek tiek sukietėjusius dažus valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.

Paviršiaus priežiūra

Beicuotas ir lakuotas paviršius įgauna reikiamą atsparumą dilimui ir chemikalams maždaug po savaitės, todėl iki tol jo nevalykite. Vėliau nešvarų paviršių galite valyti šepetėliu, plovimo šepetėliu arba šluoste. Labai nešvarų paviršių valykite neutraliu (pH 6–8) valikliu ir valymo įrankiu.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Mūvėti apsaugines pirštines. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT). Gali sukelti alerginę reakciją.