



TIKKURILA

PATIO KIVIKUULLOTE

GRINDINIO TRINKELIŲ BEICAS

APIBŪDINIMAS

Vandeninis grindinio trinkelės beicas.

PASKIRTIS

Skirta pramoniniu būdu dažytoms bei nedažytoms grindinio trinkelėms ir plytelėms.

SAVYBĖS

Naudojamas betoninėms grindinio trinkelėms ir plytelėms. Netinka naujoms grindinio trinkelėms ir nesugieriantiesiems paviršiams, pvz., natūraliam akmeniui.

PATIO KIVIKUULLOTE

TECHNINIAI DUOMENYS

Bazė	EK BAZĖ
Spalva	Grindinio trinkelų spalvynas Bespalvis. Spalvinama pagal „Tikkurila“ grindinio trinkelų spalvyną (spalvos TVT EK00–10). Nenaudokite nespalvinto.
Išėiga	4–8 m ² /l dengiant vienu sluoksniu betonines trinkeles ar plyteles (priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo).
Pakuočių dydžiai	0.9 l, 2.7 l, 9 l
Įrankiai	Teptukas, volelis arba purkštuvas.
Džiūvimo trukmė	Vaikščioti galima po kelių valandų. Džiūvimo trukmė priklauso nuo paviršiaus akytumo ir sunaudoto beico kiekio. Jei reikia, kitą sluoksnį galima dengti po kelių valandų, priklausomai nuo oro sąlygų, kai tik paviršius išdžiūsta.
Tankis (kg/l)	Apie 1 kg/l, ISO 2811.
Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)	10
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio. Atidarius pakuotę sunaudoti gaminį per vieną dažymo sezoną, nes ilgiau laikant gali pakisti savybės.

PATIO KIVIKUULLOTE

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.

Paviršiaus paruošimas

Pašalinkite purvą, dulkes, samanų ir kerpes. Nuplaukite aukšto slėgio plovimo įrenginiu, jei reikia, naudokite ploviklį „Terassi- ja Kalustepesu“ pagal instrukciją. Jei trinkelės ar plytelės dar gana naujos, naudokite antgalį „Turbo“ arba bent pakankamą slėgį, kad užtikrintumėte reikiamą paviršiaus įgeriamumą.

Dengimas

Visada atlikite bandomąjį dažymą, kad išsirinktumėte tinkamiausią spalvą bei dengimo būdą ir išsiaiškintumėte, koku santykiu beicą skiesti ir keliais sluoksniais geriausia dengti. Skieskite iki 50 tūrio proc. (naudokite 2 dalis beico ir 1 dalį vandens).

Prieš naudodami gerai išmaišykite, taip pat permaišykite dengdami. Dengkite teptuku, voleliu arba purkštuvu. Dengdami purkštuvu, jei reikia, baikite dengti voleliu arba teptuku, kad beicas geriau susigertų į trinkelę ar plytelę poras. Dengkite tolygiai ir nedarydami pertraukų, kad spalva būtų vienoda. Netepkite storo, dažų primenančio, sluoksnio.

Nedažytos (betoninės) grindinio trinkelės ir plytelės

Pasirinkite norimą spalvą iš grindinio trinkelės spalvyno „Patio“. Dengkite 1–2 sluoksnius priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo ir norimo rezultato. Dengiant kelis sluoksnius rekomenduojama pirmam sluoksniui naudojamą beicą skiesti. Geriausią rezultatą užtikrina 2 sluoksniai.

Pramoniniu būdu dažytos grindinio trinkelės ir plytelės

Pasirinkite spalvą, panašiausią į esamą trinkelę ar plytelę spalvą. Dengkite 1–2 sluoksnius priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo ir norimo rezultato. Paprastai pakanka 1 sluoksnio.

Pastaba

Grindinio trinkelės ir plytelės yra nuolat veikiamos atmosferos, taip pat gali būti stipriai paveiktos mechaniškai, todėl jas gali tekti atnaujinti kasmet. Paruoškite reikiamą kiekį vienos partijos beico, kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda. Šis beicas yra skaidrus, todėl netinka anksčiau pramoniniu būdu dažytų grindinio trinkelės ar plytelės spalvai pakeisti. Skirtingo senumo trinkelės ir plytelės spalva gali išblukti nevienodai. Galutinei spalvai įtakos turi į trinkelę ir plytelę įsiskverbę nešvarumai, pvz., variklinė alyva, druskų nuosėdos ir kt.

Įrankių valymas

Plaukite vandeniu. Šiek tiek sukietėjusius dažus valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.

Paviršiaus priežiūra

Normaliomis sąlygomis beico danga galutinai sukietėja ir įgauna reikiamą patvarumą maždaug po mėnesio, todėl iki tol beicuotą paviršių naudokite labai atsargiai.

Po mėnesio (ne anksčiau) nešvarų paviršių galite plauti plovikliu „Talon Huoltipesu“, naudokite 1 dalį ploviklio ir 10 dalių vandens.. Nuplautą paviršių nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti.

Dangos atnaujinimas

Galima pradėti tuo pačiu beicu.

PATIO KIVIKUULLOTE

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Mūvėti apsaugines pirštines. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT) ir 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Gali sukelti alerginę reakciją. Dažų sudėtyje yra biocidinio priedo, saugančio produktą sandėliavimo metu. Sudėtyje yra: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).