

Pinja Color Oil

APIBŪDINIMAS

Vandeninis spalvinamas pusiau skaidrus lauko medienos aliejus.

SAVYBĖS IR PASKIRTIS

- Saugo medienos paviršių nuo drėgmės, saulės ir purvo.
- Stabdo vandens įsiskverbimą į medieną ir taip mažina jos paviršiaus skilinėjimą.
- Tinka lauke esantiems mediniams paviršiams, pvz.: dailylentėms, terasoms, lauko baldams ir kt.

TECHNINIAI DUOMENYS

Sausojo likučio tūrio dalis (proc.) Apie 15 proc.

Sausojo likučio masės dalis (proc.) Apie 15 proc.

Tankis 1 kg/l (nespalvintos).

Rekomenduojamas dangos storis ir teorinė išeiga

Rekomenduojamas dangos storis (neskiesto)		Teorinė išeiga
šlapios	sausos	
80–120 g/m ²	nepamatuojama	8-12 m ² /l

Reali išeiga priklauso nuo dengimo būdo bei sąlygų ir dengiamo paviršiaus formos bei šiurkštumo.

Džiūvimo trukmė

	+23°C
Galima liesti po	30 min.
Galima dengti kitą sluoksnį po	24 val.

Kiek laiko danga džiūsta, priklauso nuo temperatūros ir santykinio oro drėgno. Spalvintas aliejus džiūsta ilgiau nei nespalvintas.

Spalva

Bespalvis. Spalvynas „Valtti“. Spalvinimo sistema „Avatint“.

Pinja Color Oil

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Paviršiaus paruošimas	Naujas paviršius Pašalinkite dulkes, purvą ir atplaišas. Nuvalykite pelėsį ir mėlynas dėmes.
Dengimo sąlygos	Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Medienos drėgnis turi neviršyti 19 proc. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Norint optimalaus rezultato būtina užtikrinti gerą vėdinimą. Galima džiovinoti džiovinimo kameroje ir kambario temperatūroje.
Dengimas	Gerai išmaišykite. Stenkitės, kad nesusidarytų putų. Gaminys paruoštas naudoti. Terasas rekomenduojama dengti 1 sluoksniu. Dengiant beoriu purkštuvu antgalio skersmuo 0,009–0,011", medžiagos slėgis 80–160 bar. Purškimo kampas parenkamas pagal dengiamo objekto formą. Dengiant kombinuotuoju purkštuvu antgalio skersmuo 0,009–0,011", medžiagos slėgis 40–120 bar, oro slėgis 1–3 bar. Purškimo kampas parenkamas pagal dengiamo objekto formą. Medienoje yra sākų ir kitų dažomųjų ekstraktinių medžiagų, ypač šakų vietose. Dėl temperatūros ir drėgmės svyravimo šiose vietose dangos spalva gali pakisti.
Įrangos valymas	Vanduo
LOJ	LOJ kiekis gaminyje 7 g/l.
SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS	Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Smulkesnė informacija apie pavojingą poveikį ir apsaugą nuo jo pateikta saugos duomenų lapuose. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

Tik pramoniniam naudojimui

Pateikta informacija nėra išsami ir galutinė. Ši informacija paremta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Gaminų kokybę užtikrina ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus atitinkanti kokybės vadybos sistema. Negalėdami kontroliuoti sąlygų, kuriomis gaminiai naudojami, taip pat veiksnių, turinčių įtakos jų naudojimui, neatsakome už patirtą žalą juos naudojant ne pagal instrukcijas ar paskirtį. Pasilikame teisę keisti pateiktą informaciją be išankstinio pranešimo.

Gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai, jį gali naudoti tik specialistai, žinantys, kaip tinkamai jį naudoti, ir turintys jo naudojimo patirties. Aukščiau pateikta informacija yra patarimo pobūdžio. Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, mes neprisiimame atsakomybės už sąlygas, kuriomis gaminys yra naudojamas, ir už tai, kaip ir kokiu tikslu jis yra naudojamas.

Jei ketinate naudoti gaminį kitu tikslu nei čia rekomenduojama ir neturite mūsų raštiško patvirtinimo, kad jis tinkamas taip naudoti, prisiimate visą atsakomybę už galimas pasekmes.