

Pinja Wood Stain

APIBŪDINIMAS

Vandeninė spalvinama pusiau skaidri apsauginė lauko medienos dažyvě.

SAVYBĖS IR PASKIRTIS

- Pusiau skaidri, galima spalvinti įvairiomis spalvomis. Greitai džiūsta, todėl tinka pramoninėms dažymo linijoms.
- Saugo medieną nuo drėgmės, saulės ir purvo. Mažina medienos paviršiaus skilinėjimą ir padeda ilgiau išlaikyti jį gražų.
- Išryškina natūralų medienos grožį.
- „Du viename“ – galima naudoti kaip gruntą ir (arba) kaip dažyvě.
- Įtraukta į statybinių gaminių, kuriuos galima naudoti Šiaurės šalių ekologinį ženklą „Gulbė“ turintiems pastatams, duomenų bazę.
- Netinka terasoms ir lauko grindims.
- Tinka mediniams langų rėmams ir lauko durims, dailylentėms, lentoms ir kt. mediniams lauke esantiems paviršiams.



TECHNINIAI DUOMENYS

Sausojo likučio tūrio dalis (proc.) Apie 10 proc.

Sausojo likučio masės dalis (proc.) Apie 11 proc.

Tankis 1 kg/l.

Rekomenduojamas dangos storis ir teorinė išėiga

| Rekomenduojamas dangos storis (neskiestos) | | Teorinė išėiga |
|--|--------|-------------------------|
| šlapios | sausos | |
| 80 g/m ² | 10µm | 12–14 m ² /l |

Realinė išėiga priklauso nuo dengimo būdo bei sąlygų ir dengiamo paviršiaus formos bei šiurkštumo.

Džiūvimo trukmė

| 80–100 g/m ² | +20°C | +50°C |
|-------------------------|------------|-----------|
| Galima šlifuoti po | 10–60 min. | 5–20 min. |

Kiek laiko danga džiūsta ir kada galima dengti kitą sluoksnį, priklauso nuo sluoksnio storio, temperatūros, santykinio oro drėgno ir vėdinimo.

Spalva

Bespalyvė. Dažyvių spalvynas. Spalvinimo sistema „Akvi Tone“ ir „Avatint“ .

Pinja Wood Stain

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

| | |
|--|--|
| Paviršiaus paruošimas | Pašalinkite dulkes, purvą ir atplaišas. Nuvalykite pelėsį ir mėlynas dėmes. |
| Rekomenduojama viršutinio sluoksnio danga | Pinja Wood Stain, Pinjalac HB 30, Pinja Flex Combi 25, Pinja Flex Combi 35, Ultra Pro, Pinja Pro, Pinja Top, Pinja Color Plus, Villa Lasur Akva. |
| Dengimo sąlygos | Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Medienos drėgnis turi neviršyti 20 proc. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +18 °C, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 70 proc. Norint optimalaus rezultato būtina užtikrinti gerą vėdinimą. Galima džiovinti džiovinimo kameroje ir kambario temperatūroje. |
| Dengimas | <p>Gerai išmaišykite. Stenkitės, kad nesusidarytų putų. Rekomenduojama naudoti neskietą, bet, jei reikia, galite atskiesti vandeniu. Leiskite nusistovėti.</p> <p>Dengiant beoriu purkštuvu antgalio skersmuo 0,009–0,011", medžiagos slėgis 80–160 bar. Purškimo kampas parenkamas pagal dengiamo objekto formą.</p> <p>Dengiant kombinuotuoju purkštuvu antgalio skersmuo 0,009–0,011", medžiagos slėgis 40–120 bar, oro slėgis 1–3 bar. Purškimo kampas parenkamas pagal dengiamo objekto formą.</p> <p>Dengiant įprastu purkštuvu purkštuko skersmuo 1–1,4 mm, oro slėgis 1,5–3 bar.</p> <p>Dengiant nardinamuoju ir pilamuoju dengtuvu neskiedžiama.</p> <p>Medienoje yra sākų ir kitų dažomųjų ekstrakcinių medžiagų, ypač šakų vietose. Dėl temperatūros ir drėgmės svyravimo šiose vietose dangos spalva gali pakisti.</p> |
| Skiedikliai | Vanduo |
| Įrangos valymas | Vanduo |
| LOJ | LOJ kiekis gaminyje 10 g/l. Pagal direktyvą 2004/42/EB (subkategorija A/e) leistinas LOJ kiekis (nuo 2010 m.) 130 g/l. |
| SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS | <p>Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Smulkesnė informacija apie pavojingą poveikį ir apsaugą nuo jo pateikta saugos duomenų lapuose. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.</p> <p>Tik pramoniniam naudojimui.</p> |

Pateikta informacija nėra išsami ir galutinė. Ši informacija paremta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Gaminių kokybę užtikrina ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus atitinkanti kokybės vadybos sistema. Negalėdami kontroliuoti sąlygų, kuriomis gaminiai naudojami, taip pat veiksnių, turinčių įtakos jų naudojimui, neatsakome už patirtą žalą juos naudojant ne pagal instrukcijas ar paskirtį. Pasilieka teisė keisti pateiktą informaciją be išankstinio pranešimo.

Gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai, jį gali naudoti tik specialistai, žinantys, kaip tinkamai jį naudoti, ir turintys jo naudojimo patirties. Aukščiau pateikta informacija yra patarimo pobūdžio. Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, mes neprisiimame atsakomybės už sąlygas, kuriomis gaminys yra naudojamas, ir už tai, kaip ir kokiu tikslu jis yra naudojamas.

Jei ketinate naudoti gaminį kitu tikslu nei čia rekomenduojama ir neturite mūsų raštiško patvirtinimo, kad jis tinkamas taip naudoti, prisiimate visą atsakomybę už galimas pasekmes.