



TIKKURILA

PONTTI FLOOR OIL

BESPALVIS BETIRPIKLIS ALIEJUS, PAGAMINTAS AUGALINIŲ ALIEJŲ PAGRINDU.

APIBŪDINIMAS

Bespalvis vidaus grindų aliejus, pagamintas natūralių medžiagų pagrindu.

PASKIRTIS

Naudojamas vidaus grindims ir laiptams.

SAVYBĖS

Skirtas gruntuoti ir dengti visiems intensyviai naudojamiems mediniams interjero paviršiams, pvz.: grindims, laiptams, stalviršiams, lentynoms, durims, baldams. Netinka naudoti drėgnoje aplinkoje.

PONTTI FLOOR OIL

TECHNINIAI DUOMENYS

Išėiga	Pirmo sluoksnio dengimas: 30–50 ml/m ² atitinka maždaug. 20 m ² /l, priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo. Antro sluoksnio dengimas: 20 - 25 ml/m ² atitinka apytiksl. 40 m ² /l.
Pakuočių dydžiai	1 l, 2.5 l
Skiediklis	Betirpiklis (< 1 proc.)
Įrankiai	Teptukas, nesipūkuojantis audeklas, poliravimo padas, aliejavimo įrankis.
Džiūvimo trukmė	Esant +20 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgmeniui džiūsta 10–12 valandų, priklausomai nuo sunaudoto aliejaus kiekio. Lengva apkrova galima maždaug po 48 val. Visiška apkrova galima po 7–10 dienų. Šiam aliejui išdžiūti reikia pakankamo deguonies kiekio. Būtinai geras vėdinimas. Esant žemai oro temperatūrai, didelei drėgmei ir prastam vėdinimui gali džiūti ilgiau, gali atsirasti nemalonūs kvapas ir paviršiaus defektų.
LOJ	Subkategorija A/e. Leistinas LOJ kiekis (nuo 2010 m.) 400 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje 500 g/l.

PONTTI FLOOR OIL

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Paviršiaus paruošimas

Neapdoroti mediniai paviršiai:

Nuvalykite medieną nuo purvo, vaško ir riebalų. Lengvai sudrėkinkite paviršių vandeniu, leiskite išdžiūti ir nušlifaukite. Pašalinkite šlifavimo dulkes.

Anksčiau aliejuoti mediniai paviršiai:

Nušlifaukite paviršių matiniu (šlifavimo popierius Nr. 120 arba 150). Šlifavimo dulkes atsargiai nusiurbkite dulkių siurbliu ir nuvalykite paviršių drėgna, nesipūkuojančia, švaria šluoste. Jei aliejuotas paviršius yra labai prastos būklės, visiškai pašalinkite aliejų šlifodami (naudojant poliravimo mašiną). Prieš tepdami aliejų, patikrinkite, ar Pontti Floor Oil tinka ant anksčiau apdorotų paviršių, išbandydami nedidelį plotą.

Aliejų naudokite taupiai, denkite teptuku arba nesipūkuojančiu audeklu. Nesusigėrusį aliejų maždaug po 20 min. nuvalykite poliravimo padu arba nesipūkuojančiu audeklu ir (arba) nupoliruokite, jei dar po 20 min. vis dar bus matyti blizgių vietų. Kitą sluoksnį denkite tokiu pat būdu ne anksčiau kaip po 12 val. Aliejų naudokite dar taupiau. Prieš dengiant antrą sluoksnį pašlifuoti nebūtina.

Pastaba

Atlikite bandomąjį aliejavimą ant nedidelio anksčiau aliejumi padengtų grindų paviršiaus, kad įsitikintumėte, jog galima pakartotinai dengti. Įsitikinkite, kad galutinis medienos atspalvis atitinka jūsų lūkesčius, nes dėl natūralių aliejų medis tampa gelsvas.

Įrankių valymas

Įrankius valykite Pensselipesu valymo priemone.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Pastaba! Naudojant medžiagines šluostes, popierinius rankšluosčius ir pan. valymo priemones kyla savaiminio užsidegimo pavojus. Dėl įsigėrusių medžiagų jos gali užsiliepsnoti po kelių valandų, todėl iki utilizavimo jas reikia laikyti pamerktas vandenyje uždaramame metaliniame inde.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Stengtis neįkvėpti garų. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.