



## TIKKURILA PONTTI PUULATTIALAKKA

### APIBŪDINIMAS

Vandeninis poliuretaninis vidaus grindų lakas.

### PASKIRTIS

Skirta šlifuotiems mediniams interjero paviršiams lakuoti ir perlakuoti. Prieš lakuodami visą paviršių išbandykite laką mažame plotelyje, kad įsitikintumėte, jog jis tinka.

### SAVYBĖS

Naudojamas medinėms grindims ir kitiems mediniams interjero paviršiams, nestipriai veikiamiems mechaniškai arba chemiškai.





TIKKURILA

## PONTTI PUULATTIALAKKA

### TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Bazė</b>	EP BAZĖ
<b>Spalva</b>	Vidaus beico ir lako spalvynas, Lako ir beico spalvynas „Timeless“ Spalvinama pagal „Tikkurila“ skaidrių medienos apdailos priemonių spalvyną. Dideliems plotams naudokite beicą „Pirtti“, kad viso paviršiaus spalva būtų kuo vienodesnė. Beicuokite niekuo nedengtą medieną.
<b>Blizgumas</b>	Pusiau blizgus.
<b>Išėiga</b>	7–10 m <sup>2</sup> /l.
<b>Pakuočių dydžiai</b>	0.9 l, 2.7 l, 9 l
<b>Skiediklis</b>	Vanduo.
<b>Įrankiai</b>	Teptukas.
<b>Džiūvimo trukmė</b>	Dulkės nelimpa maždaug po 15 min. Kitą sluoksnį galima dengti po 2 val. Paviršių galima naudoti po 24 val. Lako danga galutinai sukietėja maždaug po 2 sav., šiuo laikotarpiu lakuotą paviršių naudokite atsargiai, neplaukite ir nedėkite ant jo lipnių ir sunkių daiktų.
<b>Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)</b>	30
<b>Sausojo likučio masės dalis (proc.)</b>	1 kg/l, ISO 2811.
<b>LOJ</b>	Subkategorija A/i. Leistinas LOJ kiekis (nuo 2010 m.) 140 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje 140 g/l.
<b>Sandėliavimas</b>	Saugoti nuo šalčio. Saugoti nuo šalčio

# PONTTI PUULATTIALAKKA

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas (nepurvinas, nevaškuotas ir neriebaluotas). Aplinkos ir dengiamo paviršiaus temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +10 °C, santykinis oro drėgnis turi būti 30–80 proc.

### Paviršiaus paruošimas

Naujos medinės grindys

Pašalinkite purvą, vašką ir riebalus. Lengvai sudrėkinkite apipurkšdami vandeniu. Leiskite išdžiūti ir nušlifaukite pašalindami atplaišas. Pašalinkite šlifavimo dulkes.

Anksčiau lakuotas arba dažytas paviršius

Nuplaukite plovikliu „Maalipesu“ ir leiskite išdžiūti. Pašlifaukite paviršių, kad taptų matinis (naudokite šlifavimo popierių P120 arba P150). Šlifavimo dulkes kruopščiai nusiurbkite dulkių siurbliu ir nuvalykite paviršių drėgna švaria nespūkuojančia šluoste. Jei lako danga labai prastos būklės, pašalinkite ją visą dažų valikliu arba nušlifaukite. Prieš lakuodami visą paviršių išbandykite laką mažame plotelyje, kad įsitikintumėte, jog jis tinka.

### Lakavimas

Prieš naudodami gerai išmaišykite iki pat dugno, taip pat permaišykite dengdami. Jei naudojate spalvintą laką, atskieskite vandeniu (vandens naudokite maždaug 20 tūrio proc.), kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda. Didelius niekuo nedengtos medienos plotus nuspalvinkite beicu „Pirtti“. Spalvintas lakas „Pontti Puulattialakka“ tinka tik mažiems ploteliams, pvz., anksčiau lakuotiems laiptams arba slenksčiams, lakuoti. Tepkite laką išilgai lentos, lakuokite po kelias lentas iš karto. Tepkite laką tolygiai medienos pluošto kryptimi. Denkite 2–3 sluoksnius.

### Įrankių valymas

Plaukite vandeniu arba įrankių valikliu „Pensselipesu“. Plaukite vandeniu. Šiek tiek sukietėjusį laką valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.

### Paviršiaus priežiūra

Lako danga įgauna reikiamą atsparumą dilimui ir chemikalams maždaug po 2 savaičių, todėl iki tol lakuoto paviršiaus nevalykite.

Vėliau nešvarų paviršių galite valyti šepetiu, plovimo šepetiu arba šluoste. Labai nešvarų paviršių valykite neutraliu (pH 6–8) valikliu sudrėkintu valymo įrankiu.

### Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

### SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Mūvėti apsaugines pirštines. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT). Gali sukelti alerginę reakciją.