



TIKKURILA
PRESTO J
SIŪLIŲ GLAISTAS

APIBŪDINIMAS

Paruoštas naudoti vandeninis gipso-kartono plokščių siūlių glaistas. Užpildomoji geba – 2 mm be trūkių.

PASKIRTIS

Skirtas sausų patalpų sienoms ir luboms.

SAVYBĖS

Skirtas gipso-kartono plokščių siūlėms užpildyti ir siūlių sutvirtinimo juostoms tvirtinti. Dengiamas rankiniu būdu plienine glaistykle arba siūlių sutvirtinimo juostų klijavimo aparatu.





PRESTO J

TECHNINIAI DUOMENYS

Spalva	Šviesiai pilka.
Pakuočių dydžiai	3 l, 10 l, 15 l
Įrankiai	Plieninė glaistykė ir siūlių sutvirtinimo juostų klijavimo aparatas.
Džiūvimo trukmė	2–24 val., priklausomai nuo sluoksnio storio, aplinkos temperatūros ir santykinio drėgnio.
Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)	46
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio. Gaminio negalima ilgai laikyti, jei pakuotė nesandari arba pradėta naudoti.



PRESTO J

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +10 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.

Paviršiaus paruošimas

Šepečiu pašalinkite dulkes ir birias daleles.

Dengimas

Rankiniu būdu

Užpildykite siūles naudodami plieninę glaistiklę. Glaistikle įspauskite siūlių sutvirtinimo juostą į glaistą. Išlyginkite juostos paviršiuje esantį glaistą. Jei reikia, tepkite ant juostos daugiau glaisto, kol siūlė užsipildys.

Mechaniniu būdu

Pripilkite glaisto į siūlių sutvirtinimo juostų klijavimo aparatą. Klijuokite juostas vadovaudamiesi aparato gamintojo naudojimo instrukcija.

Siūlių glaistui išdžiūvus išlyginkite paviršių 1–2 sluoksniais glaisto „Presto LF+“ . Glaistui išdžiūvus paviršių nušlifaukite šlifavimo popieriumi.

Įrankių valymas

Plaukite vandeniu.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.


SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Mūvėti apsaugines pirštines. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT) ir 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Gali sukelti alerginę reakciją. Dažų sudėtyje yra biocidinio priedo, saugančio produktą sandėliavimo metu. Sudėtyje yra: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).



PRESTO J

EN 13963:2005


Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa
13
TIK-1650-5005
EN 13963:2005

