



TIKKURILA

PRESTO LV

DRĖGNŲ PATALPŲ GLAISTAS

APIBŪDINIMAS

Paruoštas naudoti lengvasis vandeninis glaistas, skirtas drėgnoms patalpoms. Užpildomoji geba 4 mm be trūkių. Minimaliai susitraukia ir gerai sukimba su dengiamu paviršiumi.

PASKIRTIS

Skirtas drėgnų patalpų sienoms ir luboms, pvz., vonios kambario sienoms ir luboms išlyginti prieš tvirtinant plastikinę dangą, klijuojant plyteles ar dažant.

SAVYBĖS

Naudojamas gipso kartono bei medienos plaušų plokštėmis dengtiems, betoniniams ir tinkuotiems drėgnų patalpų paviršiams dalinai bei visiškai išlyginti. Ypač tinka siūlių sutvirtinimo juostoms tvirtinti ir siūlėms užpildyti drėgnose patalpose.





TIKKURILA

PRESTO LV

TECHNINIAI DUOMENYS

Spalva	Melsvai pilka
Pakuočių dydžiai	3 l, 10 l
Įrankiai	Denkite glaistykle.
Džiūvimo trukmė	Paviršių galima šlifuoti, kai glaistas išdžiūsta, normaliomis sąlygomis – po 2–24 val., priklausomai nuo sluoksnio storio, aplinkos temperatūros ir santykinio oro drėgnumo. Dažyti, klijuoti plyteles ar tvirtinti dangą galima tik glaistui visiškai išdžiūvus.
Tankis (kg/l)	1,1 kg/l, ISO 2811
Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)	61
Ypatinga savybė	Dėl lengvo užpildo šis glaistas yra lengvas ir lengvai dengiamas.
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio. Gaminio negalima ilgai laikyti, jei pakuotė nesandari arba pradėta naudoti.



PRESTO LV

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +10 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.

Paviršiaus paruošimas

Nedažytas paviršius

Nuvalykite riebalus ir nešvarumus. Šepečiu pašalinkite dulkes ir birias daleles. Išlyginkite paviršių glaistu „Presto LV“.

Anksčiau dažytas paviršius

Nuplaukite plovikliu „Maalipesu“ ir leiskite išdžiūti. Pašalinkite atšokusius dažus, paviršių pašlifukite, kad taptų matinis, ir pašalinkite šlifavimo dulkes.

Dengimas

Glaistą denkite glaistykle. Išdžiūvusį paviršių nušlifukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Jei reikia, denkite kitą sluoksnį.

Įrankių valymas

Plaukite vandeniu.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas


Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008


Mūvėti apsaugines pirštines. Sudėtyje yra 1,2-benzotiazol-3(2H)-onas (BIT) ir 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Gali sukelti alerginę reakciją. Dažų sudėtyje yra biocidinio priedo, saugančio produktą sandėliavimo metu. Sudėtyje yra: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

PRESTO LV

EN 13963:2005


Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa
13
TIK-1650-5004a
EN 13963:2005

EN 15824:2009


Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa
13
TIK-1650-5004b
EN 15824:2009