



TIKKURILA
PROSEAL
VANDENINIS GRUNTAS

APIBŪDINIMAS

Skaidrus gruntas, gaminamas vandens pagrindu. Naudojamas paviršių gruntavimui prieš padengiant juos dangomis „BioRid“, „BioRid Spray“ ar „AsbestGuard“.

PASKIRTIS

Rekomenduojama porėtų ir drėgmę sugeriančių vidaus sienų ir lubų gruntavimui. Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.

SAVYBĖS

„ProSeal“ taip pat gali būti naudojamas surišti asbestinių medžiagų plaušeliams ir dulkėms arba po valymo surišti galimiems plaušeliams, kai juos sunku visiškai pašalinti nusiurbiant.



TIKKURILA

PROSEAL

TECHNINIAI DUOMENYS

Blizgumas	Visiškai matinis.
Išeiğa	Priklausomai nuo paviršiaus, 2-10 m ² /l.
Pakuočių dydžiai	5 l, 25 l
Skiediklis	Vanduo
Įrankiai	Teptukas, volelis arba purkštuvai.
Džiūvimo trukmė	Galima liesti po 1-2 val., priklausomai nuo sluoksnio storio. Prieš dengiant „BioRid“, „BioRid Spray“ ar „AsbestGuard“ palikite džiūti 2-3 val.
Tankis (kg/l)	Apie 1,2 kg/l (ISO 2811).
Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)	13
LOJ	A/h subkategorija 30g/l (2010). Maksimalus LOJ kiekis paruoštame naudoti gaminyje 30 g/l.
Sandėliavimas	Sandariai uždarytoje pakuotėje - 2 metai. Saugoti nuo šalčio, vengti staigių temperatūros pokyčių. Laikyti sausoje ir vėsioje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių patalpoje. Gerai uždarius, galima naudoti pakartotinai. Pradaryta pakuotė nėra skirta ilgalaikiam sandėliavimui.



PROSEAL

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygos

Gruntuojamas paviršius turi būti sausas. Oro ir gruntuojamo paviršiaus temperatūra turi būti ne žemesnė +5 °C. Santykinis oro drėgnis neturi viršyti 80 %.

Paviršiaus paruošimas

Nuo paviršiaus nuvalykite dulkes, purvą ir senų dažų likučius. Naudodami „BioWash“ pašalinkite pelėsį. Skieskite su vandeniu santykiu 1:2. Praskiesto „BioWash“ dengimui naudokite kempinę, švelnų teptuką ar purkštuvą. Jeigu reikia, užglaistykite paviršių „Presto“ arba „Prestonit“ glaistu, pašlifukite ir nuvalykite šlifavimo dulkes.

Gruntavimas

Denkite vieną sluoksnį grunto ant švaraus, sauso paviršiaus teptuku, voleliu arba purkštuvu. „ProSeal“ negalima skiesti.

Įrankių valymas

Pašalinkite grunto likučius ir perplaukite specialiu Tikkurila valikliu arba vandeniu.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines. Sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) ir 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas (OIT). Gali sukelti alerginę reakciją. Dažų sudėtyje yra biocidinio priedo, saugančio produktą sandėliavimo metu. Sudėtyje yra: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).