



TIKKURILA

RUBBER

VANDENINĖ ELASTINGA STORASLUOKSNĖ STOGO DANGA

APIBŪDINIMAS

Elastinga storasluoksnė stogo danga

PASKIRTIS

Tinka betoninei, bituminei ir pluoštinio cemento stogo dangai, padengtai gruntu „Eternit Primer“. Netinka keraminėms čerpėms ir natūraliam skalūniui.

SAVYBĖS

Vandeninė storasluoksnė stogo danga „Rubber“ yra labai elastinga ir ypač tinka senesnei stogo dangai, padengtai gruntu „Eternit Primer“. Sudaro šviesai ir atmosferos poveikiui atsparią dangą. Yra spalvinamos ir iš anksto paruoštų spalvų.



TIKKURILA

RUBBER

TECHNINIAI DUOMENYS

Bazė	LA BAZĖ, LC BAZĖ
Spalva	Master Solution Color Guide Gamykloje paruoštos spalvos: aliuminio pilka, antracito tamsiai pilka, antracito pilka, šviesiai pilka, juoda, tamsiai ruda, čerpių tamsiai raudona, čerpių raudona, geležies oksido raudona, raudonai rudai.
Blizgumas	Matinis.
Išėiga	2,5–3,5 m ² /l (dviejų sluoksnių). Realii išėiga priklauso nuo dengimo būdo ir dengiamo objekto paviršiau bei formos.
Pakuočių dydžiai	LA BAZĖ: 9 l LC BAZĖ: 9 l Gamyklos parengti atspalviai: 10 l
Įrankiai	Teptukas, volelis, beoris purkštuvas (antgalio skersmuo 0,019–0,021", darbinis slėgis 180–220 bar).
Džiūvimo trukmė	Esant +20 °C temperatūrai ir 65 proc. santykiniam oro drėgnumui, kai šlapios dangos storis 200 μm, galima liesti maždaug po 2 val., kitą sluoksnį galima dengti maždaug po 4 val. Džiūvimo trukmė priklauso nuo sluoksnio storio, temperatūros, santykinio drėgnumo ir oro apykaitos.
LOJ	Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenius ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Subkategorija A/c. LOJ kiekis gaminyje ne daugiau kaip 40 g/l.
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio ir tiesioginių saulės spindulių. Pasinaudojus pakuotę sandariai uždaryti. Saugokite nuo šalčio. Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje, vėsioje ir vaikams neprieinamoje vietoje.

RUBBER

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygos

Aplinkos temperatūra turi būti nuo +8 iki +30 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 85 proc.

Paviršiaus paruošimas

Kruopščiai nuplaukite aukšto slėgio plovimo įranga naudodami ploviklį „Iso A-Clean“.

Gruntavimas

Pluoštinio cemento stogo dangą rekomenduojama padengti gruntu „Eternit Primer“, kad jos paviršius sutvirtėtų (žr. gaminio duomenų lapą).

Dengimas

Denkite 2 sluoksnius, kad dangos storis būtų optimalus. Prieš dengdami antrą sluoksnį leiskite pirmam sluoksniui tinkamai išdžiūti.

Prieš dengdami būtina išbandykite, jog gaminys tinka dengiamam paviršiui.

Įrankių valymas

Plaukite vandeniu ir sintetiniu plovikliu. Plaukite vandeniu ir plovikliu.

Paviršiaus priežiūra

Rekomenduojama plauti kas dvejus metus plovikliu „Iso A-Clean“.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT), 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) ir 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas (OIT). Gali sukelti alerginę reakciją. Dažų sudėtyje yra biocidinio priedo, saugančio produktą sandėliavimo metu. Sudėtyje yra: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).