



TIKKURILA

SIRO 2

GRUNTAS IR LUBŲ DAŽAI

APIBŪDINIMAS

Visiškai matinis, vandeninis gruntas bei dažai luboms.

PASKIRTIS

Luboms (taip pat tinka ir sienoms) sausose patalpose.

SAVYBĖS

Tinka betono, gipso, gipso kartono ir MPP paviršių dažymui.



SIRO 2

TECHNINIAI DUOMENYS

Bazė	AP BAZĖ
Spalva	Interjero spalvų paletė „Feel the Color 2020“, Interjero spalvų paletė „Symphony“ Dažus galima naudoti baltus arba suteikti jiems šviesų atspalvį pagal „Tikkurila Symphony“ spalvų paletę (A bazė). Atspalvis gali šiek tiek skirtis nuo pavaizduoto spalvyne.
Blizgumas	Visiškai matinis.
Išėiga	Sugeriantys paviršiai 5-7 m ² /l; nesugeriantys paviršiai 9-11 m ² /l.
Pakuočių dydžiai	AP BAZĖ: 2.7 l, 9 l, 18 l Gamyklos parengti atspalviai: 18 l
Skiediklis	Vanduo
Įrankiai	Voleliu, teptuku arba aukšto slėgio purkštuvu (antgalio dydis 0.017"-0.021", skiedžiama iki 10 proc. tūrio).
Džiūvimo trukmė	Dulkės nelimpa po 30 min., pakartotinai dažyti galima po 2-4 val.
Tankis (kg/l)	Apie 1,4 kg/l, ISO 2811.
Atsparumas karščiui	85 °C, ISO 4211-3
Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)	Apie 30%, priklausomai nuo atspalvio.
LOJ	A/a subkategorija. Maksimalus LOJ kiekis paruoštuose naudojimui dažuose 10 g/l.
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio. Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje, saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Ilgai nelaikykite atidaryto produkto. Sandariai uždarykite pakuotę.

SIRO 2

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygos

Dažomas paviršius turi būti švarus ir sausas, oro temperatūra aukštesnė nei +5°C ir santykinis oro drėgnumas žemesnis nei 80%.

Paviršiaus paruošimas

Nedažyti paviršiai: nuo paviršių nuvalykite dulkes ir purvą. Jei būtina, išlyginkite paviršių „Presto“ glaistu, išdžiūvusį paviršių nušlifukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes.

Anksčiau dažyti paviršiai: paviršių nuplaukite valikliu „Maalipesu“ ir vandens tirpalu, po to gerai nuplaukite vandeniu. Nelygumus užglaistykite „Presto“ glaistu, paviršiui išdžiūvus nušlifukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes.

Dažymas

Prieš dažymą dažus kruopščiai išmaišykite. Jei reikia, atskieskite vandeniu. Dažyti teptuku, voleliu ar purkštuvu 1-2 sluoksnius.

Įrankių valymas

Nuvalykite dažų likučius, įrankius plaukite vandeniu. Sukietėjusiems dažams nuo įrankių pašalinti rekomenduojame įrankių valiklį „Pensselipesu“.

Paviršiaus priežiūra

Normaliomis sąlygomis dažų danga galutinai sukietėja ir įgauna reikiamą patvarumą maždaug po mėnesio, todėl kelias savaites dažytą paviršių naudokite labai atsargiai. Jei prireikia valyti anksčiau, švelniai valykite minkštu šepetėliu arba drėgna šluoste.

Dangos atnaujinimas

Galima perdažyti tais pačiais arba tos pačios rūšies vandeniniais dažais. Žr. „Paviršiaus paruošimas“.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms. Mūvėti apsaugines pirštines. Saugos duomenų lapai pateikiami pagal pageidavimą. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT) ir 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Gali sukelti alerginę reakciją. Dažų sudėtyje yra biocidinio priedo, saugančio produktą sandėliavimo metu. Sudėtyje yra: C(M)IT/MIT (3:1) ir BIT.