



TIKKURILA

## SUPI LAUDESUOJA

APSAUGINIS PIRTIES SUOLŲ ALIEJUS

### APIBŪDINIMAS

Parafino aliejus, skirtas medienai apsaugoti nuo drėgmės ir purvo.

### PASKIRTIS

Skirta neapdorotiems ir anksčiau medienos apsaugos priemone dengtiems pirties suolams.

### SAVYBĖS

Naudojamas niekuo neapdorotiems mediniams paviršiams, pvz., pirties suolams.

## SUPI LAUDESUOJA

### TECHNINIAI DUOMENYS

|                                            |                                                                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spalva</b>                              | Bespalvis, tamsina medienos spalvą.                                                                           |
| <b>Išėiga</b>                              | 8–15 m <sup>2</sup> /l priklausomai nuo medienos paviršiaus akytumo.                                          |
| <b>Pakuočių dydžiai</b>                    | 0.25 l, 1 l                                                                                                   |
| <b>Įrankiai</b>                            | Teptukas arba švarus audinys.                                                                                 |
| <b>Džiūvimo trukmė</b>                     | Paviršių galima naudoti, kai aliejus susigeria į medieną. Susigėrimo trukmė priklauso nuo paviršiaus akytumo. |
| <b>Tankis (kg/l)</b>                       | Apie 0,8 kg/l, ISO 2811.                                                                                      |
| <b>Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)</b> | 100                                                                                                           |
| <b>Sandėliavimas</b>                       | Saugoti nuo šalčio.                                                                                           |

# SUPI LAUDESUOJA

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.

### Paviršiaus paruošimas

Nuplaukite plovikliu „Supi Saunapesu“ pagal instrukciją, kruopščiai nuskalaukite ir leiskite išdžiūti. Jei reikia, paviršių pašlifaukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes.

### Dengimas

Denkite naudodami teptuką arba švarų audinį ir leiskite aliejui susigerti į medieną. Jei susigeria iš karto, denkite pakartotinai. Įkaitinkite pirtį ir nuvalykite aliejaus perteklių švarių audiniu.

### Įrankių valymas

Plaukite vandeniu ir muilu. Plaukite vandeniu arba įrankių valikliu „Pensselipesu“. Plaukite vandeniu. Plaukite vandeniu. Šiek tiek sukietėjusį aliejų valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.

### Paviršiaus priežiūra

Jei reikia, paviršių galite valyti po mėnesio (ne anksčiau).

Plaukite plovikliu „Supi Saunapesu“ (0,1–0,2 l ploviklio skieskite 5 l vandens). Purvo dėmes valykite neskiestu plovikliu „Supi Saunapesu“. Pirties suolus balinkite plovikliu „Supi Saunapesu“, skiestu vandeniu santykiu 1:1, maždaug po 15 min. kruopščiai nuskalaukite vandeniu. Jei reikia, iš naujo padenkite aliejumi „Supi Laudesuoja“.

### Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.