



TIKKURILA

ULTRA CLASSIC

AUKŠTOS KOKYBĖS PUSIAU MATINIAI MEDINIŲ FASADŲ DAŽAI

APIBŪDINIMAS

Medinių fasadų dažai, skirti naujiems arba anksčiau dengtiems mediniams paviršiams. Puikiai išlaiko blizgesį ir spalvą, neleidžia kauptis purvui, todėl fasadas ilgai atrodo lyg ką tik nudažytas. Dėl specialios technologijos šie dažai nebijo lietaus, be to, dengiant purkštuvu nereikia išlyginti teptuku, tad dažymo procesas yra lengvas ir greitas.

PASKIRTIS

Skirta mediniams fasadams, lauko dailylentėms ir kt.

SAVYBĖS

Tinka neapdorotiems, pramoniniu būdu apdorotiems arba lauko dažais dažytiems mediniams paviršiams. Taip pat galima naudoti statybvietėse kaip viršutinį sluoksnį pagal sistemą „Tikkurila ProHouse“.



ULTRA CLASSIC

TECHNINIAI DUOMENYS

Bazė	A BAZĖ, C BAZĖ
Spalva	Fasadų dažų spalvynas „Facade“ (760) Galima spalvinti pagal „Tikkurila“ lauko dažų spalvynus.
Blizgumas	Pusiau matinis.
Išėiga	Neobliuoti mediniai paviršiai – 4–6 m ² /l. Obliuoti ir anksčiau dažyti mediniai paviršiai – 7–9 m ² /l.
Pakuočių dydžiai	A BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l C BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l
Skiediklis	Vanduo
Įrankiai	Purkštuvas arba teptukas. Beorio purkštuvo antgalio skersmuo 0,018–0,023" (0,46–0,58 mm), skiedžiama vandeniu (vandens naudojama iki 10 tūrio proc.).
Džiūvimo trukmė	Galima liesti po 1–2 val. Kitą sluoksnį galima dengti po 2–4 val. Esant mažesnei temperatūrai ir dideliame oro drėgnume džiūsta ilgiau.
Tankis (kg/l)	Apie 1,1 kg/l, ISO 2811.
Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)	48
LOJ	ES leistinas nuo 2010 m. LOJ kiekis (subkategorija A/d) 130 g/l. LOJ kiekis gaminyje ne daugiau kaip 130 g/l.
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio.

ULTRA CLASSIC

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.

Paviršiaus paruošimas

Nedažytas paviršius:

Pašalinkite purvą, pelėsį ir atplaišas. Purviną ir pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Homeenpoisto“ pagal instrukciją. Kuo ankstesniame statybų etape padenkite „Tikkurila“ medienos gruntu. Rūdijančius metalinius elementus, pvz., vinių galvutes, padenkite metalo gruntu „Rostex Super“. Pašalinkite šakų vietose išsiskyrusius sakus.

Pramoniniu būdu apdorotas ir anksčiau dažytas paviršius:

Pašalinkite purvą, pelėsį ir atplaišas. Grandikliu pašalinkite atšokusią seną dangą ir nušveiskite paviršių plieniniu šepetiu. Purviną ir pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Homeenpoisto“ pagal instrukciją. Iki grynos medienos nušveistas vietas padenkite „Tikkurila“ medienos gruntu.

Dažymas

Nedažytas paviršius

Padenkite 1 sluoksniu grunto „Ultra Primer“, po to denkite 1–2 sluoksnius dažų. Ypač kruopščiai padenkite medienos galus.

Anksčiau dažytas paviršius

Aliejiniams arba akriliniams dažais dažytą paviršių denkite 1–2 sluoksniais dažų priklausomai nuo jo būklės ir dažų spalvos skirtumo. Jei akrilinių dažų danga nusidėvėjusi, padenkite paviršių gruntu „Ultra Primer“, po to denkite dažais.

Prieš naudodami gerai išmaišykite, jei reikia, atskieskite vandeniu. Denkite teptuku arba purkštuvu. Ypač kruopščiai padenkite medienos galus. Rekomenduojama sumaišyti dažomam plotui reikiamą spalvintų dažų kiekį vienoje taroje, kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda.

Medienoje yra sakų ir kitų dažomųjų ekstrakcinių medžiagų, ypač šakų vietose. Dėl temperatūros ir drėgmės svyravimo šiose vietose dangos spalva gali pakisti. Grunto „Ultra Primer“ naudojimas sumažina tokią tikimybę.

Įrankių valymas

Pasinaudoję nedelsdami nuplaukite vandeniu. Šiek tiek sukietėjusius dažus valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.

Paviršiaus priežiūra

Normaliomis sąlygomis dažų danga galutinai sukietėja ir įgauna reikiamą patvarumą maždaug po mėnesio, todėl iki tol dažytą paviršių naudokite labai atsargiai. Jei prireikia valyti anksčiau, naudokite minkštą šepetį, drėgną šluostę arba plovimo šepetį.

Po mėnesio nešvarų paviršių galite plauti plovikliu „Homeenpoisto“, naudokite 1 dalį ploviklio ir 3 dalis vandens. Nuplautą paviršių nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Nuplautą paviršių nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti.

Dangos atnaujinimas

Galima perdažyti dažais „Ultra“, „Pika-Teho“ arba „Vinha“.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite



ULTRA CLASSIC

pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

ULTRA CLASSIC

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT), 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) ir 3-jodo-2-propinilbutilkarbamato (IPBC). Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra biocidinio produkto, saugančio gaminių sandėliavimo metu. Sudėtyje yra BIT, C(M)IT/MIT (3:1). Sudėtyje yra biocidinio produkto, saugančio gaminiu dengtą paviršių. Sudėtyje yra IPBC. Mūvėti apsaugines pirštines. Nesant pakankamam vėdinimui purškiant, naudoti respiratorius su dujų/dulkių filtrais AP EN405:2001).