



TIKKURILA

ULTRA PRIMER

GRUNTINIAI LAUKO MEDIENOS DAŽAI

APIBŪDINIMAS

Akriliniai gruntiniai lauko medienos dažai.

PASKIRTIS

Medinėms lauko dailylentėms, turėklams, tvoroms ir kt.

SAVYBĖS

Naudojami niekuo nedengtiems ir pramoniniu būdu gruntuotiems mediniams paviršiams, taip pat anksčiau lauko dažais dengtiems mediniams paviršiams prieš dažant juos dažais „Ultra“ arba „Pika-Teho“.



ULTRA PRIMER

TECHNINIAI DUOMENYS

Bazė	AP BAZĖ, C BAZĖ
Spalva	Fasadų dažų spalvynas „Facade“ (760) Galima spalvinti pagal „Tikkurila“ lauko dažų spalvynus. Galutinė spalva gali šiek tiek skirtis nuo pavyzdžio.
Blizgumas	Matinis.
Išėiga	4–6 m ² /l – pjautinei medienai, 7–9 m ² /l – obliuotai medienai.
Pakuočių dydžiai	AP BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l, 9 l C BAZĖ: 2.7 l, 9 l
Įrankiai	Teptukas arba purkštuvas. Beorio purkštuvo antgalio skersmuo 0,018–0,023" (0,46–0,58 mm), skiedžiama vandeniu (vandens naudojama iki 10 tūrio proc.).
Džiūvimo trukmė	Galima liesti po 1 val. Kitą sluoksnį galima dengti po 2–4 val. esant normalioms sąlygoms. Esant mažai temperatūrai ir dideliame oro drėgnumui džiūsta ilgiau.
Tankis (kg/l)	1,3 kg/l, ISO 2811
Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)	40
LOJ	ES leistinas nuo 2010 m. LOJ kiekis (subkategorija A/d) 130 g/l. LOJ kiekis gaminyje ne daugiau kaip 130 g/l.
Sandėliavimas	Gaminio negalima ilgai laikyti, jei pakuotė nesandari arba pradėta naudoti. Saugoti nuo šalčio

ULTRA PRIMER

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas (santykinis medienos drėgnis turi neviršyti 20 proc.). Aplinkos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.

Paviršiaus paruošimas

Nedažytas paviršius

Pašalinkite purvą, pelėsį ir atplaišas nuo niekuo nedengtų arba pramoninių būdu gruntuotų paviršių. Purviną ir pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“ pagal instrukciją. Gryną medieną kuo ankstesniame statybų etape padenkite „Tikkurila“ medienos gruntu. Rūdijančius metalinius elementus, pvz., vinių galvutes, padenkite metalo gruntu „Rostex Super Akva“. Pašalinkite šakų vietose išsiskyrusius sakus.

Anksčiau dažytas paviršius

Grandikliu pašalinkite atšokusią seną dangą ir nušveiskite paviršių plieniniu šepečiu. Purviną ir pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Homeenpoisto“ pagal instrukciją. Iki grynios medienos nušveistas vietas padenkite „Tikkurila“ medienos gruntu ir nugruntuokite gruntiniais dažais „Ultra Primer“.

Dažymas

Prieš naudodami gerai išmaišykite, jei reikia, atskieskite vandeniu (vandens naudokite iki 10 tūrio proc.). Denkite teptuku arba beoriu purkštuvu. Jei dengiate purkštuvu, išlyginkite teptuku, kad geriau sukibtų su dengiamu paviršiumi. Ypač kruopščiai padenkite medienos galus.

Nugruntuotą paviršių rekomenduojama kuo greičiau padengti viršutinio sluoksnio dažais, ne vėliau kaip po 10 mėn.

Denkite 1–2 sluoksnius dažų „Ultra“ arba „Pika-Teho“ priklausomai nuo dažų bei dengiamo paviršiaus spalvos skirtumo ir dengiamo paviršiaus būklės.

Medienoje yra sakų ir kitų dažomųjų ekstrakcinių medžiagų, ypač šakų vietose. Dėl temperatūros ir drėgmės svyravimo šiose vietose dangos spalva gali pakisti. Gruntavimas sumažina tokią tikimybę.

Įrankių valymas

Plaukite vandeniu. Šiek tiek sukietėjusius dažus valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Sudėtyje yra: 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas (OIT). **Atsargiai.** Gali sukelti alerginę odos reakciją. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Stengtis neįkvėpti rūko/aerозolio. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines. **PATEKUS ANT ODOS:** Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Sudėtyje yra nedidelis kiekis alergizuojančių medžiagų: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) ir

ULTRA PRIMER

3-jodo-2-propinilbutilkarbamato (IPBC). Dažų sudėtyje yra biocidinio priedo, saugančio produktą sandėliavimo metu. Sudėtyje yra: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).



GHS07



GHS09