

Ultra Pro 30

APIBŪDINIMAS

Vienkomponenčiai vandeniniai poliakriliniai viršutinio sluoksnio lauko dažai, pasižymintys optimaliu kainos ir kokybės santykiu.

SAVYBĖS IR PASKIRTIS

- Užtikrina ilgalaikę dažyto paviršiaus apsaugą nuo atmosferos poveikio, drėgmės, saulės ir purvo. Patikimai tarnauja nepalankiomis aplinkos sąlygomis, todėl puikiai tinka lauko dailylentėms dažyti.
- Puikiai saugo medieną nuo vandens įsiskverbimo, taip pat ir per briaunas bei galus, ir neleidžia jai skilinėti. Galima naudoti kaip gruntą ir kaip viršutinio sluoksnio dažus.
- Tinka greitos gamybos linijoms, galima džiovinti tiek aukštesnėje, tiek kambario temperatūroje. Greitai džiūsta ir pasižymi puikiu atsparumu paviršių tarpusavio lipnumui.
- Įtraukti į statybinių gaminių, kuriuos galima naudoti Šiaurės šalių ekologinį ženklą „Gulbė“ turintiems pastatams, duomenų bazę.
- Dėl sudėtyje esančio alkido geriau sukimba su neapdorota mediena.
- Išbandyti pagal standarto EN 927-5 reikalavimus.
- Du šių dažų sluoksniai užtikrina puikią medienos apsaugą nuo vandens įsiskverbimo netgi per briaunas bei galus ir taip neleidžia jai skilinėti.
- Aplinkosauginė gaminio deklaracija (EPD) pagal EN 15804+A2 ir ISO 14025 / ISO 21930.
- Tinka medinėms lauko dailylentėms, lentoms ir kt.



TECHNINIAI DUOMENYS

Sausojo likučio tūrio dalis (proc.) Bazė VVA – apie 36 proc.
Bazė VC – apie 35 proc.

Sausojo likučio masės dalis (proc.) Bazė VVA – apie 45 proc.
Bazė VC – apie 39 proc.

Tankis Bazė VVA – 1,16 kg/l.
Bazė VC – 1,07 kg/l.

Rekomenduojamas dangos storis ir teorinė išeiga

Rekomenduojamas dangos storis (neskiestų)		Teorinė išeiga
šlapios	sausos	
120–160 g/m ²	40–50 µm	8–10 m ² /l
2 x 120–160 g/m ²	80–100 µm	4–5 m ² /l

Realinė išeiga priklauso nuo dengimo būdo bei sąlygų ir dengiamo paviršiaus formos bei šiurkštumo.

Džiūvimo trukmė

120–160 g/m ²	+23°C	+50°C
Galima dengti kitą sluoksnį po	2–4 val.	5–20 min.



Ultra Pro 30

Galima džiovinti įprastoje džiovinimo kameroje +40–60 °C temperatūroje. Naudojant bazę VC džiūvimo trukmė gali būti ilgesnė nei naudojant bazę VVA.

Kiek laiko danga džiūsta ir kada galima dengti kitą sluoksnį, priklauso nuo šlapios dangos storio, atspalvio, temperatūros, santykinio oro drėgnio ir vėdinimo.

Blizgumas

Pusiau matinis.

Spalva

Medinių fasadų spalvynas, spalvynai RAL ir NCS. Spalvinimo sistema „Avatint“.

Ultra Pro 30

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Paviršiaus paruošimas	Pašalinkite dulkes, purvą ir atplaišas. Nuvalykite pelėsį ir mėlynas dėmes.
Rekomenduojamas gruntas	Ultra Pro 30. Galima naudoti kaip gruntą ir kaip viršutinio sluoksnio dažus.
Rekomenduojama viršutinio sluoksnio danga	Ultra Pro 30, Ultra Classic, Ultra Matt. Viršutiniam sluoksniui rekomenduojama naudoti dažus „Ultra Pro 30“, „Ultra Classic“ arba „Ultra Matt“ (priklausomai nuo to, kokio blizgumo reikia). Jei reikia, statybvietyje galima padengti / perdažyti dažais „Pika-Teho“ arba „Vinha“.
Dengimo sąlygos	Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Medienos drėgnis turi neviršyti 20 proc. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +10 °C, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 70 proc. Norint optimalaus rezultato būtina užtikrinti gerą vėdinimą. Galima džiovinti džiovinimo kameroje ir kambario temperatūroje.
Dengimas	Gera išmaišykite. Stenkitės, kad nesusidarytų putų. Dengiant beoriu purkštuvu skiedžiama (vandens naudojama iki 5 tūrio proc.). Antgalio skersmuo 0,013–0,015", medžiagos slėgis 140–180 bar. Purškimo kampas parenkamas pagal dengiamo objekto formą. Dengiant kombinuotuoju purkštuvu skiedžiama (vandens naudojama iki 5 tūrio proc.). Antgalio skersmuo 0,013–0,015", medžiagos slėgis 40–140 bar, oro slėgis 1–3 bar. Purškimo kampas parenkamas pagal dengiamo objekto formą. Dengiant įprastu purkštuvu skiedžiama (vandens naudojama iki 5 tūrio proc.). Purkštuko skersmuo 1,6–2 mm, oro slėgis 2–3 bar. Naudojant kaip gruntą galima skiesti santykiu 1:1. Kad būtų užtikrintas dangos ilgaamžiškumas, bendras sausos dangos visų sluoksnių storis turi būti daugiau kaip 80 µm. Medienoje yra sėklų ir kitų dažomųjų ekstrakcinių medžiagų, ypač šakų vietose. Dėl temperatūros ir drėgmės svyravimo šiose vietose dangos spalva gali pakisti.
Skiedikliai	Vanduo Rekomenduojama naudoti neskiestus. Jei reikia, skieskite vandeniu (vandens naudokite ne daugiau kaip 5 tūrio proc.).
Įrangos valymas	Vanduo arba Tikkuriląjrankių valiklis.
Sandėliavimas	Atidarytos ir (arba) nuspulvinto gaminio pakuotės turi trumpesnį galiojimo laiką nei neatidarytos ir nuspulvinto gaminio pakuotės.
LOJ	LOJ kiekis gaminyje 30±10 g/l. Pagal direktyvą 2004/42/EC (subkategorija A/d) leistinas LOJ kiekis (nuo 2010 m.) 130 g/l.

Ultra Pro 30

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS

Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Smulkesnė informacija apie pavojingą poveikį ir apsaugą nuo jo pateikta saugos duomenų lapuose. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

Tik pramoniniam naudojimui.

Pateikta informacija nėra išsami ir galutinė. Ši informacija paremta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Gaminų kokybę užtikrina ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus atitinkanti kokybės vadybos sistema. Negalėdami kontroliuoti sąlygų, kuriomis gaminiai naudojami, taip pat veiksnų, turinčių įtakos jų naudojimui, neatsakome už patirtą žalą juos naudojant ne pagal instrukcijas ar paskirtį. Pasilieka teisė keisti pateiktą informaciją be išankstinio pranešimo.

Gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai, jį gali naudoti tik specialistai, žinantys, kaip tinkamai jį naudoti, ir turintys jo naudojimo patirties. Aukščiau pateikta informacija yra patarimo pobūdžio. Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, mes neprisiimame atsakomybės už sąlygas, kuriomis gaminys yra naudojamas, ir už tai, kaip ir koku tikslu jis yra naudojamas.

Jei ketinate naudoti gaminį kitu tikslu nei čia rekomenduojama ir neturite mūsų raštiško patvirtinimo, kad jis tinkamas taip naudoti, prisiimate visą atsakomybę už galimas pasekmes.