



TIKKURILA

UNICA SUPER 20

ILGAAMŽIS PUSIAU MATINIS URETANINIS ALKIDINIS LAKAS

APIBŪDINIMAS

Greitai džiūstantis uretaninis alkidinis lakas. Turi nuo UV spindulių saugančios medžiagos, dėl kurios padengtas paviršius lėčiau gelsta nuo saulės. Spalvintas lakas geriau saugo nuo saulės nei nespalvintas.

PASKIRTIS

Skirta valtims, baldams ir grindims, nestipriai veikiamiems mechaniškai arba chemiškai.

SAVYBĖS

Tinka mediniams interjero ir eksterjero paviršiams.





TIKKURILA

UNICA SUPER 20

TECHNINIAI DUOMENYS	
Bazė	EP BAZĖ
Spalva	Vidaus beico ir lako spalvynas, Medienos dažyvių spalvynas „Valtti“, Lako ir beico spalvynas „Timeless“ Spalvinama pagal „Tikkurila“ skaidrių medienos apdailos priemonių spalvyną. Išbandykite spalvintą laką mažame plotelyje, kad įsitikintumėte, jog spalva yra tinkama. Jei spalva per tamsi, skieskite tuo pačiu nespalvintu laku arba vaitspiritu 1050.
Blizgumas	Pusiau matinis.
Išeiga	8–10 m ² /l.
Pakuočių dydžiai	0.225 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l
Įrankiai	Teptukas arba purkštuvai. Purkštuvo antgalio skersmuo 0,009– 0,013" (0,23–0,33 mm).
Džiūvimo trukmė	Dulkės nelimpa po 1 val. Galima liesti po 2 val. Šlifuoti ir dengti kitą sluoksnį galima ne anksčiau kaip po 6 val. Galutinai sukietėja ir įgauna galutinį patvarumą maždaug po 4 sav. Džiūvimo trukmė priklauso nuo vėdinimo, oro temperatūros bei santykinio drėgno ir lako dangos storio.
Tankis (kg/l)	Apie 0,9 kg/l, ISO 2811.
Cheminis atsparumas	Atsparus benzinui, žibalui, vaitspiritu, denatūruotam spiritui, augaliniams bei gyvūniniams riebalams, tepalams ir sintetiniams riebalams. Neatsparus stipriems tirpikliams.
Atsparumas plovimui	Puikus atsparumas įprastiems valikliams (SFS 3755).
Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)	38
Sandėliavimas	Gaminys atsparus šalčiui.

UNICA SUPER 20

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 70 proc. Nedenkite saulėkaitoje arba kai drėgna ir šalta. Susiplanuokite dengimą taip, kad pakaktų laiko dangai išdžiūti, kol iškris vakaro rasa.

Paviršiaus paruošimas

Nelakuotas paviršius

Pašalinkite dulkes ir nešvarumus. Kietmedžio paviršių nuvalykite vaitspiritu. Lauke esančius paviršius prieš lakuodami padenkite gruntu „Valtti Primer“.

Anksčiau lakuotas paviršius

Nuplaukite plovikliu „Maalipesu“ ir kruopščiai nuskalaukite vandeniu. Grandikliu pašalinkite atsokusį laką, visą paviršių nušlifluokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes.

Lakavimas

Prieš naudodami gerai išmaišykite. Niekuo nedengtą naują paviršių nugruntuokite blizgiu laku „Unica Super 90“, skiestu vaitspiritu (vaitsprito naudokite iki 20 tūrio proc.). Jei viršutiniam sluoksniui naudosite spalvintą laką, gruntuokite tokia pat spalva nuspalvintu laku. Nugruntuotą paviršių tolygiai padenkite 1–2 plonais neskiesto lako „Unica Super 20“ sluoksniais. Anksčiau lakuotą paviršių denkite 1–2 neskiesto lako „Unica Super 20“ sluoksniais. Prieš dengdami kitą sluoksnį, ankstesnį sluoksnį švelniai pašlifluokite.

Dangos atnaujinimas

Perlakuokite, kai reikia. Atmosferos veikiams paviršiams naudokite spalvintą laką. Galima perlakuoti tuo pačiu arba tos pačios rūšies tirpikliniu laku. Žr. „Paviršiaus paruošimas“.

Įrankių valymas

Valykite vaitspiritu 1050 arba valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.

Paviršiaus priežiūra

Jei reikia, paviršių galite valyti po mėnesio (ne anksčiau).

Valykite neutraliu (pH 6–8) valikliu naudodami minkštą šepetį, kempinę arba šluostę. Labai nešvarų paviršių valykite silpnu šarminiu (pH 8–10) valikliu naudodami šluostę, plovimo šepetį arba kempinę. Nuvalę kruopščiai nuskalaukite vandeniu.

Normaliomis sąlygomis lako danga galutinai sukietėja ir įgauna reikiamą patvarumą maždaug po mėnesio, todėl kelias savaites lakuotą paviršių naudokite labai atsargiai. Jei prireikia valyti anksčiau, švelniai valykite minkštu šepetiu, drėgna šluoste arba drėgnu plovimo šepetiu.

Dangos atnaujinimas

Tikrinkite dangos būklę ir, kai reikia, padenkite iš naujo. Atmosferos veikiams paviršiams naudokite spalvintą laką. Galima perlakuoti tuo pačiu arba tos pačios rūšies tirpikliniu laku.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Pastaba! Naudojant medžiagines šluostes, popierinius rankšluosčius ir pan. valymo priemones kyla savaiminio užsidegimo pavojus. Dėl įsigėrusių medžiagų jos gali užsiliepsnoti po kelių valandų, todėl iki utilizavimo jas reikia laikyti pamerktas vandenyje uždaramame metaliniame inde.



UNICA SUPER 20

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Sudėtyje yra: angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, <2% arom.. **Atsargiai.** Degūs skystis ir garai. Dirgina odą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo žiežirbų ir atviros liepsnos. Nerūkyti. Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerozolio. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.



GHS02



GHS07