



TIKKURILA

VALTTI PLUS COLOR

PATVARI MEDIENOS DAŽYVĖ

APIBŪDINIMAS

Patvari lauko medienos dažyve. Lengvai įsigeria į medieną ir išryškina jos reljefą. Veiksmingai saugo medienos paviršių nuo UV spindulių bei drėgmės ir daro jį atsparų atmosferos poveikiui. Galima spalvinti įvairiomis spalvomis. 73 proc. sudėtyje esančios bendrosios organinės anglies yra biologinės kilmės (išmatuota pagal standartą ASTM D6866-180), t. y. 17 proc. visos gaminio sudėties yra biologinės kilmės.

PASKIRTIS

Skirta mediniams fasadams ir tvoroms. Tinka neapdorotoms ir anksčiau dažyve dengtoms medinėms konstrukcijoms.

SAVYBĖS

Tinka lauke esantiems rąstiniams, neobliuotiems, obliuotiems, impregnuotiems ir termiškai apdorotiems mediniams paviršiams.





TIKKURILA

VALTTI PLUS COLOR

TECHNINIAI DUOMENYS

Bazė	ECV BASE, OPV BASE
Išėiga	Pjautinė mediena – 4–8 m ² /l. Obliuota mediena – 8–12 m ² /l.
Pakuočių dydžiai	ECV BASE: 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l OPV BASE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l Gamyklos parengti atspalviai: 0.75 l, 2.5 l, 4.5 l
Skiediklis	Vanduo. Skiesti nerekomenduojama.
Įrankiai	Teptukas.
Džiūvimo trukmė	Galima liesti po 4–5 val. Kitą sluoksnį galima dengti po 24 val. Kelias dienas, kol danga dar nėra galutinai sutvirtėjusi, saugokite paviršių nuo mechaninio poveikio.
Tankis (kg/l)	Apie 1 kg/l, ISO 2811.
Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)	23.5
LOJ	Subkategorija A/e. ES leistinas LOJ kiekis (nuo 2010 m.) 130 g/l. LOJ kiekis gaminyje ne daugiau kaip 130 g/l.
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio. Gaminio negalima ilgai laikyti, jei pakuotė nesandari arba pradėta naudoti. Atidarius pakuotę sunaudoti gaminį per vieną dažymo sezoną, nes ilgiau laikant gali pakisti savybės.

VALTTI PLUS COLOR

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Medienos drėgnis turi neviršyti 20 proc. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Geriausia dengti nevėjuotu, debesuotu ir sausu oru, esant +10–20 °C temperatūrai.

Paviršiaus paruošimas

Niekuo nedengtas paviršius

Grandikliu arba plieniniu šepetiu pašalinkite purvą, dulkes ir atplaišas. Pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Homeenpoisto“ pagal instrukciją. Kuo ankstesniame statybų etape padenkite „Tikkurila“ medienos gruntu. Apsaugokite šalia esančius augalus, kad ant jų neužtikštų grunto.

Anksčiau pusiau skaidriomis dažyvimis dengtas paviršius

Grandikliu ir (arba) plieniniu šepetiu pašalinkite atplaišas ir papildėjusią medieną. Nuvalykite ir, jei reikia, nuplaukite plovikliu „Homeenpoisto“ pagal instrukciją. Iki grynios medienos nušveistas vietas padenkite „Tikkurila“ medienos gruntu. Jei sena danga sudaro skaidrią (galbūt blizgią) plėvelę, pašalinkite ją arba pašiuirkštinkite paviršių jį nušlifudami.

Gruntavimas

Kuo ankstesniame statybų etape visą lauko medieną, kuri nebuvo apdorota arba vakuuminiu būdu impregnuota antiseptiku, padenkite „Tikkurila“ medienos gruntu. Gausiai padenkite medienos galus.

Dengimas

Rekomenduojama sumaišyti dažomam plotui reikiamą spalvintos dažyvos kiekį vienoje taroje, kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda. Prieš naudodami gerai išmaišykite, taip pat permaišykite dengdami.

Denkite tolygiai ir nedarydami pertraukų, vienu kartu padenkite visą rąstą arba kelias lentas, kad spalva būtų vienoda. Ypač kruopščiai padenkite medienos galus.

Naują paviršių denkite 2 sluoksniais, obliuotą ir rąstų paviršių denkite plonais sluoksniais. Perdažydami denkite 1–2 sluoksnius. Dengdami naują paviršių visada naudokite spalvintą dažyvę.

Tikrinkite dangos būklę ir jai nusidėvėjus padenkite iš naujo. Dangos atnaujinimo dažnumas priklauso nuo atmosferos poveikio, vietos ir kt. Prieš dengdami patikrinkite medienos ir jos konstrukcijų būklę. Nerekomenduojama naudoti didelį taninų kiekį turinčią medieną, pvz.: ąžuolą, kedrų, plienmedžių, šorėjų.

Įrankių valymas

Plaukite vandeniu ir muilu. Šiek tiek sukietėjusius dažus valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.

Paviršiaus priežiūra

Normaliomis sąlygomis dažyve dengtas paviršius galutinai sutvirtėja ir įgauna reikiamą patvarumą maždaug po mėnesio, todėl iki tol jį naudokite labai atsargiai. Jei prireikia valyti anksčiau, naudokite minkštą šepetį, drėgną šluostę arba plovimo šepetį.

Po mėnesio (ne anksčiau) dėmėtą ir nešvarų paviršių galite plauti tinkamu „Tikkurila“ plovikliu pagal instrukciją. Nuplautą paviršių nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti.

VALTTI PLUS COLOR

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Pastaba! Naudojant medžiagines šluostes, popierinius rankšluosčius ir pan. valymo priemones kyla savaiminio užsidegimo pavojus. Dėl įsigėrusių medžiagų jos gali užsiliepsnoti po kelių valandų, todėl iki utilizavimo jas reikia laikyti pamerktas vandenyje uždarame metaliniame inde.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

Sudėtyje yra: 2-oktil-2H-izothiazol-3-onas (OIT). **Atsargiai.** Gali sukelti alerginę odos reakciją. Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Stengtis neįkvėpti rūko/aerozolio. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines. **PATEKUS ANT ODOS:** Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Sudėtyje yra nedidelis kiekis alergizuojančių medžiagų: 3-jodo-2-propinilbutilkarbamato (IPBC).



GHS07



GHS09